Die Herren Dr. Krey und Dr. Scheithauer berichten über den Jubiläumsfonds. Es wird mitgeteilt, daß durch Beschluß des Vorstandsrats an Stelle des verstorbenen Herrn Dr. Prüssing Herr Dr. Krey zum Kurator des Jubiläumsfonds ernannt worden ist.

3. Der Haushaltsplan des Vereins für 1916 wird von Dr. Scheithauer erläutert und von der Versammlung genehmigt.

4. Vorstandswahlen: An Stelle des satzungsgemäß ausscheidenden Vorsitzenden, Direktor Dr. Hermann Krey, Halle a. S., der eine Wiederwahl ablehnt, wird Herr Dr. Theodor Diehl, Berlin, einstimmig gewählt. Der satzungsgemäß ausscheidende Schatzmeister, Direktor Dr. Waldemar Scheithauer, Halle a. S., wird einstimmig wiedergewählt. Es haben ferner für den Schluß des laufenden Jahres ihre Vorstandsämter niedergelegt: der stellvertretende Vorsitzende, Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Max Delbrück, Berlin, und der Beisitzer Dr. Albert Jaeger, Koblenz, letzterer wegen Veränderung seiner Berufsstellung, die die Voraussetzung seiner Wahl als Vertreter der angestellten Chemiker nicht mehr gegeben erscheinen läßt. An ihrer Stelle werden die Herren Prof. Dr. Karl Lintner, München, und Dr. Fritz Jander, Goldschmieden bei Deutsch-Lissa, einstimmig in den Vorstand gewählt.

Dr. Diehl nimmt die Wahl zum Vorsitzenden mit Dank an. Dr. Scheithauer nimmt die Wiederwahl mit Dank an.

Zu Rechnungsprüfern werden die Herren Paul Kober und Direktor Dr. Johannes Neugebauer einstimmig wiedergewählt.

5. Als Ort der Hauptversammlung 1916 wird Braunschweig bestimmt. Festsetzung des Zeitpunktes der Versammlung wird dem Vorstand überlassen.

6a. Der Bericht über die Entwicklung der Vereinszeitschrift im Jahre 1914 sowie über den bisherigen Verlauf des Jahres 1915 liegt gedruckt vor; er wird zur Kenntnis genommen.

6b. Prof. Rasso berichtet über die Tätigkeit der Anzeigenverwaltung.

7. Der gedruckt vorliegende Bericht über die Statistik der Chemiker und Chemiestudierenden wird zur Kenntnis genommen.

8. Der Bericht über die Stellenvermittlung wird genehmigt, er liegt gedruckt vor.

An einer Aussprache über die Gehälter und die Stellung der Chemiker beteiligen sich die Herren Plenske, Ma-

kowka, Hempel, Fresenius, Hesse und der Vorsitzende.

9. Dr. Scheithauer berichtet über die Entwicklung der Hilfskasse und ihre Tätigkeit im vergangenen Jahre. Dr. Jordan wird als Mitglied des Kuratoriums der Hilfskasse wiedergewählt und nimmt die Wahl an.

9b. Dr. Scheithauer erstattet den Bericht über die Tätigkeit der Kriegshilfe im vergangenen Jahre und über den bisherigen Verlauf des Jahres 1915.

10. Der Bericht des Herrn Prof. Osterrieth über die Tätigkeit der Rechtsauskunftsstelle, der gedruckt vorliegt, wird zur Kenntnis genommen. Dazu nimmt das Wort Herr Dr. Makowka und der Berichterstatter.

11a. Der gedruckt vorliegende Bericht des Herrn Prof. Osterrieth über die Tätigkeit des Sozialen Ausschusses wird genehmigt.

11b. An Stelle der ausscheidenden angestellten Chemiker, der Herren Dr. Jander und Dr. Ulrich, werden die Herren Dr. Bärenfänger, Kiel, und Dr. Heim, München, gewählt. An Stelle des ausscheidenden unabhängigen Chemikers Herrn Dr. Diehl wird Herr Dr. Quincke gewählt, und Herr Dr. Meyer wird wiedergewählt. Die beiden letzteren Herren sind anwesend und nehmen die Wahl an.

12. Der Bericht über den Ausschuss zur Wahrung der gemeinsamen Interessen des Chemikerstandes liegt gedruckt vor; er wird zur Kenntnis genommen.

13. Der gedruckt vorliegende Bericht über die Tätigkeit des deutschen Ausschusses für naturwissenschaftlichen und mathematischen Unterricht wird zur Kenntnis genommen.

14. Der Bericht über den Verein zur Förderung chemischer Forschung wird genehmigt.

15. Der Vorsitzende macht Mitteilung über die von der Geschäftsstelle geplante Errichtung einer Hinterlegungsstelle für Geheimverfahren.

Schluß der Sitzung 11,30 Uhr.

Der Protokollführer: B. Rasso.

Dr. Hans Alexander. Dr. Busch. Dr. M. K. Hoffmann. Prof. Johannes Müller. Dr. E. Stern. Prof. Dr. Precht. Prof. E. Erdmann.

Nach der Sitzung vereinigte ein gemeinsames Mittagessen bei Adlon noch einmal die Teilnehmer auf einige Stunden in zwanglosem Beisammensein, in dessen Verlauf Herr Geheimrat Prof. Dr. R. Möhlau dem Dank der Versammlung für die aufopfernde Tätigkeit des mit Ende des Jahres aus seinem Amte ausscheidenden Vorsitzenden mit einem dreimaligen Hoch Ausdruck verlieh.

Die Unterteilung von Steingutglasuren in Fritte und Versatz und ihre Beziehung zu Glasurfehlern.

Von Dr. H. HARKORT, Velten i. M.

(Eingeg. 14./9. 1915.)

Als wichtigstes theoretisches Hilfsmittel für die Beurteilung von Glasuren dient die sogenannte Segerformel, also die Darstellung des molekularen Aufbaues unter Gegenüberstellung von Basen, Säuren und der Tonerde. Diese wird immer aus den sämtlichen zur Verwendung gelangenden Materialien errechnet, also aus dem theoretischen Endzustand der Glasur. Steingutglasuren werden aber stets durch Unterteilung des Gesamtversatzes in Fritte und Versatz gewonnen, so daß beim Prozeß des Glatbrandes die mit der Fritte erschmolzene Glasur, die von der Endglasur mehr oder weniger abweicht, mit den im Ausgangsstadium befindlichen Versatzmaterialien in Reaktion tritt, um die Endglasur zu bilden. Man hat nun vielfach angenommen, daß, da es sich um das gleiche Endprodukt handelt, die Art dieser Unterteilung ohne Belang sei, während doch viel Grund zu der Annahme vorliegt, daß es zum mindesten für den Verlauf der Reaktion bzw. Schmelzprozeß von Wichtigkeit ist, welche Reagenzien aufeinander einwirken, d. h. wie die Unterteilung geschehe. Ältere Angaben über gebräuchliche Steingutglasuren geben entsprechend ihrer empirischen Natur ein Bild systemloser Vielseitigkeit in bezug auf diese Unterteilung¹⁾. Mit der Forderung, wegen

seiner Gesundheitsschädlichkeit das Bleioxyd aus dem Versatz zu entfernen und durch Einbezug in die Fritte ungefährlich zu machen, wurde zuerst die Beschäftigung mit der Frage allgemein, und die praktischen Wirkungen solcher Änderungen in der Unterteilung waren derart, daß noch heute viele Betriebe diese Änderung nicht vollzogen haben. Trotzdem hat man mit der fortschreitenden theoretischen Behandlung der Glasuren geglaubt, diese Frage vernachlässigen zu können, und fast allgemein wird bei Wiedergabe von Glasurformeln über die Unterteilung nichts gesagt, und Berdel²⁾ geht so weit bei seinen vorzüglichen allgemeinen Angaben über Steingutglasuren, diese dahingehend zu schematisieren, daß der Gesamtglasur zur Gewinnung der Fritte immer nur 0,05—0,10 Äquivalente Kaolin als Versatz entzogen werden. So gibt auch Dorfner³⁾ in seinen so wichtigen Mitteilungen über bleifreie Glasuren leider nicht an, wie er seine Glasur in Fritte und Versatz teilte, und erledigt diese Frage mit den Worten: „Es soll nur Segerformel und Hauptversatz Erwähnung finden, da es dem keramisch vorgebildeten Fachmann keinerlei Schwierigkeiten bereiten kann, die hierzu passende Fritte und Mühlversätze auszurechnen.“

Die in dieser Arbeit niedergelegten Erfahrungen zeigen aber, daß die Unterteilung nicht nur nicht gleichgültig ist, sondern daß Glasuren von gleicher Endformel, aber durch verschiedene Art der Unterteilung gewonnen, derart stark,

²⁾ Berdel, Anleitung zu keramischen Versuchen S. 40.

³⁾ Sprechsaal 47, 390 [1914].

¹⁾ S. z. B. Kerl, Handbuch d. ges. Tonwarenindustrie S. 1154 u. f.

sowohl in ihrem Verhalten während des Glattbrandes, wie sogar in ihrem endgültigen Aussehen abweichen können, daß die eine ganz unbrauchbar, die andere vorzüglich ist. Ehe Einzelangaben gemacht werden, sei vorausgeschickt, daß alle Ergebnisse im Großbetrieb, also an größeren Mengen und wiederholt gewonnen wurden, und es sich dabei um den Glattbrand im Rundofen mit überschlagender Flamme und Rostfeuerung mit Handbeschickung handelte. Zum Vergleich wurden Brände in der Muffel und im Ringofen herangezogen. Die Glasurbereitung wurde in der im Großbetrieb üblichen Weise vorgenommen, und im allgemeinen wurden die Glasuren auf Wandplatten, die mit der Glasur-seite sich gegenüberstehend in Kapseln eingefüllt wurden,

aufgeschmolzen. Zum Vergleich wurden auch Gefäße mit ihnen glasiert, es zeigte sich aber, daß die große ebene Fläche der Wandplatten am besten zur Beobachtung des Aussehens und aller Erscheinungen der Glasuroberfläche geeignet ist.

Zunächst sind in der folgenden Tabelle alle zur Untersuchung herangezogenen Glasuren zusammengestellt unter Angabe ihrer Segerformel, ihrer prozentualen Zusammensetzung aus Fritte und Versatz, ihrer prozentualen Gesamtzusammensetzung und endlich unter Angabe der Segerformel ihrer Fritte oder Fritten.

Der leitende Gedanke bei Aufbau der Glasuren war zunächst der, für einen niederen Glattbrand von etwa Kegel

Tabelle der untersuchten Glasuren.

Bezeichnung der Glasur	Art der Unterteilung in %	Segerformel der Gesamtglasur	Segerformel der Fritten		Gesamtzusammensetzung in %	
V	32,2% Fritte E	0,54 CaO	Fritte 155		Fritte E	
	37,7% " 155	0,02 Na ₂ O	0,07 CaO 4,10 SiO ₂		0,42 CaO 3,48 SiO ₂	
	6,5% Feldspat	0,37 B ₂ O ₃	0,03 Na ₂ O 0,90 B ₂ O ₃		0,18 K ₂ O 0,44 B ₂ O ₃	
	11,3% Kreide	0,16 K ₂ O	0,26 K ₂ O 0,26 Al ₂ O ₃		0,03 Na ₂ O 0,23 Al ₂ O ₃	
	12,3% Kaolin	0,27 PbO	0,64 PbO		0,37 PbO	
		0,99	1,00		1,00	
G ₁	63,5% Fritte W ₉	0,52 CaO	Fritte W ₉		Fritte W ₇	
	16,4% " W ₇	0,10 Na ₂ O	0,53 CaO 1,44 SiO ₂		0,48 CaO 1,46 SiO ₂	
	11,4% Kaolin	0,08 K ₂ O	0,40 PbO 0,34 B ₂ O ₃		0,40 Na ₂ O 0,40 B ₂ O ₃	
	8,8% Quarz	0,30 PbO	0,07 K ₂ O 0,07 Al ₂ O ₃		0,12 K ₂ O 0,12 Al ₂ O ₃	
		1,00	1,00		1,00	
W ₄	72,0% Fritte 155	0,52 CaO	Fritte 155			
	7,6% Feldspat	0,01 Na ₂ O	siehe bei V			
	15,4% Kreide	0,16 K ₂ O				
	3,6% Kaolin	0,31 PbO				
	1,8% Mennige	1,00				
G ₄	73,0% Fritte G ₄	0,52 CaO	Fritte G ₄			
	7,6% Feldspat	0,01 Na ₂ O	0,07 CaO 3,84 SiO ₂			
	15,7% Kreide	0,39 B ₂ O ₃	0,25 K ₂ O 0,84 B ₂ O ₃			
	3,7% Kaolin	0,16 K ₂ O	0,02 Na ₂ O 0,25 Al ₂ O ₃			
		0,31 PbO	0,66 PbO			
		1,00	1,00			
G ₅	70,8% Fritte G ₄	0,51 CaO	Fritte 4			
	15,3% Kreide	0,01 Na ₂ O	siehe oben bei G ₄			
	7,4% Feldspat	0,15 K ₂ O				
	3,6% Kaolin	0,33 PbO				
	2,9% Mennige	1,00				
W ₁₆	58% Fritte W ₁₂	0,29 CaO	Fritte W ₁₂		Fritte S ₁₃	
	33% " S ₁₃	0,25 Na ₂ O	0,30 CaO 2,30 SiO ₂		0,29 CaO 2,57 SiO ₂	
	9% Kaolin	0,16 K ₂ O	0,10 K ₂ O 0,35 B ₂ O ₃		0,50 Na ₂ O 0,50 B ₂ O ₃	
		0,30 PbO	0,60 PbO 0,10 Al ₂ O ₃		0,21 K ₂ O 0,22 Al ₂ O ₃	
		1,00	1,00		1,00	
W ₂₃	92,0% Fritte W ₂₃	0,30 CaO	Fritte W ₂₃			
	8,0% Kaolin	0,25 Na ₂ O	0,30 CaO 2,30 SiO ₂			
		0,15 K ₂ O	0,25 Na ₂ O 0,40 B ₂ O ₃			
		0,30 PbO	0,15 K ₂ O 0,40 B ₂ O ₃			
		1,00	1,00			
W ₇	75,6% Fritte W ₇	0,48 CaO	Fritte W ₇			
	12,4% Kaolin	0,40 Na ₂ O	siehe oben bei G ₁			
	12,0% Quarz	0,12 K ₂ O				
		1,00				
S ₁₄	83,7% Fritte S ₁₃	0,45 CaO	Fritte S ₁₃			
	8,9% Kreide	0,39 Na ₂ O	siehe oben bei W ₁₆			
	7,4% Kaolin	0,16 K ₂ O				
		1,00				
S ₁₇	92,0% Fritte S ₁₃	0,37 CaO	Fritte S ₁₃			
	5,0% Kreide	0,44 Na ₂ O	siehe oben bei W ₁₆			
	3,0% Kaolin	0,19 K ₂ O				
		1,00				
S ₂₂	96,0% Fritte S ₂₂	0,30 CaO	Fritte S ₂₂			
	4,0% Kaolin	0,50 Na ₂ O	0,30 CaO 2,12 SiO ₂			
		0,20 K ₂ O	0,50 Na ₂ O 0,40 B ₂ O ₃			
		1,00	0,20 K ₂ O 0,20 Al ₂ O ₃			
		1,00	1,00			

02—2 eine Glasur zu schaffen, ohne aber dieses durch allzu hohen Gehalt an PbO zu erreichen. Als Ausgangsglasur ist Glasur V anzusehen, die im Glattbrand zwischen SK 2 und SK 6 gebrannt befriedigende Resultate lieferte und selbst bei Temperaturen von SK 02 bereits eine blanke Glasuroberfläche lieferte, die nur bei dieser Temperatur stark eierschalig, d. h. also mit kleinsten Gasperlen durchsetzt war, die an der Oberfläche wie Nadelstiche ausseh⁴⁾.

Durch Verminderung der Säurestufe sollte die Möglichkeit eines niederen Glattbrandes gewonnen werden. So entstand die Glasur G₁, die aber durchaus unbrauchbare Resultate ergab. Im Rundofen gebrannt, lieferte sie bis zu SK 1 eine Glasurfläche, die schleierartig mit einer matten Schicht vollständig bedeckt war. Oberhalb dieser Temperatur begann die Auflösung dieser Schicht und zwar von der Mitte aus zunehmend, also nicht von den Plattenrändern her, wie man doch annehmen sollte, da von dort aus die Temperaturen nach dem Inneren fortschreiten. Dabei war die Lösung der Mattschicht in dünnen Glasurlagen schwieriger als in kräftigeren. Bei SK 2—SK 3 war im allgemeinen die Glasur blank bis auf einen schmalen Streifen von matter, eingetrockneter Glasur, der in der Nähe der Füllstützen oder bei rauher Kapselwandung sich verbreitert und in bezug auf seine Intensität sich bis zur Bildung faltiger Beläge und aufplatzender Bläschen steigern kann. Durch Temperaturerhöhung ist diese Randausscheidung nicht zu beseitigen, so daß überhaupt nicht die Möglichkeit vorliegt, mit dieser Glasur einwandfreie Ware zu erzielen. Dabei ist die Temperaturgrenze, innerhalb der die Mattschicht auftritt, und die Intensität der Erscheinungen nichts Feststehendes, jeder Brand bringt ein etwas anderes Resultat, nur daß die Fehler dann umso stärker auftreten, wenn durch unvorsichtiges Feuern und ungenügendes Entschlacken der Roste zu starke Rauchperioden, besonders während des Schmelzens der Glasur, auftraten.

In Hinsicht auf die spätere Erörterung der Sulfatbildung ist bemerkenswert, daß Stücke erhalten wurden, die die Folgen eines reduzierenden Brandes bis zur Schwärzung also Bleiausscheidung zeigten und dabei trotz eines hohen Brandes eine matte Oberfläche hatten. In der Muffel gebrannt, trat ein Blankwerden der Glasurfläche bereits bei niederen Temperaturen als im Rundofen ein, die Randausscheidungen aber bestanden unvermindert fort.

Um nun gleich den großen Einfluß der Art der Unterteilung in Fritte und Glasur zu zeigen, sollen an dieser Stelle die Ergebnisse der Glasur W₄ folgen, die mit G₁ in bezug auf die molekulare Gesamtzusammensetzung nahezu vollständig übereinstimmt, deren Fritte aber sehr viel saurer ist als diejenige für die Glasur G₁, und die dementsprechend CaCO₃ und die geringe Menge von nur 1,8% Mennige im Versatz hat. W₄ war bereits bei Temperaturen von SK 02 blank ausgeflossen, zeigte keine Ausscheidungen, und auch die Plattenränder blieben ungestört selbst bei Temperaturen bis zu SK 6, bei denen allerdings die Bildung einer nadelstichigen Oberfläche sich bemerkbar machte.

Die nun versuchte Entfernung des PbO aus dem Versatz und sein Einschmelzen in die Fritte führte zu der Glasur G₄, die also molekular genau wie W₄ aussieht. Und nun trotz dieser anscheinend geringfügigen Änderung in der Art der Zugabe von nur 1,8% Mennige tritt ein völliger Wechsel im Verhalten dieser Glasur ein. Bis zu etwa SK 2 war dieselbe nunmehr mit einer dichten Mattschicht auf der ganzen Fläche überzogen. Diese Schicht hat ein kompakteres, zusammenhängenderes Aussehen, als die mehr schleierartigen Ausscheidungen der Glasur G₁. Ihre Lösung vollzieht sich oberhalb SK 2—SK 3 im allgemeinen ebenfalls von der Mitte der Platte aus, aber doch bei weitem nicht so gleichmäßig fortschreitend und nicht so im allmählichen Übergang wie im Falle von G₁. Vielmehr erscheinen unregelmäßig auf der matten Fläche blanke Stellen, oder auf den blanken Teilen sind noch matte Inseln und einzelne krystallartige Fleckchen vorhanden.

⁴⁾ Es ist wohl zweckmäßig, die Bezeichnung „nadelstichig“ zu wählen, da teilweise unter „Eierschaligkeit“ eine gleichzeitige Trübung der Glasur verstanden wird.

Man hat den Eindruck, daß bei G₁ die kleinen schleierartig aufliegenden Verbindungen sich nur schwer lösen, während bei G₄ diese allerdings in größerer Menge und dickerer Lage vorhanden sind, sich aber, wenn einmal die Lösungstemperaturen erreicht sind, schnell lösen. Stellen dickerer Glasurlage sind noch matt, während gleich daneben die Glasurschicht blank erscheint. Da das Verschwinden der matten Decken stark von der Glasurstärke und besonders auch von den Brennverhältnissen abhängig ist, so ist eine genaue Grenze dieser Erscheinung nicht anzugeben. Im allgemeinen ist die Fläche oberhalb SK 3 blank, und Randausscheidungen treten nicht auf. Es sind also mit dieser Glasur befriedigende Resultate zu erhalten, wenn auch nur bei Brenntemperaturen, die wesentlich höher liegen als für W₄ und den eigentlichen Schmelzpunkt stark überschreiten, was auch daraus zu schließen ist, daß selbst beim Auftreten starker Laufkanten erhebliche Teile der Glasuroberfläche noch ungeklärt sein konnten. In der Muffel gebrannt, trat die Klärung bei niederen Temperaturen ein als im Glattofen.

Um in dieser merkwürdigen Erscheinung sicher zu gehen, wurde nun der Glasur G₄ ihrerseits wieder PbO im Versatz beigegeben und zwar 3%, woraus Glasur G₅ entstand, die molekular, also nur wenig von G₄ und W₄ abweicht. G₅ lieferte genau dieselben Resultate wie W₄, war also eine betriebsichere Glasur, die oberhalb SK 01 tadellose Glasurflächen lieferte.

Hier sei eingeschaltet, daß ebenfalls für G₁ eine Zugabe von PbO im Versatz versucht wurde und zwar mit 3%. In diesem Falle zeigte sich die Zugabe nahezu wirkungslos, die Glasur verlor keineswegs ihre Mängel. Also nicht nur auf das Vorhandensein von PbO im Versatz kommt es an, sondern noch auf andere Faktoren.

In dieser Hinsicht mußte man einen Einfluß des CaO-Gehaltes vermuten. So wurde zunächst G₁ im Versatz mit nahezu 5% Kreide versetzt und die Glasur W₁₁⁵⁾ erhalten mit dem Resultat, daß nun eine Mattschicht in gleicher Weise und bis zu gleichen Temperaturen wie bei G₄ sich bildet. Bei höheren Temperaturen verschwinden die Randausscheidungen nicht ganz.

Da nun ein gewisser Zusammenhang der auftretenden Fehler mit dem CaO-Gehalt der Glasuren erwiesen war, so wurde nunmehr dazu übergegangen, diesen Gehalt zu vermindern bei gleichzeitiger Steigerung des Säuregehaltes, um so vor allem zunächst einmal Glasuren zu gewinnen, die ohne PbO im Versatz ein befriedigendes Resultat liefern. Dies gelang mit den Glasuren W₁₆ und W₂₃, die bei einem Glattbrand von SK 2—SK 5 Glasurflächen lieferten, die frei von Ausscheidungen auf der Fläche und an den Rändern waren. Sie waren aber beide mit steigender Temperatur zur Entwicklung von Gasperlen und zwar W₁₆ mehr als W₂₃ geneigt.

Wenn im folgenden versucht werden soll, eine Erklärung für die geschilderten Ergebnisse und Resultate zu geben, so muß doch von vornherein gesagt werden, daß eine solche in Anbetracht der außerordentlich verwickelten Verhältnisse vor allem bezüglich der auftretenden chemischen Prozesse und deren Endprodukte nichts weniger als erschöpfend sein kann. Bedenkt man die Mannigfaltigkeit der Glasuren und den Mangel der Kenntnis ihrer wahren chemischen Struktur und andererseits die Veränderlichkeit der beim Brennprozeß auf sie wirkenden Faktoren in Gestalt der in jeder Temperaturzone schwer zu fassenden chemischen Zusammensetzung der Feuergase, so muß eine klare Formulierung der chemischen Vorgänge vorläufig als aussichtslos angesehen werden. Es wird also hier als Wichtigstes übrigbleiben, die Grundursachen für gewisse Erscheinungen aus einer ganzen Anzahl möglicher Ursachen herauszuschälen, um daraus die praktischen Folgerungen ziehen zu können.

Es handelt sich bei dem geschilderten Auftreten matter Schichten ersichtlich um zwei verschiedene Erscheinungen:

1. Die matten Teile sind zum mindesten auf der Glasurfläche gleichmäßig verteilt, wenn sie nicht dieselbe in zusammenhängender Schicht ganz bedecken. Durch Temperatursteigerung findet allmähliche Entfernung bis zum voll-

⁵⁾ In der Tabelle nicht angeführt, da von G₁ nur durch Zugabe von 4,8% CaCO₃ im Versatz unterschieden.

kommenen Blankwerden bei einer verhältnismäßig feststehenden Temperaturhöhe statt. Zu unterscheiden sind dabei schleierartige Trübungen und kompakte, die Glasur vollkommen bedeckende Beläge.

2. Die matten Teile treten nur an bestimmten Stellen auf, und zwar dort, wo unglasierte oder schwächer glasierte Flächen sich in der Nähe befinden, während die übrigen Teile der Glasurfläche blank erscheinen. Durch Temperatursteigerung sind diese matten Glasurflächen nicht zu beseitigen, im Gegenteil, mit höherer Temperatur verbreitern sich dieselben, und gleichzeitig erfaßt der Vorgang des Erblindens tiefere Glasurschichten. Die Oberfläche wird faltig, manchmal blasig eingetrocknet.

Wie bereits angedeutet, scheint die Bildung von Ausscheidungen auf der Glasur mit dem Gehalt an CaO in Verbindung zu stehen. Betrachtet man die prozentuale Zusammensetzung der Glasuren, so zeigt sich, daß diejenigen Glasuren, die einen höheren Gehalt an CaO als 10% aufweisen, die erörterten Schwierigkeiten aufweisen, besonders wenn der Gehalt an SiO_2 nur etwa 45% beträgt. Da die Ca-Silicate in der Säurestufe, wie sie hier in Betracht kommen, schwerer schmelzbar sind, als die Alkalisilicate, und vor allem auch die Vollendung der Reaktionen zwischen SiO_2 und CaO bei höheren Temperaturen stattfindet⁶⁾, so ist die Schwierigkeit der Auflösung von CaO im Versatz verständlich, ob es nun darin als freies CaO oder noch an Kohlensäure oder an eine andere Säure gebunden vorhanden sei, selbst wenn es sich um säurereiche Fritten handelt. Aus diesem Grund könnte man auch annehmen, daß beim Einschmelzen der Fritten für Glasur G_1 , die beide bei niedriger Säuerungsstufe einen hohen Gehalt an CaO haben, das Flüssigwerden — also das Ende des Frittevorganges — eintritt, ehe alles CaO in Silicat verwandelt ist und in der Schwebelage befindlich mitgeführt würde, so daß es späterhin beim Glasurbrand noch vollständig bis zur Klärung gelöst werden muß.

Es war zu erwarten, daß durch Einschmelzen der Glasuren in dickeren Schichten, als denjenigen des dünnen Glasurauftrages auf den Scherben, der Einblick in diese Vorgänge ein besserer sei. Dadurch mußte es sich zeigen, ob es sich um Vorgänge innerhalb der Glasur handelt, die dann in der ganzen Schicht sichtbar sein müssen. Silicatgemische können statt glasig zu erstarren, ein krystallinisches oder getrübbes Gefüge aufweisen, wie das ja bei den meisten erstarrten Schmelzprodukten der Fall ist. Derartige müßte sich in der ganzen Schicht zeigen, ebenso wie die unvollendete Auflösung gewisser Glasurbestandteile die ganze Schicht trüben müßte. Man konnte so ein Urteil darüber gewinnen, ob es sich um Vorgänge lediglich innerhalb der Glasur handelt, oder um solche, die aus der Wechselwirkung der großen Berührungsfläche des Glasurauftrages mit dem Scherben und der Ofenatmosphäre zu erklären sind. Demzufolge wurden sämtliche Glasuren als fein gemahlene getrocknete Pulver in Gefäße gefüllt und im Glattbrand zu Blöcken erschmolzen.

Es zeigt sich, daß G_1 bei etwas niedriger Temperatur zu einem ganz klaren Glas schmilzt als dem Klärungspunkt der Glasurschicht, also ungefähr SK 1, entspricht. Dieser Glasblock behält auch bei höheren Temperaturen sein klares blankes Aussehen. Es ist also nichts wiederzufinden von den Störungen des Erblindens der Glasurränder usw.

Dagegen liefert G_4 bei SK 1 einen getrübbten, teilweise an der Oberfläche blasigen Block, ein Beweis also für lebhafte Reaktionen, die bei SK 3, wie die entsprechenden Proben zeigen, so weit vorgeschritten sind, daß die Blasenbildung beendet ist, und die Klärung des Glases zunimmt, wobei aber immer sowohl an einigen Stellen der Oberfläche, wie auch im Innern des Blocks Ungelöstes in Form von Trübungen vorhanden ist. An der Berührungsfläche von Scherben und Glasur ist der Prozeß zuletzt beendet. Bei SK 5 ist dann die Klärung vollkommen. Dieses Verhalten stimmt also mit demjenigen der Glasurschicht überein.

Und ebenso ist das mit den übrigen Glasuren der Fall, wobei es besonders bemerkenswert ist, daß die Glasur V bei niederen Temperaturen als G_1 und G_4 klar und glasig erhalten wird, daß aber der Block von kleinen Bläschen er-

füllt erscheint, die die Durchsichtigkeit fast aufheben, in Übereinstimmung mit dem Befund, daß diese Glasur als Glasurschicht erschmolzen schon bei Temperaturen von SK 02 bis SK 01 Glasurschichten ohne Beläge ergibt, deren Oberfläche aber stark nadelstichigartig erscheint. Bei SK 6 vermindert sich diese Erscheinung zwar, ohne aber vollständig zu verschwinden. Dasselbe zeigen die bei SK 6 erschmolzenen Blöcke dieser Glasur.

Ein ganz ähnliches Aussehen liefern die Blöcke der Glasuren W_{16} und W_{23} , nur ist die Bläschenbildung geringer. Frühzeitiges klares Erschmelzen des Blockes zeigten die Glasuren W_4 und G_5 , bei denen auch die Bläschenbildung nahezu verschwunden war, ebenfalls in Übereinstimmung mit ihrem Verhalten als Glasurschicht, die innerhalb der untersuchten Temperaturen vollkommen glatt und blank waren.

Diese Resultate zeigen also nur für die Glasur G_1 ein Verhalten, das nicht mit demjenigen der Glasurschicht in Übereinstimmung steht. Das frühzeitigere Klarwerden der als Block geschmolzenen Glasur würde nicht eintreten, wenn es sich lediglich um die Auflösung von ungelöstem CaO handelte, wie ja auch schon das Aussehen der nicht genügend hochgebrannten Glasurschicht G_1 ein wesentlich anderes ist, als das von G_4 .

Es müssen also hier zur Erklärung der Vorgänge noch andere Faktoren herangezogen werden, und da weist das am Einschmelzen in Block gewonnene Resultat daraufhin, die von außen kommenden Einwirkungen der Feuergase oder des Scherbens zu berücksichtigen.

Von diesem Gesichtspunkt aus erscheint es vor allem wichtig, den Einfluß der Sulfatbildung in den Glasuren zu betrachten, die seit Segers⁷⁾ grundlegenden Betrachtungen immer wieder als Grund für die Störungen der Glasuroberfläche in Form von Erblindern der Oberfläche und Ausscheidungen auf derselben herangezogen werden, um so mehr, als die Fehler der Glasuren G_1 zuerst hierauf zurückgeführt, und die bereits geschilderten Änderungen an dieser Glasur in diesem Hinblick vorgenommen wurden.

Geht man bezüglich der Glasur G_1 von der Ansicht aus, daß die vor der vollständigen Klärung der Glasur auftretenden Trübungen durch Sulfate bedingt seien, so gäbe allerdings die Tatsache, daß die beiden Fritten W_7 und W_9 basischer sind als die endgültige Glasur G_1 , die aus beiden und dem Versatz sich bildet, dazu eine gute Erklärung. Nach den Segerschen Feststellungen enthält ein Disilicat 4%, ein Trisilicat 2% H_2SO_4 , so daß also ganz allgemein für die untersuchten Glasuren, die sich innerhalb der Di- und Trisilicate bewegen, festzulegen wäre, daß bei Erhöhung der Säurestufe infolge von Auflösung des Versatzes durch die Fritte eine Ausscheidung von Sulfaten aus dem Glasfluß eintritt, wenn die Fritte selbst an diesen gesättigt war. Und umgekehrt: Daß selbst für diesen letzteren Fall alles Sulfat gelöst bleibt, wenn der Versatz die Fritte basischer werden läßt. Die Erfahrungen an der Glasur G_4 , deren Säurestufe in ausgesprochenem Maße durch den Versatz vermindert wird, lehren, daß es sich keinesfalls in den vorliegenden Fällen um die Abscheidung von Sulfaten handeln kann, was ebenfalls die Glasuren W_{16} und W_{23} bestätigen, deren Säuerungsstufen durch den Versatz erhöht werden.

Da nun aber gerade neuerdings P u k a l l⁸⁾ und D o r f n e r⁹⁾ bei ihren Untersuchungen über bleifreie Glasuren die Ausscheidung von Sulfaten als ein Grund von Störungen der Glasuroberfläche annehmen, so schien es immerhin erforderlich, dieser Frage durch quantitative Bestimmungen von Schwefelsäure auf den Grund zu gehen, wozu die als Blöcke erschmolzenen Glasuren eine Möglichkeit boten, während das für die dünne Schicht eines Glasurauftrages auf den Scherben größere Schwierigkeiten bereitet.

Leider hat Segers selbst nichts über den eigentlichen quantitativen Nachweis mitgeteilt. Es zeigte sich bei der Ausarbeitung einer Bestimmungsmethode, daß durch Aufschließen der fein gepulverten Glasur mit Carbonatgemisch in üblicher Weise, Abscheidung der Kieselsäure und Aus-

⁷⁾ Segers Gesammelte Schriften. S. 527.

⁸⁾ Sprechsaal 47, 77 [1914].

Sprechsaal 47, 390 [1914].

⁶⁾ Sprechsaal 43, 324—325 [1910]

fallen der Sulfate mit BaCl_2 im Filtrat übereinstimmende Resultate nicht zu erzielen waren, da CaSO_4 und PbSO_4 infolge ihrer Schwerlöslichkeit zum Teil mit der Kieselsäure abgeschieden werden, was durch einen erheblichen Rückstand beim Abrauchen der abgeschiedenen und geglähten Kieselsäure bekräftigt wurde. Auch durch Kochen der gepulverten Glasur mit viel Wasser oder mit 10%iger Sodaauslösung wurde Befriedigendes nicht erzielt, wobei allerdings die Ergebnisse der letzteren Methode sich sehr demjenigen der als einwandfrei gefundenen Bestimmung näherte. Diese bestand darin, auf eine vollkommene Abscheidung der SiO_2 aus dem Aufschluß der Glasur mit Carbonatgemisch zu verzichten, vielmehr denselben mit viel Wasser zu behandeln, (700 ccm bei ca. 0,5 g Substanz) und mit HCl sauer zu machen. Infolge der starken Verdünnung blieb in manchen Fällen die Kieselsäure gelöst, in anderen entstand eine teilweise Ausfällung, die abfiltriert wurde, um im Filtrat dann die Sulfate in BaSO_4 überzuführen. Dabei könnten als schwerlöslich immerhin Ba-Borat und -Silicat ausfallen; beim Abrauchen des abgeschiedenen BaSO_4 mit HF trat aber nur ein geringer Gewichtsverlust ein, so daß dieses Bestimmungsverfahren zum mindestens für den vorliegenden Zweck ausreichte.

Es wurde nun für die Glasur G_1 , bei SK 5 im Glattofen gebrannt, ein Gehalt an 1,54% H_2SO_4 und bei SK 03 in der Muffel gebrannt ein solcher von 1,16 H_2SO_4 gefunden. Die ungebrannten, zum Glasieren fertigen Glasuren G_4 und W_4 enthielten 1,48 und 1,84% und die Fritte 155 0,84% H_2SO_4 . Es wurde dann aber mit der bleifreien Glasur W_7 beim Brande im Ringofen ein Schmelzkuchen erhalten, der mit einer ablösbaren Kruste von Salzen bedeckt war, die sich bei der Analyse als zu 52% aus Na_2SO_4 und zu 48% aus CaSO_4 bestehend erwiesen. Der Schmelzkuchen selbst war im übrigen klar. Er muß, da er Sulfate abgeschieden hat, mit diesen gesättigt sein, und die Analyse ergab einen Gehalt von 3,5% H_2SO_4 , was also mit den Angaben Segers gut übereinstimmt.

Was zeigen die bemerkenswerten Analysenresultate? Das sowohl durch die Materialien selbst als auch durch den Prozeß des Frittens nicht solche Sulfatmengen eingeführt werden, daß die Glasur aus sich mit diesen gesättigt ist. Zunächst beweist das der Gehalt an Sulfaten in der bei SK 5 gebrannten Glasur G_1 , bei welcher ja gerade die Störungen der Glasuroberfläche erheblich auftreten, und in schlagender Weise aber noch der Gehalt dieser Glasur, als sie in der Muffel gebrannt wurde. Der erhaltene Schmelzkuchen war blasig und getrübt, man hätte also auf eine erfolgte Ausscheidung von Sulfate, die infolge der mehr neutralen Natur der Muffelatmosphäre bisher nicht zersetzt werden konnten, und ihre nunmehrige Zerstörung durch Reaktionen innerhalb der Glasur unter blasenbildendem Entweichen von SO_2 schließen können. Trotzdem ein noch geringerer Gehalt an Sulfaten, so daß für diese Vorgänge in der Glasur ganz andere Gründe vorliegen müssen. Und nun endlich, trotz des nur geringfügigen Vorhandenseins von Sulfaten in der ungeschmolzenen Glasur, bei W_7 eine Übersättigung von Sulfaten. Daß dieses beim Brand im Ringofen — also bei sehr langer Dauer des Brandes und sauerstoffreicher Feuerführung — eintritt, weist nun unbedingt darauf hin, daß durch den Brand selbst sich die Bildung von Sulfaten in der Glasur vollziehen kann, worauf ja auch schon Segers hingewiesen hat, und wofür hier der Nachweis erbracht ist. Berücksichtigt man, daß für W_7 dieses sogar innerhalb des Schmelzkuchens eingetreten ist, daß aber im Falle einer Glasurschicht durch die großen Berührungsflächen mit dem Scherben und den Ofengasen ganz andere Bedingungen vorliegen, so wird es klar, daß aus den für die Schmelzkuchen erhaltenen Resultaten nicht ohne weiteres geschlossen werden kann, daß auch in denselben, als Schicht aufgeschmolzenen Glasuren gleich geringe Mengen Sulfate vorhanden sind. Trotzdem kann es sich aber bei den geschilderten Ausscheidungen nicht um unzersetzte Sulfate handeln, denn eine Sulfatschicht müßte, wie es ja bei W_7 der Fall war, mechanisch ablösbar oder doch zum mindestens durch Wasser auflösbar sein. Das ist aber bei den Erscheinungen der Glasurschichten von G_2 und G_4 niemals der Fall gewesen. Die vorliegende Art des Glattbrandes mit abwechselnden

Perioden von rauchiger und sauerstoffreicher Feuerführung ist gerade das wirksamste Mittel der Zerstörung von Sulfaten. Wenn sie also an der Oberfläche ausgeschieden waren, so mußten sie allerdings der baldigen Zersetzung anheim fallen, wobei aber — was bisher von anderer Seite immer übersehen wurde — die betreffende Base als Rückstand bleibt und im weiteren Verlauf des Brandes von den Glasurschichten gelöst werden muß. Handelt es sich um CaSO_4 — und für W_7 ist das ja zu 50% in der Ausscheidung gefunden worden — und ist an sich die Glasur zur Aufnahme von CaO wenig geneigt, so kann die Lösung des CaO durch die Glasur Schwierigkeiten bereiten und infolgedessen zur Bildung einer Schicht von ungelöstem CaO auf der Glasuroberfläche bei frühzeitiger Unterbrechung der Brennprozesse führen. Der Ring beginnt sich zu schließen: So liegen Dinge anscheinend für die Glasur G_4 . Die Bildung von Sulfaten während des Brandes ist erwiesen. Dabei denkt man zuerst an ein Niederschlagen von H_2SO_4 -haltigem Wasser zu Beginn des Brennprozesses auf Glasur und Scherben und an ein Vollaugen des letzteren. Im weiteren Verlauf tritt Verdunstung des Wassers an der Oberfläche und zwar in Anbetracht der Füllweise von Wandplatten, gerade an der glasierten Oberfläche und vor allem an den Seitenkanten und durch Nachdringen aus den tieferen Schichten eine Konzentration der Schwefelsäure ein, so daß man es in gewissen Stadien des Brennprozesses mit einer intensiven Einwirkung hochprozentiger Schwefelsäure bei hohen Temperaturen zu tun hat, die im Falle des Vorhandenseins von CaCO_3 im Versatz dieses ganz in CaSO_4 umsetzen wird, die aber auch an der Fritte gerade infolge ihrer feinsten Zerteilung sicherlich nicht spurlos vorübergeht, sondern zu einer teilweisen Zersetzung der Silicate und vor allem Borate unter Bildungen von Sulfaten mit den vorhandenen Basen führen muß. Es kommt nun alles darauf an, ob diese Sulfate durch reduzierende Flammzuführung zerstört werden, bevor die Glasur zum Schmelzen gelangt oder nicht. Ist das nicht der Fall, so findet die schmelzende Glasur wahrscheinlich so viel Sulfat vor, daß sie sich nicht nur mit diesem sättigt, sondern noch Sulfat im Überschuß bleibt, so daß demgegenüber die etwa durch den Versatz bedingte Sulfatabscheidung ohne Belang ist, und man es in jedem Falle, in welcher Weise auch die Unterteilung der Glasuren in Fritte und Versatz bewirkt sei, mit einem als Ausscheidung auftretenden Sulfatüberschuß zu tun hat, der wenigstens für die Erdalkali und Alkalisulfate sich erst bei SK 9, (nach P u k a l l¹⁰)) zersetzt. Aus den mit den verschiedenen Glasuren gewonnenen Ergebnissen trifft dieses für die vorliegenden Verhältnisse keinesfalls zu, da ja auch der teilweise reduzierende Brand ein dauerndes Bestehen der Sulfate ausschließt.

Vielmehr muß angenommen werden, daß, wenn auch nicht alle Sulfate bei der beginnenden Schmelze zerstört sind, dieses doch mit steigender Temperatur und vor der Beendigung des Brandes vollständig geschieht, soweit nicht inzwischen die Lösung eingetreten ist, so daß man es nur noch mit den Wirkungen der Sulfatbildung in den früheren Perioden des Brandes zu tun hat.

In dieser Hinsicht ist nun für G_1 anzunehmen, daß ein Teil der Ca-Silicate oder -Borate zersetzt wurde, und die Schwierigkeiten bei der Klärung dieser Glasur in der erforderlichen Wiederauflösung des bei der Zersetzung der Sulfate zurückbleibenden CaO bestehen, vor allem in Anbetracht dessen, daß diese Glasur wenig sauer ist. Bei den wesentlich saueren Glasuren W_{10} und W_{23} vollzieht sich diese Auflösung viel leichter, und zwar um so leichter, je geringer der Gesamtgehalt an CaO ist. Wie schon erwähnt, wird bei G_4 das CaCO_3 des Versatzes in CaSO_4 umgesetzt, wobei es sich um beträchtliche Mengen handelt. Das ziemlich plötzliche Verschwinden des kräftigen Belages bei SK 3 läßt darauf schließen, daß die Zerstörung solcher Mengen CaSO_4 erst bei höherer Temperatur erfolgt, so daß sie einer Einwirkung durch die schmelzende Fritte länger widerstehen, als wenn es sich nur um CaO handelte. Der Zusatz von nur 3% Mennige wird in Verbindung mit dem Kaolin des Versatzes mit diesen letzteren für sich silicatbildend wir-

¹⁰) Wie oben S. 425.

ken und einen frühzeitigeren Angriff des CaSO_4 und Lösung des CaO herbeiführen, so daß die merkwürdige und intensive Verbesserung in Hinsicht auf das Blankwerden der Glasurschicht durch diesen geringen Zusatz klar wird.

Schließlich bleibt die Bildung matter Randzonen nach der erfolgten Klärung der Glasur G_1 zu erörtern. Das Charakteristische dieser Erscheinung ist, daß sie eben an den Rändern, wo also doch infolge der Nähe der Kapselwandung die höchsten Temperaturen herrschen, auftreten, und in Übereinstimmung damit gerade an Stellen höchster Temperatur im Ofen, an den Feueintrittsstellen, am weitesten auf die Platte ragen und sich bis zur Falten- und Blasenbildung steigern. Es liegt also nahe, Verdampfungserscheinungen anzunehmen, die einmal durch Temperaturerhöhung, dann aber auch durch das Vorhandensein poröser oder unglasierter Teile gesteigert werden, also durch Füllstützen und in erster Linie durch die von Glasur befreiten Kanten der Platte selbst.

Man könnte dabei zunächst an PbO denken; die Tatsache aber, daß die bleifreie Glasur S_{17} ebenfalls Randausscheidungen zeigte, ließ doch einen Zweifel daran aufkommen. Zur Klärung dieser ganzen Frage wurden zunächst die glasierten Platten so gefüllt, daß jedesmal die Glasurseite einer unglasierten Seite im Brand dicht gegenüber stand, und das Ergebnis war eine Bestätigung dafür, daß Destillationen aus der Glasur zu porösen Stellen der Grund für die Erscheinung sein mußte, indem nunmehr die ganze Glasurfläche der Glasur G_1 mit einem Schleier von Ausscheidungen bedeckt war. Dagegen hatte diese Füllweise auf G_5 , die auch bei normaler Füllweise ohne Randausscheidungen blieb, keinen Einfluß, während bei G_4 die Klärung in bezug auf die erforderliche Temperaturhöhe verzögert wurde. Für W_{16} und W_{23} zeigte sich ein Einfluß nur insofern, als in erhöhtem Maße — und bei SK 6 stärker als bei SK 3 — die Glasurschicht mit kleinsten Bläschen durchsetzt war. Zugleich war es interessant, zu beobachten, daß die rauhen Flächen, die G_1 gegenübergestanden hatten, einen leichten Glanz aufwiesen, während diejenige, die G_5 gegenüberstand, fast unvermindert stark saugfähig blieb und doch gerade für die letztere bei dem Vorhandensein von freiem PbO im Versatz bei etwaiger Verdampfung das Gegenteil der Fall sein mußte. Schließlich wurde nun den Glasuren G_1 und G_5 eine mit Mennige und eine mit Borsäure bestrichene, sonst rauhe Platte im Brande gegenübergestellt: Und wieder bei G_5 keine Einwirkung, dagegen bei G_1 und wie auch bei $G_1+3\%$ Mennige unverminderter Schleierbelag, aber gegenüber der Borsäurefläche nunmehr auch eine blanke Glasurschicht. Es ist somit erwiesen, daß eine Destillation von Borsäure in Glasuren im Brande stattfinden kann und zwar in bedeutendem Maße, wenn diese Borsäure von porösen Teilen aufgenommen werden kann.

Wenn es sich nun tatsächlich um Borsäureverdampfung in der Temperaturzone des Glattbrandes handelt, so muß es außerordentlich merkwürdig erscheinen, daß trotz gleicher stöchiometrischer Zusammensetzung G_1 die Folgen dieses Verdampfens in Form der Randausscheidungen zeigt, G_5 aber nicht. Man müßte annehmen, daß, von einer bestimmten Temperatur beginnend, ein Verdampfen der Borsäure eintreten und für Glasuren gleicher Zusammensetzung im gleichen Brand die gleiche Wirkung haben müßte. Das aber ist keineswegs der Fall: G_1 wird durch rauhe Flächen schleierartig getrübt, G_5 bleibt vollkommen blank. Dieser Widerspruch ist nur dadurch zu lösen, daß für G_1 die Neigung zur Borsäureabgabe größer ist, als für G_5 , und das ist dann möglich, wenn etwa B_2O_3 ungebunden vorliegt, und dieses in niederen Temperaturzonen verdampft. erinnert man sich nun der vorher nachgewiesenen Einwirkung von H_2SO_4 auf die noch nicht geschmolzene Glasur, so ist es ohne weiteres verständlich, daß die Borate der Fritte zersetzt werden unter Isolierung von Borsäure, die dann verdampft, ehe die unangegriffenen Glasurteile schmelzen, und eine Rückbildung der Borate erfolgen kann. Betrachtet man die Segerformel der Glasur G_1 , so erkennt man, daß durch eine Entfernung der Borsäure die Formel sich stark derjenigen borsäurefreier Mattglasuren nähert¹¹⁾, daß man es

also bei den schleierartigen Schichten auf der Glasur mit Bildungen derartiger Mattglasurteile zu tun hat, die erst wieder von der eigentlichen Glasur gelöst werden müssen, und weniger um die Auflösung des durch H_2SO_4 isolierten CaO , da ja in diesem Fall die Zugabe von PbO zum Versatz ebenso wie bei G_4 diese Lösung stark beschleunigen müßte, was nicht der Fall war.

Bei einem weiteren Entzug von Borsäure aus den noch verbliebenen oder wiedergebildeten Boraten, wie es an den Plattenrändern der Fall ist, ist die Glasur schließlich nicht mehr imstande, glasig zu werden, sondern an diesen Stellen bleibt nur die Bildung einer Mattglasur möglich. Im Falle der Glasuren G_4 und G_5 aber werden die Borate vor der Zersetzung durch das im Versatz vorhandene CaCO_3 , das H_2SO_4 bindet, geschützt, und die Verdampfung von Borsäure aus dem Borate tritt nun also in weit geringerem Umfange bei höheren Temperaturen ein, so übt dieser Verlust keine mattwerdenden Wirkungen aus, weil eben vorher keine Borsäureverluste eingetreten waren; es kann höchstens die Aufnahme der CaO durch die Glasur verzögert werden, wie das bei G_4 , mit rauher Fläche gebrannt, beobachtet wurde, die aber im ganzen wie G_5 eine blanke Oberfläche aufwies.

Eine hervorragende Stütze dieser Erklärung lieferte das Ergebnis eines zweimaligen Brandes einer mit G_5 glasierten und beidemal einer rauhen Platte gegenüber gefüllten Platte: Nach dem ersten war die Glasurfläche blank wie immer, nach der zweiten aber ebenso schleierartig bedeckt wie G_1 , weil eben im zweiten Brande das schützende CaCO_3 fehlte, so einen ganz hervorstechenden Beweis für den Einfluß des Versatzes bildend. Selbst normal gefüllt, liefert G_5 bei einem zweiten Brand einen schmalen blinden Rand, und auch W_{16} widerstand einem zweiten Brand mit rauher Fläche nicht, indem sie nach einem solchen ebenfalls schleierartig bedeckt war. Sonst äußerte sich die Wirkung der rauhen Fläche bei W_{16} und W_{23} im ersten Brand im verstärkten Auftreten nadelstichiger Oberflächen, eine Erscheinung, die schon häufiger bei den säurereichereren Glasuren (etwa von 2,5 Äquivalent SiO_2 an) angetroffen wurde. Auch dabei kann es sich wohl um nichts anderes handeln, als um verdampfende Borsäure, weil rauhe Flächen auch diese Erscheinung verstärken. Infolge ihres höheren Säuregehaltes weichen diese Glasuren mehr von dem Typus der Mattglasuren ab, und die Wiederauflösung von Basen kann leichter erfolgen.

Es wird nun verständlich, daß die besprochenen Erscheinungen nicht etwas für eine bestimmte Temperatur Feststehendes darstellen, daß vielmehr für die gleiche Glasur das Auftreten der Fehler derartig an Umfang und in bezug auf die Brenntemperatur wechselt, daß man ihnen zunächst hoffnungslos gegenüberstehen muß. Abgesehen von der Füllweise, von der Art der Kapselwand wird der Ausfall der Glasur davon abhängen, welche Mengen Schwefelsäure beim Brande entstehen und ihre Wirkung auf die ungeschmolzene Glasur ausüben können, und in welcher Periode des Brandes sich die Zerstörung der gebildeten Sulfate vollzieht. Es sei in dieser Beziehung berichtet, daß die Glasur G_{12} im Ringofen erst bei K 4 von ihrer matten Schicht befreit wurde, während das im Rundofen bereits bei K 1—K 2 geschah. G_1 ist, in der Muffel gebrannt, bei SK 04 annähernd so blank wie bei K 1 im Rundofen gebrannt. Andererseits aber kann nicht angenommen werden, daß in der Muffel die Glasuren vor der Einwirkung des Schwefels der Kohle geschützt waren, indem die Glasur Abscheidungen und Beläge ebenfalls aufwies, wenn auch nicht im gleichen Umfange wie im Rundofen, und vor allem aber auch Randausscheidungen unverändert auftreten.

Bleifreie Glasuren wurden ebenfalls in die Untersuchung einbezogen; sie sind in der Tabelle als W_7 , S_{14} , S_{17} und S_{22} angeführt. Trotzdem ihre Formel zum Teil genau den von Dorfner¹²⁾ angeführten entsprachen, die nach dessen Angabe betriebsfertige Glasuren für SK 010—SK 07 liefern, wurden doch mit ihnen im vorliegenden Fall für den Glattbrand SK 1—SK 5 keine sicheren Resultate erzielt. Bei Temperaturen von SK 1—SK 3 traten vor allem die matten

¹²⁾ Sie ist nicht in der Tabelle angeführt, da sie nur unbedeutend von G_1 in Zusammensetzung und Verhalten abweicht.

¹³⁾ Sprechsaal 47, 390 [1914].

¹¹⁾ Berdel, Anleitung zu keramischen Versuchen S. 22.

Beläge auf, wie sie bereits an G_4 beschrieben wurden. Auch in diesen Fällen begann die Auflösung von der Mitte der Platte aus. S_{14} machte in dieser Hinsicht die größten Schwierigkeiten, was auch durch den hohen Gehalt an $CaCO_3$ im Versatz verständlich ist. Bei höheren Temperaturen von SK 4—SK 5 wurden zwar die Oberflächen im allgemeinen blank, aber in dickeren Lagen traten milchige Trübungen und nadelstichige Glasurflächen auf. In Gefäße eingeschmolzen lieferte W₇ bei SK 03 und SK 1 einen vollkommen blasigen, getrübbten, S_{14} einen ebenfalls porzellanartig steinigen, aber blasenfreien Block. Im Ringofen bei SK 02 W₇ gebrannt, wurden ganz gleiche Blöcke erhalten, die nun aber Salzablagerungen an der Oberfläche zeigten, so daß es sich in diesem Fall wohl um SO_3 -Abgabe bei der Blasenbildung handeln kann. Im Glattofen dagegen waren die Glasurblöcke bei SK 3 und SK 5 klar und nur mit Glasperlen durchsetzt, auch milchige Trübungen zeigten sich dabei nicht. Die Wirkung rauher Flächen äußerte sich bei S_{17} in starker Eierschäligkeit der Glasur, die sich bis zu wenig glanzlosem Aussehen steigerte.

Für S_{22} trat trotz Verminderung des CaO- und Erhöhung des SiO_2 -Gehaltes wohl bezüglich aller Fehler eine Besserung ein, aber die Störungen durch Borsäureverdampfung blieben bestehen. Für die Entwicklung der Unterglasurfarben war diese Glasur ganz unbrauchbar.

Im ganzen kann festgestellt werden, daß fast mit jedem Brand die Stärke der auftretenden Mängel wechselte. Es ist zweifellos — und so erklären sich wohl auch die Abweichungen von den Dorfnerschen Ergebnissen —, daß infolge des Fehlens von PbO in erhöhtem Maße eine Abhängigkeit von dem Grad der Schwefelsäurebildung während des Brandes eintritt. Die durch die Einwirkung der Schwefelsäure auf die ungeschmolzene Glasur entstehenden Sulfate sind anscheinend schwerer zersetzbar, oder die als Rückstand verbleibenden Oxyde in der übrigbleibenden Glasur schwerer löslich, was in Erinnerung an die außerordentliche Wirksamkeit von PbO im Versatz bei dem gänzlichen Fehlen desselben verständlich ist. Man kann nun rückschließend noch annehmen, daß bei Bleiglasuren durch die Schwefelsäure vor allem die Bleiborate oder Silicate zersetzt werden, daß infolgedessen die nachherige Lösung des PbO nach der Zersetzung der Sulfate keine Schwierigkeiten bereitet, abgesehen davon, daß auch $PbSO_4$ leichter zersetzlich sein wird, als die Alkali- und Erdalkalisulfate, und daß, wie es an G_1 beobachtet wurde, im wesentlichen die Folgen des Borsäureverlustes zu überwinden sind. Zu diesem tritt aber bei bleifreien Glasuren die größere Schwierigkeit der Wiederauflösung der abgeschiedenen Blasen, was ja im Falle von CaO besondere Schwierigkeiten bereitet. Dabei wird man auf das Mittel der Schutzwirkung durch $CaCO_3$ verzichten müssen, weil auch da die Schwierigkeiten der Lösung von CaO auftreten und nicht durch Zugabe von PbO im Versatz gemildert werden können. Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß wegen der größeren Beständigkeit der gebildeten Sulfate, ehe die Möglichkeit eintritt, daß die Glasur sich trotz reduzierenden Brandes an diesem sättigt, und dann natürlich auch leicht eine Abscheidung eintritt. Die Untersuchung dieser noch unvollkommen geklärten Verhältnisse wird weiter geführt.

Zusammenfassung.

Die Art der Unterteilung von Steingutglasuren in Fritte und Versatz ist namentlich für Glasuren von niedriger Säurestufe von ausschlaggebender Bedeutung. Sie steht im Zusammenhang mit einer Reihe bekannter Glasurfehler, wie schleierartigen Trübungen, matten Belägen, Erblinden von Glasurrändern und nadelstichigen Oberflächenbildungen, deren Natur und Beseitigungsmöglichkeit bisher mehr oder weniger ungeklärt waren. Diese Zusammenhänge, wie auch die Wirkung der Gesamtzusammensetzung der Glasuren und der Brennweise wurden aufgefunden und eine Erklärung versucht.

Bei normalen Steingutglasuren für Glattbrandtemperaturen von SK 01—SK 6 wie sie im wesentlichen für besseres Steingut zur Verwendung gelangen, ist zu sagen, daß die Fehler im allgemeinen durch einen zu hohen Gehalt an CaO veranlaßt werden. Derselbe sollte bei Glasuren von mehr

als 2,5 Äquivalenten SiO_2 seinerseits 0,4 Äquivalente nicht übersteigen und muß erniedrigt werden in dem Maße, wie die Säurestufe sinkt.

Dabei ist zu beachten, daß eine um so schwierigere Aufnahme des CaO durch die Glasur in dem Maße erfolgt, wie CaO nicht eingefruchtet, sondern im Versatz zugefügt wird.

Erblicken in der Nähe poröser Teile tritt durch Verdampfen von B_2O_3 aus der Glasur auf und zwar umso mehr, je mehr die Glasur der Einwirkung von Schwefelsäure aus den Feuergasen ausgesetzt war. Diese Abgabe verursacht bei Glasuren mit weniger als 2,5 Äquivalenten SiO_2 und 0,4—0,5 Äquivalenten CaO matte Ausscheidungen, vollständiges Verzehren der Glasur und aufplatzende größere Blasen, während mit steigendem SiO_2 - und fallendem CaO-Gehalt diese Gefahr verschwindet, und nur eine nadelstichartige Glasuroberfläche eintritt.

Das Vorhandensein von $CaCO_3$ wirkt als Schutzmittel gegen die Angriffe von H_2SO_4 auf die Glasur und somit gegen die Borsäureverdampfung.

PbO im Versatz ist ein außerordentlich wirksames Mittel zur glatten Aufnahme von CaO auch aus dem Versatz in Glasuren, die bei Zuführung des PbO lediglich durch die Fritte und bei sonst gleichem Gehalt an diesem Oxyd nur bei wesentlich höherer Temperatur dazu in der Lage sind.

Auf die Borsäureverdampfung übt PbO im Versatz keinen Einfluß aus. Diese Gesichtspunkte liefern Richtlinien:

1. Zur Verminderung des PbO-Gehaltes und damit zur Verbilligung von Glasuren und zur Erhöhung des Gehaltes an wohlfeilem CaO.
2. Demzufolge für die Verwendung bleifreier Glasuren, deren Betriebssicherheit gerade durch das Auftreten der geschilderten Fehler beschränkt ist.
3. Zur Einfritzung desjenigen Teiles von PbO der in vorhandenen Glasuren als Versatz eingeführt wurde.
4. Zur Verhinderung von Verlusten an der so ungeheuer verteuerten Borsäure.
5. Zur Verminderung nadelstichiger Oberflächen von Glasuren.
6. Zur Vermeidung der durch Verwendung schwefelhaltiger Kohle bedingten Fehler und zur Anpassung an veränderte Brennbedingungen.
7. Zur Erzielung einwandfreier farbiger Glasuren, deren Charakter durch die oft beträchtliche Zugabe von Metalloxyden oder CaO-haltiger Farben stark gegenüber demjenigen der unversetzten Glasur geändert wird.

[A. 100.]

Über die Haltbarkeit feldgrauer Tuche.

Von Dr. EUGEN SEEL, Stuttgart.

(Schluß von S. 416.)

Da nun die verwendeten Farben und namentlich der Indigo selbst nicht die geringe Haltbarkeit des Feldgraus bedingen und darüber auch bei denjenigen Melangen, in denen der mit Indigo vorgeblaute Teil nicht mit sauren Farbstoffen nachbehandelt ist, nicht geklagt wird, liegt die Annahme nahe, daß bei gleichstarker Walke der Fehler wohl in der Art und Weise der Färbung zu suchen sein dürfte. Die früher geäußerte Vermutung, daß die in alkalischer Lösung gefärbte Wolle durch Ausfärben mit sauren Farbstoffen (einschließl. der sauer vorzufärbenden Chromfarben) mehr an Festigkeit und Dauerhaftigkeit verliert als gewöhnliche Wolle, scheint daher immer mehr an Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Die Ergebnisse der eingehenden mikroskopischen Prüfung nicht nur der in der Tabelle (vgl. S. 413) genannten Proben, sondern auch anderer alkalischer und saurer Färbungen könnten mehr oder weniger als Bestätigung dieser Annahme aufgefaßt werden.

Vergleicht man z. B. bei der mikroskopischen Prüfung — wobei man einen Faden aus dem Tuche auszieht, vorsichtig aufdreht und die einzelnen Wollhaare nebeneinander unter Wasser auf den Objektträger ausbreitet — einen mit Indigo in ammoniakalischer Hydrosulfitküpe gefärbten Stoff oder einen mit Indigo vorgeblauten und sauer nachbehandelten Stoff mit einer anderen Stoffprobe, die ohne Indigogrund unmittelbar sauer ausgefärbt wurde, so fällt