Unlösliches (hauptsächlich Protein)	0,36 Proz.
Ges. Stickstoff	0,438 „
(als Protein)	2,73 „
Mineral. Bestandteile (Asche) hauptsächlich K, Fe, Ca, Mg, anwesend als Phosphate, Sulfate und Oxalate, von welchen ca. 0,21 K als lösliches K-Salz vorhanden ist	0,266 „

Da im allgemeinen der Prozentgehalt dieses Latex an Kautschuk viel höher ist, so dürfte das Muster jedenfalls von einem jungen Baume stammen.

Analyse eines gewaschenen Rohgummimusters aus dem Latex durch Essigsäure und alkoholische Kreosotlösung gewonnen:

Kautschuk	88,9 Proz.
Harz	9,6 „
Unlösliche Verunreinigungen, hauptsächlich Protein	1,47 „
Feuchtigkeit	0,4 „
Stickstoff	0,93 „
(als Protein)	5,8 „
Asche (Fe_2O_3 , CaO u. P_2O_5 hauptsächlich)	0,09 „

Rudolf Ditmar.

E. Stern: Ueber eine neue Methode zur Heißvulkanisation des Kautschuks. (Chemiker-Zeitung 1909, Nr. 83, 84, S. 157, und Zeitschr. f. Elektrochemie 1909, Nr. 17.)

Die synthetische Chemie des Kautschuks ist schon seit längerer Zeit Gegenstand der Forschung, und sind auch vorläufig die Aussichten für eine technisch erfolgreiche Synthese des Kautschuks noch äußerst gering, so haben wir doch wertvolle Einblicke in den Bau des Kautschukmoleküls gewonnen. Die wenigen Forscher, die sich bisher mit diesem Gebiet eingehender beschäftigt haben — allen voran Carl Otto Weber — betonen die Bedeutung physikalisch-chemischer Gesichtspunkte für die Erkenntnis des Vulkanisationsvorganges; so spricht Weber in seinen „Grundzügen einer Theorie der Kautschukvulkanisation“¹⁾ aus, daß eine auch nur einigermaßen umfassende Darstellung des Vulkanisationsvorganges erst möglich ist, sobald wir eine genügende Vorstellung von der Natur des kolloiden Zustandes der Materie erlangt haben werden. Merkwürdigerweise ist man bisher an einer sorgfältigen experimentellen Durcharbeitung dieses Gebietes vorbeigegangen.

Die Aufgaben, die von dem soeben gekennzeichneten Gesichtspunkte aus zur Bearbeitung vorliegen, sind sehr zahlreich. Sehen wir von der Synthese des Kautschuks ab, so ist das Studium der Vulkanisation von physikalisch-chemischen Gesichtspunkten aus die Grundlage für alle Arbeiten, die dieses Gebiet betreffen. Die Dynamik des Vorganges ist uns bisher so gut wie unbekannt, es ist noch nicht versucht worden, das Temperaturgesetz der Vulkanisation, dessen Kenntnis für die Praxis von größter Bedeutung ist, zu ermitteln; Weber war der einzige, der klar die Bedeutung dieser Arbeitsrichtung erkannte, aber seine Anregungen sind bisher nicht ausgewertet worden. Weber vergleicht den geschwefelten Kautschuk mit dem System Eisenkohlenstoff; auch hierin liegt ein beachtenswerter Gedanke. Es ist bekannt, daß unsere technischen Gummiwaren komplizierte Mischungen darstellen. Welchen Einfluß besitzen diese Beimengungen, besonders die Oxyde, wie Bleioxyd, Zinnober,

Goldschwefel, Kalk, Magnesia, auf den Verlauf des Vulkanisationsvorganges und auf die physikalischen Eigenschaften des Endproduktes? Es wäre von großer Bedeutung, hierfür zahlenmäßige Unterlagen zu gewinnen und die katalytische Beeinflussung der Vulkanisation durch gewisse Oxyde einwandfrei festzustellen.

Diese Gesichtspunkte waren bei der Ausführung folgender Versuche leitend: Es ist bekannt, daß Naphthalin ein ausgezeichnetes Quellungs- bzw. Lösungsvermögen für Kautschuk besitzt und andererseits auch Schwefel in erheblichen Mengen zu lösen vermag. Das System Schwefel-Naphthalin ist schon vor längerer Zeit von J. Hertz²⁾ und von van Bylert³⁾ untersucht worden. Der eutektische Punkt des Systems liegt bei 73,3° und entspricht einem Gehalt von 8 Mol.-Prozenten Schwefel S_8 (19–20 Proz. S). Gefrierversuche haben nun ergeben, daß reiner Kautschuk, entsprechend seiner Kolloidnatur, den Erstarrungspunkt des Naphthalins auch nach längerem Erhitzen nicht erniedrigt. Die Gefrierpunktniedrigung in dem System Naphthalin, Schwefel, Kautschuk hängt also einzig und allein von der Konzentration des Schwefels ab. Geht man von der Annahme aus, daß der an das Kautschukmolekül addierte Schwefel den Gefrierpunkt nicht erniedrigt, so muß mit fortschreitender Vulkanisation ein Steigen des Gefrierpunktes entsprechend der abnehmenden Schwefelkonzentration eintreten. Die in dieser Richtung angestellten Versuche haben die Vermutung bestätigt, jedoch sind die Änderungen im Gefrierpunkte so gering, daß es gewagt erscheint, die gefundenen Ergebnisse zu weitergehenden Folgerungen zu verwerten. Aus diesem Grunde wurde zunächst das Verfahren so ausgebildet, daß man im Stande war, den zeitlichen Verlauf der Vulkanisation zu überblicken. Zu diesem Zwecke wurden von Zeit zu Zeit Proben entnommen und analysiert.

Die Abbildung verdeutlicht die gewählte Versuchsanordnung. In einem elektrisch geheizten Ölthermo-

staten, der mit Thermometer T und Rührer versehen ist, wird das Glasgefäß G , das die Kautschuk-Schwefel-Naphthalinlösung enthält, eingesetzt. Durch das pipettenförmige Rohr P wird Kohlensäure eingeleitet, die eine ständige Rührung der Kautschuk-Schwefellösung be-

²⁾ Zeitschr. f. physik. Chem. 6, 358 (1890).

³⁾ Zeitschr. f. physik. Chem. 8, 343 (1891).

¹⁾ Koll.-Zeitschr. 1, 34 (1906).

wirkt. Will man eine Probe zur Analyse entnehmen, so wird der Kohlensäurestrom nach C umgeschaltet und die Pipette gefüllt. Man läßt die Probe sofort in 250 ccm Azeton einfließen und extrahiert den ausfallenden Kautschuk vollständig mit Azeton im Soxhlet-apparat. Die Beendigung der Extraktion wurde gelegentlich in folgender Weise festgestellt: Eine Probe des extrahierten Kautschuks wurde in Naphthalin bei 100° in einem Reagenzrohr quellen gelassen und einige Kupferspäne eingetragen. Solange noch freier Schwefel in dem Vulkanisat enthalten ist, schwärzt sich das Kupfer nach mehr oder weniger kurzer Zeit. Die Probe wird alsdann getrocknet, gewogen und auf ihren Schwefelgehalt untersucht. Es sei kurz angedeutet, daß es auf Grund ausgedehnter Versuche möglich sein wird, die Gesetze des Vulkanisationsvorganges, z. B. auch ihre katalytische Beeinflussung durch Zusätze zu untersuchen und einer exakteren experimentellen Prüfung als bisher zugänglich zu machen. So läßt sich der Einfluß der Schwefelkonzentration leicht feststellen, wie aus den folgenden Versuchen hervorgeht:

Tabelle I.

Kautschuk- quellung in g (90 g Naphthalin 5 g Para	Schwefel in g	Konzentrations- Verhältnis	g BaSO ₄ auf 1 g vulkanisierten (1 Std. bei 150°) Kautschuk gefunden
18,66	1,178	95:6 (1)	0,278 (1)
23,15	2,193	95:9 (1,5)	0,467 (1,7)
23,06	2,912	96:12 (2)	0,564 (2)

Es herrscht also Proportionalität zwischen zugesetztem und aufgenommenem Schwefel, wenn die Zeit konstant gehalten wird.

Der Verlauf der Vulkanisation in Abhängigkeit von der Zeit geht aus folgender Zahlenreihe hervor:

Tabelle II.

5,07 g Para, 90 g Naphthalin, 6 g Schwefel. $t = 150^\circ$.

Zeit der Probenahme	g Kautschuk (vulkan.)	g BaSO ₄	Proz. S
10 ⁰⁸	—	—	—
11 ²¹	0,6689	0,138	2,8
12 ¹⁷	0,5496	0,183	4,7
1 ³⁰	0,7762	0,497	8,9
2 ²⁶	0,5784	0,412	10,0

Die bisherigen Versuche, die der Ausgestaltung der Methode dienten, lassen ihre Anwendbarkeit erkennen und sollen später fortgesetzt werden.

Autorreferat.

Bücherbesprechungen.

Physikalische Chemie als Grundlage der analytischen Chemie. Von Privatdozent Dr. W. Herz. (Die chemische Analyse, herausgegeben von B. M. Margosches, Bd. III.) Stuttgart. Verlag von F. Enke. 1907. 114 Seiten. Preis M. 3.40.

Die wissenschaftlichen Grundlagen der mannigfaltigen analytischen Methoden sind bekanntlich zuerst von Wilhelm Ostwald einer eingehenden und zusammenhängenden Darstellung unterzogen worden. Seit jener Zeit (1894) ist vielfach auf diesem interessanten und praktisch so überaus wichtigen Gebiete weitergearbeitet worden, so daß der Verf. des vorliegenden Buches bereits einigermaßen aus dem Vollen schöpfen konnte, dabei aber auch gleichzeitig in Anbetracht des Umfanges eine Auswahl unter den zur Verfügung

stehenden Gedanken vornehmen mußte. Die Auswahl sowohl wie die Darstellung ist dem Verfasser vortrefflich geglückt. Mit Vergnügen empfindet man die große Sicherheit, mit der der Verf. seinen Stoff beherrscht und gruppiert, und auch der Leser, welchem dies Gebiet kein fremdes Land mehr ist, wird hin und wieder eine neue oder präzisere wissenschaftliche „Rechtfertigung“ altgewohnter Methoden entdecken. Bereits in dem grundlegenden Buche von Wilhelm Ostwald ist seinerzeit an mehreren Stellen mit Nachdruck auf die Wichtigkeit der kolloiden Eigenschaften mancher Stoffe hingewiesen worden. Es entspricht durchaus der Entwicklung und der zunehmenden Bedeutung der Kolloidchemie auch für die analytische Chemie, wenn das vorliegende Buch ein besonderes Kapitel von ca. 10 Seiten über die Eigenschaften dieser Systeme enthält. Man kann dem hier Gebotenen in fast allen Punkten vollkommen beistimmen. Es wäre nicht ohne Interesse gewesen, wenn zum Schlusse dieses Abschnittes kurz auf die kolloid- und kapillarchemischen analytischen Methoden (Färbung der Boraxperle, der Seidenfaser usw. durch kolloide Metalle, Kapillar- und Adsorptionsanalyse nach Goppelsroeder usw.) hingewiesen worden wäre. Vielleicht vervollständigt der Verfasser sein Buch in dieser Beziehung gelegentlich einer zweiten Auflage. Wo. O.

Dynamik der Oberflächen. Eine Einführung in biologische Oberflächen-Studien von Prof. Dr. med. Leonor Michaelis. Dresden 1909. Verlag von Theodor Steinkopff. 88 Seiten. Preis M. 4.

Vorliegendes Buch ist eins der vielen interessanten Belegstücke für die synthetische Wirkung, die ein neuer Gedankenkomplex wie die moderne Kolloid- und Kapillarchemie auf die verschiedensten Wissenschaftszweige auszuüben vermag. Sein Inhalt ist vorwiegend allgemein physikalisch-chemischer Natur, sein Verf. ein medizinischer Hochschullehrer. Michaelis ist nicht der einzige Nichtphysikochemiker, der sich um die Förderung der Kapillarchemie Verdienste erworben hat; die Geschichte der Kolloidchemie zeigt immer wieder den anregenden und fördernden Einfluß besonders der Biologen auf die Entwicklung dieser Wissenschaft. Natürlich ist bei Forschern, welche wie die Biologen die Ergebnisse der Kolloidchemie auf ihre Probleme anwenden wollen, das Bedürfnis nach einer synthetischen Klärung der theoretischen Grundlagen der anzuwendenden Wissenschaft besonders lebendig. Dieses Bedürfnis treibt sie dazu, selbst die Hand anzulegen, um die Weiterausbildung der für sie so wichtigen theoretischen Grundlagen zu beschleunigen und ihre Angemessenheit an dem so reichhaltigen biologischen Material zu prüfen.

Der Inhalt des vorliegenden Werkes ergibt sich bereits aus dem Titel; es handelt sich um die Darstellung der wichtigsten Erscheinungen, die wir in Oberflächen antreffen, sowie um den Nachweis, wie außerordentlich folgenreich diese eigentümlichen Wirkungen der Oberflächenkräfte für die begriffliche Analyse biologischer Vorgänge sind. Der Verfasser hat vorwiegend an ein medizinisches resp. allgemein biologisches Publikum gedacht und seine Darstellungsform entsprechend gewählt; immerhin ist der Inhalt des Buches auch für jeden Physikochemiker von großem Interesse.

Im einzelnen kann der Berichterstatter dem Verf. meist zustimmen. Nur auf einen prinzipiellen Fehler muß hingewiesen werden. Auf Seite 13 und 14 wird der Begriff der Oberflächenenergie (erster Art) abge-