über dem Freiheitsproblem, von der ein mitabgedruckter Brief *Schwanns* Kunde gibt; des Freundes *Helmholtz* besonnene Anerkennung der Eigenart des seelischen Lebens sowie der erkenntnistheoretischen Aufgaben der Philosophie; zumeist vielleicht *du Bois-Reymonds* selbständiges, fortschreitendes Studium der Philosophie sowie der Geistesgeschichte der französischen Aufklärung. Nur blindes Verkennen eifernder Polemik hat diesen Fortschritt zu einem Altersverfall stemmeln können.

Jene monistischen Gedankengänge liegen jetzt, auch in ihrer neuesten Phase, hinter uns, ebenso wie *du Bois-Reymond* bestechender Widerlegungsversuch. Der Philosophie der Naturwissenschaften sind wie der grundlegenden physikalisch-chemischen Forschung andere Probleme gestellt. Was von dem Naturbild der klassischen Mechanik, das *du Bois-Reymond* vorschwebte, infolge der Einschränkungen, die es neuerdings, insbesondere durch die Relativitätshypothesen erfahren hat, noch übrig bleiben wird, soll die Zukunft lehren. Und vor neue, ungeahnte, schwere, tiefsten sittlichen Ernst fordernde praktische Aufgaben wird uns der Frieden stellen, um dessen willen jetzt in heißestem Ringen Ströme edlen Blutes fließen.

Wer immer aber Anlaß findet, sich über die Periode zu orientieren, der wir das Rüstzeug für diese neuen theoretischen und praktischen Aufgaben verdanken, wird in dieser pietätvollen Sammlung der Reden eines reichen, vielseitigen Geistes eine Fundgrube von Belehrung und Anregung gewinnen.

Vom diesjährigen Kongreß des Institute of Metals in London.

Von Privatdozent Dr. W. M. Guertler, Grunewald.

Indem ich an meinen vorjährigen Bericht über die Genter Versammlung des Institute of Metals und das dort über das Wesen dieser Gesellschaft Gesagte anknüpfe, möchte ich nunmehr in Kürze auch über die diesjährige Londoner Versammlung berichten, indem ich aus den Verhandlungen dasjenige herausgreife, was ein allgemeineres wissenschaftliches Interesse beansprucht.

Auch diesmal stand im Mittelpunkt des Interesses der Bericht von Kommissionen, von denen zwei bestehen. Sie beschäftigen sich aber diesmal nicht mit dem Korrosionsproblem, sondern der erste mit der Frage eines allgemeinen Übereinkommens bezüglich der Nomenklatur von Legierungen, der zweite mit der Erstarrung der Metalle. Die Technik der Legierungen befindet sich gegenwärtig in einer sehr lebhaften Entwicklung, indem sie versucht, vorhandene Legierungen durch kleine Zusätze der allerverschiedensten Art in dieser oder jener Richtung zu verbessern. So entstehen neue Legierungen in einer Mannigfaltigkeit, ganz ähnlich so, wie vor einigen Jahrzehnten die Flut

neu aufgefunden oder neu erzeugter organischer Verbindungen hervorbrach. Die organische Chemie hat seinerzeit rechtzeitig eingegriffen und für eine systematische Nomenklatur der neuen Verbindungen gesorgt, deren Zahl inzwischen auf mehrere Hunderttausende angewachsen ist. Für die Metallegierungen wird ein gleiches Vorgehen mit jedem Tage mehr zu einer dringenden Notwendigkeit, weil bereits eine große Fülle von Phantasiebezeichnungen und unsystematischen, irreführenden Benennungen sich einzubürgern beginnt.

Das Komitee hat in sehr verständiger Weise seine Aufgabe dahin präzisiert, daß man sich mit möglichster Schonung an das Bestehende anschließen und nur die am meisten verwirrenden Bezeichnungen bekämpfen müsse, um dann weiter vorbeugend für die spätere Entwicklung der Nomenklatur gesunde Grundlagen zu schaffen.

Das Komitee hat zunächst drei Grundsätze aufgestellt. Der erste fordert die Schonung altbewährter, gut eingeführter Namen. Dem kann man nur zustimmen. Der zweite Grundsatz fordert die Vermeidung neuer Namenprägung. Dieser Grundsatz scheint nicht unbedingt ratsam. Ohne Notwendigkeit soll man gewiß keine neuen Namen prägen. Wo aber die Notwendigkeit vorliegt, und dieser Fall wird in naher Zukunft bei der rapiden Entwicklung der Legierungskunde sehr häufig eintreten, entstehen ganz von selbst neue Namen, und wenn das Komitee hier nicht mit rationeller Nomenklatur rechtzeitig vorgreift, kann man nicht erwarten, daß die neu entstehenden Namen sehr befriedigend ausfallen werden. Der dritte Grundsatz fordert die Benutzung rein englischer und die Vermeidung lateinischer Bezeichnungen sowie der chemischen Symbole. Diesen Standpunkt möchte ich mit allem Nachdruck bekämpfen. Wir sehen mit Genugtuung, daß die Wissenschaft von Tag zu Tag mehr ihren internationalen Charakter erkennt, was sich bereits in der ständigen Zunahme internationaler Bezeichnungen für neu auftretende wissenschaftliche Begriffe, in der einheitlichen internationalen Benennung und Symbolisierung der chemischen Elemente, und allgemeiner in dem unverkennbaren organischen Herauswachsen einer internationalen wissenschaftlichen Sprache zu erkennen gibt. In der schönen Literatur soll jede Sprache ihre nationale Eigenart nach Möglichkeit wahren. Die Wissenschaft aber ist international, und es würde nicht einmal Zweck haben, wollte man sich dieser natürlichen Entwicklung mit Gewalt entgegenstellen. Es ist sehr zu hoffen, daß das Komitee in dieser Beziehung seinen Standpunkt ändert und nach Möglichkeit internationalen Bezeichnungen vor spezifisch englischen den Vorzug gibt, damit die von dem Komitee geschaffene Nomenklatur eine internationale sein kann. Wollte jede Nation für sich eine eigene Nomenklatur begründen, so würde sehr bald im internationalen Verkehr dieselbe Verwirrung wieder auftreten, die mühsam erst innerhalb der einzelnen Nationen beseitigt wäre, und sie

würde sogar gefährlicher sein, weil eine nachträgliche internationale Vereinheitlichung sehr viel schwerer wäre, wenn sich erst einmal in den einzelnen Nationen besondere Systeme festgesetzt haben.

Soweit nun die besonderen Vorschläge des Komitees von dieser Nationalitätsfrage unabhängig sind, sind sie mit großem Geschick gemacht, und man kann ihnen nur zustimmen. Der Vorschlag, die Namen der Komponenten aneinanderzureihen, und zwar so, daß man mit dem in geringster Menge vorhandenen anfängt und mit dem in größter Menge vorhandenen aufhört, ist sicherlich gut und deckt sich im Wesen auch mit dem von mir gemachten Vorschlage, nur daß ich dabei vorschlug, die Namen der einzelnen Metalle dabei nach Möglichkeit abzukürzen. Bei mehr als drei Komponenten erhält man, wie das Komitee mit Recht hervorhebt, leicht eine recht bedenkliche Silbenhäufung. Der Vorschlag, bei Anwesenheit vieler geringer und mehr oder weniger unabsichtlicher Zusätze diese einfach durch die Silbe „Comp.“ anzudeuten, welche dem Worte vorangesetzt wird, und besonders wichtige, dabei aber nur in sehr geringer Menge vorhandene Zusätze noch vor dieser Silbe zu nennen, sind außerordentlich geschickt und verdienen internationale Anerkennung. Zum Schluß geht das Komitee dazu über, einige durch uralten Gebrauch sanktionierte Namen zu bestätigen und zu definieren und beginnt mit „Messing“ und „Bronze“, die als Zink-Kupfer und Zinn-Kupfer definiert werden. Auch diesem Vorgehen kann man nur zustimmen, und in diesem Falle ist auch nichts dagegen einzuwenden, daß die verschiedenen Nationen sich der Ausdrücke ihrer eigenen Sprache bedienen, solange nur ein weiteres Anwachsen der Anzahl solcher speziellen Namen vermieden wird.

Der zweite Kommissionsbericht, der sich, wie gesagt, mit der Erstarrung der Metalle beschäftigt, ist von *Cecil H. Desch* verfaßt. Er gilt der Erforschung des Problems der Kristallisation und Struktur von Metallen und Legierungen im allgemeinen. Der erste Bericht, den *Desch* hiermit vorlegt, bringt zunächst eine kritische Behandlung des bisher vorhandenen Materials, um eigene experimentelle Bearbeitungen erst später anzuschließen. Die Darlegungen zerfallen in neun einzelne Teile, die im folgenden in gleicher Anordnung wiedergegeben sind. Den Betrachtungen ist zunächst ein sehr weiter Rahmen gezogen, indem auch nichtmetallische und sogar auch organische Substanzen in weitgehendem Maße mitbehandelt wurden. Bei den metallischen Substanzen fehlt vielfach zu sehr das experimentelle Material, und es gilt aus allgemeineren Erfahrungen heraus für die metallographischen Probleme selbst erst die besten Versuchshypothesen zu finden.

1. *Die Zellstruktur der Metalle.* Der kristalline Charakter der körnigen Metallbrüche wurde bereits im Jahre 1665 in seinem Buche „*Micrographia*“ von *Hooke* festgestellt, und *Réaumur* er-

kannte schon 1722 die innere polyedrische Anordnung des Metalls. Seitdem sind in bekannter Weise unsere Kenntnisse durch *Sorby*, *Osmond*, *Behrens*, *Arnold*, *Roberts-Austen*, *Andrews* und viele andere weiter entwickelt worden. Die Zellstruktur der Metalle ist jetzt eine bekannte Erscheinung geworden. Wichtig ist, daß wir jetzt nach unseren neueren Erfahrungen mehr als eine Zellstruktur haben können, und daß viel Verwirrung durch ungenügende Unterscheidung von Zellstrukturen verschiedener Art entstanden ist (vgl. besonders das Problem Eisen-Kohlenstoff). An und für sich ist die Zellstruktur zunächst nichts weiter als eine unmittelbare Folge des Aufbaus metallischer Massen aus einzelnen unregelmäßigen Kristallkörnern, die an ihren Oberflächen zusammenstoßen.

2. *Die Kristallisation von Zentren aus und die Bildung von Kristalliten oder von Kristallskelev-*

Fig. 1.

ten. Bekannt ist die Neigung reiner Metalle, in Skelettform zu wachsen. Besonders genau ist das Kupfer durch *Dana* (1886) studiert. Normal bildet es Oktaeder, häufig mit dem Tetrakis-Hexaeder, Würfel und Dodekaeder. Besonders wichtig ist, daß bei dendritischen Bildungen dieser zweifellos regulären Metalle häufig mit großer Regelmäßigkeit trotzdem die Winkel zwischen den einzelnen Ästen 60 und 120° betragen können. Den eigentümlichen inneren Aufbau von solchen Dendriten hat als erster *Grignon* (1775) beschrieben. Seine Zeichnung ist hier als Fig. 1 wiedergegeben. Das Wachstum solcher Dendriten hat *Tschernoff* (1878) eingehender studiert. Er fand, daß bei genügendem Zustrom flüssiger Substanz dem Wachstum der Achsen erster und zweiter Ordnung ein rascheres Wachstum der Äste höherer Ordnung folgt, bis die Zwischenräume ausgefüllt sind, wodurch die Dendritenstruktur unsichtbar wird, und ein zusammenhängendes Kristallkorn entsteht.

Vogelsang (1875) hat eine allerdings zunächst nicht auf Metalle bezügliche Theorie der Kristalliten aufgestellt. Nach seiner Meinung beginnt

die Kristallbildung immer mit der Entstehung kleiner Kugeln, eine Ansicht, die auch *Brame* (1853) schon ausgesprochen hatte. Neuere Forschungen haben sie jedoch widerlegt. Besonders die Untersuchungen von *Richarz* und *Archibald* an Barium- und Kaliumsalzen zeigten, daß vom ersten Momente der Sichtbarkeit an auch schon eine kristalline Umgrenzung auftritt. Nach weiteren an Salzen angestellten Versuchen ist das Auftreten von Dendriten gewöhnlich die Folge entweder von sehr rascher Kristallisation oder von hoher Viskosität der Flüssigkeit oder der Gegenwart kolloidaler Suspension. Die inneren Gründe sind vielfach noch dunkel. Konzentrationsströme an der Oberfläche des wachsenden Kristalls spielen jedenfalls mit. Durch rasche Rotation des entstehenden Kristalls beispielsweise kann man nach *de Wetteville* sehr regelmäßige polyedrische Formen erhalten.

Durch gleichzeitiges Wachsen und Zusammenstoßen der Kristalle in einer Metallmasse werden bekanntlich die äußeren regelmäßigen Formen vernichtet. Im Anschluß an die Bezeichnungsweise der Mineralogen nennt man diese Kristallbildungen „allotriomorph“. Es existiert nun eine Ansicht, nach welcher das Wachstum der einzelnen Kristalle schon aufhört, ehe sie sich vollständig berühren, so daß noch ein Teil als nichtkristallisierter amorpher „Zement“ zwischen den einzelnen Kristallkörnern übrigbleibt. Diese Theorie scheint zuerst von *Brillouin* (1898) benutzt worden zu sein, um das Verhalten der Metalle bei der Deformation zu erklären. Er glaubt nachgewiesen zu haben, daß die Moleküle eines Kristalles auf eine Entfernung des fünffachen Molekularabstandes einwirken können, aber auf eine Entfernung von acht bis zehn Molekülen nicht mehr. Auch *Sears* hat sich diese Theorie zu eigen gemacht. Die neuere Entwicklung durch *Bengough*¹⁾ und *Rosenhain*²⁾ wurde schon in dem vorigen Aufsatz von mir berührt. Es sei auch auf die Ausdehnung dieser Anschauung auf eutektische Mischungen, die auch von gewissen Zentren aus wachsen, gemäß den Arbeiten von *Rosenhain*³⁾, *Vogel*⁴⁾, *Benedicks*⁵⁾, *Guertler*⁶⁾, *Hudson* und *Law*⁷⁾ und *Desch*⁸⁾ verwiesen. In diesen aus einem innigen Gemisch zweier Kristallarten bestehenden Eutekticis bestimmt immer die eine, energischer wachsende, die Gesamtorientierung zu einzelnen Kristallkörnern und läßt nur im Innern ihrer Kristallkörner Hohlräume für die zweite Kristallart

frei. In dem Stadium der offenen Diskussion bezüglich der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer amorphen Zwischensubstanz zwischen den einzelnen Kristallkörnern steht das Problem heute.

3. *Schaumstrukturen und Quinckes Hypothese.* Seine Theorien, soweit sie sich auf Metalle beziehen, sind in der Int. Zeitschrift f. Metallogr.¹⁾ dargelegt. Die Grundannahme seiner Theorie ist die, daß das erste Stadium des Kristallisationsprozesses in einer Trennung der Schmelze in zwei ineinander unlösliche Flüssigkeiten besteht. Eine davon ist zunächst nur in sehr geringer Menge vorhanden und nimmt die Struktur von Schaumkammern an, die man öfters beobachten kann, wenn man ineinander unlösliche Flüssigkeiten kräftig durcheinander schüttelt. Die wichtigsten Versuche wurden mit Eis angestellt, in welchem die minimalen, stets vorhandenen Fremdkörper des Wassers zuerst die Zellwände bilden sollen. Bei den Metallen wird das Maschenwerk zwischen den Kristallkörnern einfach als diese Zellwände angesehen. Das Anwachsen der Korngröße beim Glühen entspricht dann der allgemeinen Neigung aller Schäume, durch Erhitzen gröber zu werden. Auch das Verhalten gegenüber Ätzmitteln, wobei die Grenzen zuerst weggefressen, und das Verhalten beim Erhitzen im Vakuum, wobei sie zuerst verdampfen, ist mit dieser Theorie vereinbar, ohne aber andererseits beweisend zu sein. Nach Ansicht des Verfassers hat man mit *Quinckes* Theorie zu viel erklären wollen, und manche Deutungen sind allzu gezwungen (so z. B. die Annahme, daß gehärteter Stahl Schaumwände von der Dicke einer fünftel Lichtwelle enthalten soll, in welchen kleine Diamanten eingebettet liegen). Jedenfalls werden die geometrischen Eigenschaften der Kristalle und die Konstanz ihrer Flächenwinkel in keiner Weise erklärt, worin der Verfasser mit Recht einen schwerwiegenden Einwand erblickt. Ebenso ist kein rechter Grund dafür vorhanden, daß alle ursprünglich homogenen Flüssigkeiten noch vor der Kristallisation sich in zwei gegenseitige unlösliche scheiden sollen. In diesem Stadium des Problems kann nur weiteres experimentelles Material entscheiden.

4. *Zellstrukturen in abkühlenden Flüssigkeiten.* Andere Autoren haben wieder eine noch andere Erscheinung zur Erklärung der Struktur von Metallmassen heranzuziehen versucht. Unter gewissen Bedingungen bemerkt man in abkühlenden Flüssigkeiten eine merkwürdige Zerteilung. *Weber* fand (1855), daß beim Eintrocknen einer Mischung von Alkohol, Gummigutt und Wasser auf einer Glasplatte sich Konvektionsströme ausbilden und zuletzt eine polygonale Zeichnung auf der Glasplatte zurückbleibt. *Lehmann* hat die Erscheinung auf Temperaturdifferenzen in der verdampfenden Masse zurückgeführt. *Thomson* (1912) hat unter geeigneten Umständen besonders regel-

¹⁾ Int. Zeitschr. f. Metallogr., Bd. 2 (1912), 268 bis 273.

²⁾ Ebenda, Bd. 3 (1913), 276—299, Bd. 5 (1914), 176—178, Bd. 6 (1914), 265—272.

³⁾ Ebenda, Bd. 2, (1912), 100—102 u. 115.

⁴⁾ Zeitschr. f. anorgan. Chem. 76 (1912), 425.

⁵⁾ Int. Zeitschr. f. Metallogr., Bd. 1 (1911), 184 bis 191.

⁶⁾ Ebenda, Bd. 2 (1912), 98—100.

⁷⁾ I. of the Inst. of Metals, Bd. 1 (1910), 161.

⁸⁾ Proc. Roy. Phil. Soc. Glasgow, Bd. 43 (1912), 107.

¹⁾ Int. Zeitschr. f. Metallogr., Bd. 3 (1912), 23 bis 36 und 79—101.

mäßige Bildungen mit schöner hexagonaler Struktur erhalten. Gegenüber dem Versuch, die so entstehende Maschenstruktur auf die Struktur erstarrter Metallmassen auszudehnen, besteht ein schwerwiegender Einwand, weil bei diesen Erscheinungen, bei denen die Schwere mitwirkt, die Kristalle senkrecht stehen. Bei kristallisierenden Metallmassen wachsen aber die Kristalle stets von der äußeren Oberfläche nach dem Kern zu, so daß die obengenannten Wirkungen der Schwere fortfallen müssen. Anders ist es natürlich mit der Erstarrung dünner Metallschichten, bezüglich deren Versuche von *Cartaud* (1907) vorliegen. Die Erklärung seiner Resultate ist nicht leicht, aber hier handelt es sich um besondere Bedingungen, die im allgemeinen nicht zutreffen. Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen solchen Konvektionszellen und der kristallinen Struktur scheint also jedenfalls nicht zu bestehen.

5. *Flüssige Kristalle*. Die Existenz flüssiger Kristalle, d. h. von Substanzen, die trotz vektorieller Orientierung ihrer Masse eine große plastische Beweglichkeit besitzen, ist durch *Lehmann*¹⁾ seit 1889 unzweifelhaft bewiesen. Das Zustandsgebiet der flüssigen Kristalle schiebt sich gewöhnlich zwischen den des flüssigen Zustandes und dem eines anderen starrereren zweiten kristallinen Zustandes ein. In vielen Fällen durchläuft die Substanz auch bei der Abkühlung zwei verschiedene flüssige kristalline Zustände nacheinander. Bei Metallen ist die Existenz solcher flüssig kristallinen Zustände bisher nicht nachgewiesen. Aber die Möglichkeit besteht, und wiederholt ist von verschiedenen Forschern darauf hingewiesen, so von *Le Chatelier* (1906), der die Aufmerksamkeit auf eine Analogie zwischen den Einformungsprozessen und der Koaleszenz von Kristallen aus ölsaurem Ammonium hinwies, und von *Carpenter* und *Edwards*, welche bei gewissen Kupfer-Aluminium-Legierungen die Abhängigkeit der Größe der Kristalle von der Temperatur der vorherigen Erhitzung der Schmelze auf die Bildung flüssiger Kristalle zurückführten (sicherlich mit Unrecht). Ihre Auffassung ist nicht ohne Widerspruch geblieben, und der Verfasser hält es nicht für unmöglich, daß ihre Beobachtungen durch die Entstehung feiner Häute Aluminiumoxyds in der Schmelze zu deuten sein würden. Die Frage nach der Existenz flüssiger Kristalle bei Metallen ist also noch vollkommen unentschieden.

6. *Oberflächenspannung*. Versuche von *Lehmann* und *Quincke* haben gezeigt, daß man dendritische Formen durch Oberflächenspannung in kolloidalen Materialien erzeugen kann; beispielsweise treten sie auf, wenn man eine viskose Flüssigkeit zwischen zwei Glasplatten einpreßt, und dieselben dann von einer Ecke aus langsam voneinander abhebt. Es besteht eine Analogie der

so erhaltenen Strukturen mit den eutektischen Anordnungen von weißem Eisen. Ohne solche Analogien zu sehr betonen zu wollen, ist der Verfasser doch der Ansicht, daß sie immerhin beweisen, daß Oberflächenspannungen aller Wahrscheinlichkeit nach bei der Bestimmung der äußeren Form metallischer Kristalle sehr wesentlich mitspielen. Er weist dabei auf Beobachtungen hin, nach denen vielleicht in Metallschmelzen die Gestalt der Primärkristalle durch die Art der Mutterschmelze beeinflusst wird. So kristallisiert FeSb_2 , wenn in geringem Überschuß, aus der eutektischen Schmelze in Rhomben, in größerem Überschuß aber in verzweigten Kristalliten.

Wie weit der Einfluß der Oberflächenspannung gehen kann, ist eine noch offene Frage. *Quinckes* Versuche zur Feststellung der Kapillarkonstante von festen Metallen sind nicht einwandfrei. *Curie* (1880) hat gezeigt, daß wie ein flüssiger Tropfen, der vollkommen frei von äußeren Kräften ist, immer Kugelform annimmt, so auch ein Kristall das Bestreben hat, diejenige Form anzunehmen, in welcher die Summe der Oberflächenenergien gleich Null sei. Die Forderung der geringsten Oberfläche ist aber nicht mit der kristallinen Form vereinbar. Daraus folgt auch, daß, wenn verschiedene Kristalle mit derselben Flüssigkeit in Berührung stehen, die kleineren in Lösung gehen und die größeren anwachsen. Die theoretische Notwendigkeit dieses Vorgangs hat *Curie* gezeigt. Schließlich stellte *Beilby* (1903) die Theorie auf, daß unter gewissen Bedingungen die Oberflächenspannung die Kristallisationskraft überwinden könne. Die günstigste Bedingung sei die, daß die Oberfläche des Metalls im Vergleich zu ihrer Masse groß ist. Dünne Häute von Metall, beispielsweise Gold- oder Silberblättchen, krünnen sich nach *Faradays* Beobachtungen (1857) beim Erhitzen zusammen und nehmen Kugelform an, verhalten sich also einer viskosen Flüssigkeit sehr ähnlich. Eine dünne Ölhaut auf Wasser zerreißt und sammelt sich in kleinen Kügelchen. Auf diesem Gebiet liegen also jedenfalls sehr wertvolle Fingerzeige, die noch zu wichtigen Aufklärungen führen können.

7. *Unterkühlung und Existenz einer metastabilen Grenze*. Daß Unterkühlungen bei metallischen Substanzen auftreten, ist schon sehr früh durch zahlreiche Forschungen verschiedener Autoren bekannt geworden und am eingehendsten von *Roberts-Austen* (1899) erforscht. Der Unterkühlungsgrad ist aber bei Metallen nicht sehr groß. Nach *Ostwalds* Theorie muß man bezüglich der unterkühlten Zustände einen „metastabilen“ und einen „labilen“ unterscheiden. Der erstere kann durch Impfung aufgehoben werden, der letztere bedarf einer Impfung nicht, sondern zerfällt spontan ohne weiteres. Zwischen beiden läuft die Metastabilitätsgrenze. *Tammann* hat diese Auffassung bestritten. Nach Auffassung des Verfassers ist es aber durch *Miers* und seine

¹⁾ Int. Zeitschr. f. Metallogr., Bd. 6 (1914), 217 bis 237.

Mitarbeiter bewiesen, daß man eine scharfe Trennungsgrenze zwischen beiden Gebieten tatsächlich ziehen kann. Leider erstrecken sich die bisher vorliegenden Versuche aber nicht auf Metalle und Legierungen. Wichtig ist die Beobachtung, daß die Kristallgestalt davon abhängig ist, ob die Kristalle im labilen oder metastabilen Gebiet gebildet sind. Sphärolite entstehen im labilen Gebiete. Ferner haben Versuche von *Bekier* es wahrscheinlich gemacht, daß Antimon bei sehr tiefen Temperaturen seine Kristallisationsfähigkeit verliert; nach *Stock* und *Siebert* (1905) kann man amorphes Antimon erhalten, wenn man Antimondampf durch flüssige Luft abkühlt. Hier würde dann also das erste Beispiel eines dauernd unterkühlten, amorphen Metalles vorliegen.

8. *Volumenänderung bei der Erstarrung.* Früher hat man gemeint, daß Kristalle immer dichter sein müßten als ihre Schmelze. Die ersten Ausnahmen fand *Duvernoy* (1852). Seine Meinung, daß die Volumenänderung von der Abkühlungsgeschwindigkeit abhänge, beruht aber auf einem Irrtum. Seit *Réaumur's* Arbeiten hat man andererseits geglaubt, daß sehr viele Metalle voluminöser wären als ihre Schmelze, weil ihre Kristalle auf ihren Schmelzen schwimmen, wenn sie in kleinen Stücken darauf geworfen werden. Diese Ansicht geht aber ebenso irrtümlich ins andere Extrem. *Mallet* hat die Erscheinung auf Konvektionsströme zurückgeführt. Leider sind reine Metalle bis jetzt nicht so ausführlich untersucht wie beispielsweise organische Substanzen. Legierungen sind überhaupt erst sehr wenige untersucht. *Hagen* untersuchte das Kalium-Natrium-Eutektikum, *Roberts-Austen* das Kupfer-Silber-Eutektikum, *Wiedemann* das Blei-Zinn-Eutektikum und verschiedene Blei-Wismut-Legierungen. Beim Wismut ist die Volumenausdehnung beim Erstarrten als seltener Ausnahmefall erwiesen.

9. *Die von wachsenden Kristallen ausgeübte Pressung.* Viele Versuche hat *Duvernoy* (1852) an mineralogischen Substanzen gemacht. Er fand, daß viele Körper bei der Erstarrung sich scheinbar ausdehnen, so zum Beispiel Blei. *Folger* (1854) fand, daß diese Wahrnehmung nur scheinbar war und nur auf die Pressung der wachsenden Kristalle zurückzuführen sei, die dadurch entsteht, daß dieselben gewisse Richtungen bevorzugen und so in dieser Richtung einander beugen und die äußere Dimension zunehmen lassen. Dafür entstehen dann in anderen Richtungen Hohlräume. Das erstarrte Blei zeigte einen zentralen Hohlkanal. Ähnliche Erscheinungen sind bei Gips und Eis wohl bekannt. Die Erscheinung tritt bei anisotropen Metallen besonders leicht ein, ist aber nicht auf diese beschränkt, da auch das Wachsen in Kristallskeletten ebensolche Pressung hervorrufen kann. Nach Ansicht des Verfassers ist die Preßwirkung der Kristalle eine selbstverständliche Folge der vektoriellen Eigenschaften der Kohäsion.

Blickt man nun auf das ganze, bisher vorhandene Material zurück, so sieht man nichts als Probleme und offene Fragen. Als wichtig bezeichnet der Verfasser die Feststellung, daß gleichzeitig *verschiedene* Zellstrukturen in einem festen Metall vorhanden sein können. Ihre Beziehung zueinander müsse das erste Problem weiterer Forschung sein. Ferner ist wichtig, daß sehr ähnliche Strukturen aus sehr verschiedenen Vorbedingungen entstehen können, und daß andererseits man die Erscheinungen an Metallen mit den an Salzen und organischen Verbindungen beobachteten vergleichen kann. Experimentelle Versuche sollen folgen.

(Schluß folgt.)

Kohlenstoff-autotrophe Bakterien.

Von Dr. R. Lieske, Heidelberg.

Daß die höheren grünen Pflanzen in bezug auf ihre Kohlenstoffnahrung unabhängig sind von organischer Substanz, ist eine seit Anfang des 19. Jahrhunderts vor allem durch die Untersuchungen von *Priestley*, *Ingenhous* und *Sennebie* allgemein bekannte Tatsache. Die grünen Pflanzen gewinnen den zu ihrer Ernährung nötigen Kohlenstoff ausschließlich aus der Kohlensäure der Luft. Sie zerlegen mit Hilfe des Chlorophyllfarbstoffes die Kohlensäure und bilden daraus in bezug auf Energiegehalt höherwertige Produkte, vor allem Kohlehydrate. Die zu diesem Prozeß selbstverständlich notwendige Energie beziehen sie aus dem Sonnenlicht, und zwar verwenden sie ausschließlich die Lichtstrahlen, die Wärmestrahlen haben keinen Einfluß auf den Vorgang, der daher als photosynthetische Assimilation des Kohlenstoffes bezeichnet wird.

Licht und Chlorophyll sind die für die Assimilation unbedingt notwendigen Faktoren. Chlorophyllfreie Pflanzen, vor allem Bakterien und Pilze, sind daher in ihrer Ernährung angewiesen auf organisch gebundenen Kohlenstoff, sie sind im Gegensatz zu den kohlenstoffautotrophen grünen Pflanzen heterotroph.

Im Jahre 1889 gelang es *Winogradsky*¹⁾, die Ursache der Oxydation des Ammoniak zu Salpetersäure endgültig festzustellen, ein Vorgang, der in der Natur häufig beobachtet wird und der praktisch für die Beseitigung der Abwässer von größtem Interesse ist. Der Prozeß war schon früher als biologisch erkannt worden, und es gelang *Winogradsky*, zwei Bakterienarten zu isolieren, von denen die eine fähig war, Ammoniak zu Nitrit, die andere Nitrit zu Nitrat zu oxydieren. Beim Kultivieren dieser Organismen zeigte sich nun eine ganz merkwürdige Erscheinung: die Bakterien wuchsen in anorganischer Nährlösung ohne jede Spur von organischer Substanz. Sie besaßen weder Chlorophyll noch brauchten sie zu ihrem Wachstum Licht, und doch ließ sich nachweisen, daß sie