1) Das spec. Gewicht der ächten Zirkone schwankt nur in den engen Grenzen von 4,438 und 4,707. Die angeblichen Zirkone von Mariapol mit dem spec. Gewicht von 4,06 — 4,25 sind keine solchen, sondern Auerbachite. Andere Zirkone mit sehr niedrigem spec. Gewicht sind pyrisch und erhöhen ihr spec. Gewicht beim Glühen.

2) Reine Zirkonerde hat ein spec. Gew. von 5,45. Zirkonerde mit einem niedrigeren spec. Gew. ist nicht rein, sondern entweder durch basisches Salz oder durch Thonerde verunreinigt.

3) Durch fractionirte Fällung von salzsaurer Zirkonerde aus Zirkonen vom Ilmengebirge mit oxalsaur. Ammoniak lässt sich dieselbe nicht in Erden zerlegen, deren Atomgewicht zwischen 316 und 440 schwankt. Sowohl die durch abgepasste Mengen von oxalsaur. Ammoniak gefällte, als auch die dabei gelöst bleibende Erde hat ein Atomgewicht, das nur sehr wenig von der Zahl 380 abweicht. Nur wenn die Zirkonerde stark mit Thonerde verunreinigt ist, hat die bei diesen Fällungen gelöst bleibende Erde ein niedrigeres Atomgewicht.

Da Berlin ein ganz gleiches Resultat auch mit Zirkonerde erhielt, die aus Katapleiit und aus Zirkonen von Fredriksvärn und Expailly abgeschieden worden war, so kann man wohl mit Sicherheit annehmen, dass Svanberg's Norerde gar nicht existirt. (*Journ. f. pract. Chemie. Band 97. S. 321. daraus im Chem. Centralblatt*).

H. L.

Zirkonium.

Troost hat Zirkonium in drei Modificationen dargestellt, wie wir sie ähnlich bei Kohlenstoff, Bor und Silicium kennen. Krystallisirtes Zirkonium wurde durch Erhitzen von 1 Th. Fluorzirkonium-Fluorkalium mit 1,5 Th. Aluminium im Kohlentiegel bis zur Eisenschmelzhitze erhalten. Es entsteht hierbei, namentlich wenn die Temperatur nicht zu hoch war, leicht eine Legirung von Aluminium mit Zirkonium. Letzteres bildet sehr harte, stark glänzende, breite, in Farbe und Brüchigkeit dem Antimon ähnliche Blättchen von spec. Gew. 4,15; es ist sicher weniger schmelzbar als Silicium, widersteht dem

Sauerstoff bei lebhafter Rothgluth, überzieht sich in Weissgluth mit einer dünnen irisirenden Oxydschicht und verbrennt nur im Knallgasgebläse. Mit Chlor giebt es bei Dunkelrothgluth Chlorzirkonium, bei Hellrothgluth reducirt es Kiezsäure aber nicht Borsäure. Concentrirte Schwefelsäure und Salpetersäure greifen das Zirkonium selbst in der Wärme nur sehr langsam an; Salzsäure wird in Dunkelrothgluth zersetzt, kalte concentrirte Salzsäure wirkt im Gegensatze zu dem darin leicht löslichen Aluminium auf Zirkonium nicht ein und löst es auch bei 100° nur langsam; Königswasser löst es nur in der Hitze ziemlich schnell, aber Fluorwasserstoff wirkt im Gegensatze zu Silicium selbst in der Kälte und im verdünnten Zustande schnell auf Zirkonium ein.

Graphitartiges Zirkonium in Gestalt sehr leichter, stahlgrauer Schuppen erhielt Troost nur, als er Zirkonerde-Natron mittelst Eisen bei Kupferschmelzhitze zu zersetzen versuchte.

Amorphes Zirkonium hat schon Berzelius dargestellt, Troost erhielt es mit allen von Berzelius angegebenen Eigenschaften, als er die verschiedenen Verfahren versuchte, welche Aluminium leicht in zusammengeschmolzenen Massen und Silicium im krystallisirten Zustande geben.

Nach diesen Untersuchungen erscheint Deville's Vorschlag gerechtfertigt, nach welchem Kohlenstoff, Bor, Silicium, Aluminium und Zirkonium zu einer natürlichen Gruppe an einander gereiht werden müssen. (*Compt. rend.*). Dr. Reich.

Verbindungen des Zinks mit dem Phosphor.

B. Renault stellte folgende Phosphüre des Zinks dar:

1) Ein dichtes bleigraues Drittel-Phosphorzink Zn^3P . Da alle phosphorsauren Salze durch Erhitzung mit Kohle und Schwefelzink zersetzt werden, so kann man dieses Phosphür durch Erhitzen von 1 Aeq. phosphors. Magnesia 2 $\text{MgO}, \text{HO}, \text{PO}^5$ mit 2 Aeq. Zn S und 7 Aeq. Kohle in einer beschlagenen Retorte bis zur beginnenden Weissgluth erhalten. Die Vorlage muss bei Rothgluth erhalten werden; als solche dienen 2 mit ihren Oeffnungen aufeinander gestellte Tiegel, welche man an die Wand des Ofens stellt.

Das erhaltene bleigraue Phosphür hat 4,21 sp. Gew. bei 14° C., beginnt erst bei einer Hitze zusammenzusintern, bei