durch einen Ueberschufs von kohlensaurem Natron in der Wärme gefällt. Die beiden kohlensauen Salze werden dann unter Erhitzen durch eine Traubenzuckerlösung reducirt, das Kupferoxyd zu Oxydul, das Silberoxyd zu Metall. Die Reduction beginnt sofort, das Kochen muß aber, um sicher alles kohlensaure Silber zu reduciren, eine Zeit lang fortgesetzt werden. Der Niederschlag wird filtrirt und noch feucht mit kohlensaurem Ammoniak in der Wärme behandelt. Das Kupfer löst sich auf, das Silber bleibt rein zurück. Die Behandlung mit kohlensaurem Ammoniak wird so oft wiederholt, als sich die Lösung noch blau färbt. Das Auswaschen geschieht durch Decantiren.

Ist das Silber nicht vollständig reducirt, so wird sich in dem kohlensauren Ammoniak auch Silber auflösen. Bei dem von mir angestellten Versuch fand sich kein Silber im Filtrat. Das Kochen mit Traubenzucker war circa 10 Minuten unterhalten worden.

Statt des kohlensauren Natrons wird man beide Metalle auch durch Kali in der Wärme fällen und dann mit den Oxyden die Reduction vornehmen können.

Das Verfahren ist einfach und in kürzester Zeit auszuführen.

Analyse des Manganspaths von Oberneisen;

von *A. Birnbacher*,

Assistent am chemischen Laboratorium der polytechnischen Schule zu Carlsruhe.

Die von Breithaupt mit dem Namen Himbeerspath bezeichnete Varietät des Manganspaths wurde in spitzen Rhomboëdern mit der Endfläche von Prof. Dr. Sandberger bei Oberneisen bei Dietz in Nassau aufgefunden und deren Form und Vorkommen beschrieben *). Eine Analyse dieses Minerals erschien demselben wünschenswerth. Diese wurde von Hrn. Prof. Dr. Weltzien mir übertragen und gab folgendes Resultat :

Angewandte Substanz 1,1125 Grm.

MnO	= 0,6279	entspr.	0,3880	CO ₂	= MnO, CO ₂	= 1,0159	= 91,31 pC.
CaO	= 0,0336	"	0,0264	CO ₂	= CaO, CO ₂	= 0,0600	= 5,71 "
FeO	= 0,0211	"	0,0129	CO ₂	= FeO, CO ₂	= 0,0340	= 3,06 "
							1,1099 = 100,08 pC.

*) Jahrbücher des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau, 9. Heft, zweite Abtheil., S. 46, Jahrgang 1853.