VIII.

Untersuchungen über Tantal und Niobium,
sowie über Ilmenium, ein neues Metall.

Von

R. Hermann.

Bereits im Jahre 1845 fand ich, dass in den sibirischen Niob-Mineralien, neben niobiger Säure, noch eine andere tantalähnliche Säure enthalten sei, die ein niedrigeres specifisches Gewicht hatte als niobige Säure, und die sich noch ausserdem dadurch auszeichnete, dass sie viel leichter in Salzsäure löslich war, als jene. Ich nannte damals das metallische Radical dieser Säure Ilmenium, nach dem Ilmen-Gebirge, wo sich die sibirischen Niob-Mineralien vorfinden. Später wurde ich aber an der Selbstständigkeit des Ilmeniums wieder irre. Ich konnte nämlich keinen wesentlichen Unterschied in den Atomgewichten von Niobium und Ilmenium finden. Auch waren sich die Reactionen von Lösungen dieser Metalle gegen Zink, Gallusgerbsäure und Kalium-eisencyanür ausserordentlich ähnlich. Es schien mir daher wahrscheinlich, dass die Verschiedenheiten zwischen Ilmensäure und niobiger Säure in einem verschiedenen Oxydationsgrade beider Säuren begründet sein könnten. Diese Ansicht wurde namentlich durch die eigenthümliche Zusammensetzung der Natronsalze der Ilmensäure unterstützt, deren quantitative Zusammensetzung genau der von Verbindungen von niobigsaurem Natron mit niobsaurem Natron entsprach. Nur das so niedrige specifische Gewicht der Ilmensäure stand noch dieser Ansicht entgegen. Da ich aber im Columbite von Bodenmais eine grosse Menge von Tantalsäure gefunden hatte, so vermuthete ich, dass das hohe specifische Gewicht der von H. Rose untersuchten Niobsäure, die er aus jenem Minerale bereitet hatte, von einer Beimengung von Tantalsäure herrühren dürfte. Gewissheit in Betreff aller dieser Unsicherheiten liess sich aber nur erlangen durch eine genaue Vergleichung der Eigenschaften der Verbindungen von Niobium und Ilmenium. Zu jener Zeit war aber noch

sehr wenig über Niobium bekannt; ich hätte also specielle Untersuchungen über Niobium und seine Verbindungen unternehmen müssen, und wäre dabei auf ein Feld gerathen, welches zu jener Zeit von H. Rose bearbeitet wurde. Unter diesen Umständen blieb nichts übrig, als die weiteren Untersuchungen über Ilmenium so lange anzusetzen, bis H. Rose seine Arbeit über Niobium beendet haben würde. Dieser Zeitpunkt ist gegenwärtig eingetreten. Ich habe daher die Untersuchungen über Ilmenium wieder aufgenommen und fand dabei sogleich, dass das Ilmenium in der That als ein selbstständiges Metall betrachtet werden müsse. Ganz verschieden verhalten sich nämlich Ilmenium und Ilmensäure, sowie Niobium und niobige Säure in folgendem:

Ilmenium, Niobium und Tantal haben ganz verschiedene specifische Gewichte. Dieselben betragen nämlich:

Tantal	10,78	} H. Rose.
Niobium	6,27—6,67	
Ilmenium	3,63	

Ebenso auffallend verschieden sind die specifischen Gewichte der Säuren dieser Metalle. Dieselben betragen nämlich:

Tantalsäure	7,00
Niobige Säure	5,00
Ilmensäure	3,81

Verschieden ist auch das Löthrohrverhalten dieser Säuren.

Wenn man die durch Glühen der A-Sulfate erzeugten Säuren mit Phosphorsalz schmilzt, so bemerkt man folgende Erscheinungen:

Tantalsäure giebt bekanntlich sowohl in der äusseren als inneren Flamme ein ganz farbloses Glas.

Niobige Säure dagegen verhält sich wie folgt:

In der äusseren Flamme geschmolzen entsteht ein farbloses Glas, das auch farblos erscheint, so lange es noch heiss ist. In der inneren Flamme bildet sich bei starker Sättigung und langem Blasen ein braunes Glas. Wenn man jetzt zu einem solchen braunen Glase eine neue Portion niobiger Säure setzt und das Glas in der inneren Flamme umschmilzt, so wird das im braunen Glase enthaltene braune

Nioboxyd von der niobigen Säure zu violettem Oxyd oxydirt, und man erhält ein schön violetes Glas. Bei gewissen Verhältnissen von braunem Oxyd und niobiger Säure kann auch ein blaues Glas entstehen.

Ilmensäure giebt mit Phosphorsalz in der äusseren Flamme ein Glas, das, so lange es noch heiss ist, goldgelb gefärbt erscheint, bei der Abkühlung aber farblos wird. In der inneren Flamme wird das Glas braun, und zwar viel leichter und schneller, als das mit niobiger Säure gebildete Glas. Gläser von blauer und violetter Farbe kann man mit Ilmensäure und Phosphorsalz nicht hervorbringen.

Sehr verschieden ist auch das Verhalten der frisch gefällten Hydrate und Sulfate der Ilmensäure und niobigen Säure gegen Salzsäure, wie folgender Versuch lehrt:

Man schmelze 20 Gran Ilmensäure oder niobige Säure mit Natronhydrat, löse das Salz in Wasser, fälle das Hydrat durch Salzsäure und Ammoniak und filtrire. Wenn man jetzt die noch nassen Hydrate mit 5 Unzen starker Salzsäure von 1,175 spec. Gew. vermischt, so bemerkt man folgende Erscheinungen:

Das Hydrat der Ilmensäure löst sich schon in der Kälte nach einigen Minuten vollständig in der Salzsäure zu einer goldgelben ganz klaren Flüssigkeit.

Das Hydrat der niobigen Säure bleibt dagegen in der Kälte grösstentheils ungelöst. Erst beim Erwärmen bis zu 60° löst sich dasselbe ebenfalls vollständig auf. Diese Lösung ist aber nicht gefärbt, wie die der Ilmensäure, sondern farblos.

Beim Erhitzen bis zum Kochen trüben sich die klaren Lösungen der Ilmensäure und niobigen Säure unter Bildung einer weissen Ausscheidung. Setzt man aber zu diesen Flüssigkeiten 13 Unzen kochendes Wasser, so werden sie wieder ganz klar, und man hat jetzt vollständige Lösungen der Ilmensäure und niobigen Säure vor sich, die filtrirt werden können, ohne den geringsten Rückstand auf dem Filter zu lassen.

Wenn man jetzt zu jeder dieser Flüssigkeiten 1 Unze schwefelsaures Kali setzt, so trüben sie sich, unter Ausscheidung von B-Sulfaten. Noch mehr erhält man, wenn

man die freie Säure, die viel B-Sulfat enthält, mit Natronhydrat neutralisirt.

Auch diese B-Sulfate verhalten sich gegen Salzsäure eigenthümlich. Wenn man die auf vorstehende Weise aus je 20 Gran von jeder Säure bereiteten B-Sulfate der Ilmensäure und niobigen Säure noch nass mit 5 Unzen verdünnter Salzsäure, von 1,09 spec. Gew. vermischt, die Mischung zum Kochen bringt und dann zu der Flüssigkeit noch 13 Unzen kochendes Wasser setzt, so löst sich das B-Sulfat der Ilmensäure vollständig auf, das B-Sulfat der niobigen Säure dagegen bleibt fast vollständig ungelöst.

Durch dieses verschiedene Verhalten wird es möglich, die Ilmensäure von der niobigen Säure, die in der Natur stets mit einander vorkommen, zu scheiden. Auf noch andere Verschiedenheiten zwischen Verbindungen von Niobium und Ilmenium wird im Verlaufe nachstehender Untersuchungen aufmerksam gemacht werden.

Ueber Scheidung von Tantalsäure, niobiger Säure und Ilmensäure.

Die aus verschiedenen Niobmineralien abgeschiedenen metallischen Säuren haben ein sehr verschiedenes specifisches Gewicht. Dasselbe wurde nämlich wie folgt gefunden:

Säure aus Columbit von Bodenmais	5,71 H.
„ „ „ „ Middletown	a) 5,70 Oesten.
„ „ „ „ „	b) 5,38 do.
„ „ „ „ „	c) 5,10 H.
„ „ „ „ Miask	a) 4,70 Oesten.
„ „ „ „ „	b) 4,37 H.
„ „ Samarskit „ „	4,91 do.
„ „ Kali-Tyrit „ Norwegen	4,57 Potika.
„ „ Pyrochlor „ Miask	a) 4,53 H.
„ „ „ „ „	b) 4,20 do.
„ „ Euxenit „ Norwegen	a) 4,33 Norden-
	skiöld.
„ „ „ „ „	b) 4,18 do.
„ „ Yttrilmenit von Miask	a) 4,88 H.
„ „ „ „ „	b) 4,15 do.
„ „ Aeschynit „ „	a) 4,20 do.
„ „ „ „ „	b) 3,95 do.

Man sieht also, dass das spec. Gew. der metallischen Säuren der Niobminerale zwischen 3,95—5,71 schwankt. Es wird schon hieraus klar, dass diese Säuren nicht bloß aus niobiger Säure bestehen können, wie H. Rose angenommen hat. In Betracht der so sehr verschiedenen specifischen Gewichte der Tantalsäure, niobigen Säure und Ilmensäure kann man daher schon a priori sagen, dass alle Säuren von Niobmineralien, deren spec. Gew. beträchtlich höher als 5,0 ist, neben den anderen Säuren auch Tantalsäure enthalten werden, und dass allen Säuren, deren spec. Gew. beträchtlich niedriger als 5,0 ist, mehr oder weniger Ilmensäure beigemengt sei. Die Gegenwart von Tantalsäure und von Ilmensäure in den Niobmineralien kann man auch durch folgende Versuche nachweisen: v. Kobell fand, dass sich die Hydrate der Säuren vieler Niobminerale beim Kochen mit starker Salzsäure und Zinnfolie blau färben und nach Zusatz von Wasser intensiv sapphirblau gefärbte Lösungen geben, die auch beim Filtriren blau gefärbt durchs Filter gehen. Erst nach einiger Zeit verschwindet die blaue Farbe der Lösungen durch den oxydirenden Einfluss der Luft. Diese Erscheinung wird vorzugsweise durch die Gegenwart der niobigen Säure bewirkt.

Das Hydrat der Ilmensäure verhält sich beim Kochen mit Salzsäure und Zinn ganz ähnlich wie niobige Säure; nur ist die blaue Färbung der Lösung weniger intensiv und verschwindet viel rascher durch den Einfluss der Luft.

Hydrat von reiner Tantalsäure nimmt beim Kochen mit Salzsäure und Zinn eine graue Farbe an. Nach Zusatz von Wasser bleibt die Flüssigkeit unverändert und geht beim Filtriren ganz ungefärbt durchs Filter. Das Hydrat von Gemengen von Tantalsäure und niobiger Säure nimmt dagegen beim Kochen mit Salzsäure und Zinn eine blaue Färbung an. Nach Zusatz von Wasser bleibt die Säure grösstentheils ungelöst und beim Filtriren erhält man eine farblose Flüssigkeit, während auf dem Filter ein blauer Rückstand bleibt, der durch den Einfluss der Luft schnell weiss wird.

Das eben beschriebene Verhalten zeigen die Säuren des Tantalits und die des Columbites von Bodenmais. Erstere

muss daher neben Tantalsäure noch niobige Säure, letztere dagegen neben niobiger Säure auch noch Tantalsäure enthalten. In der That habe ich bereits vor längerer Zeit in der Säure des Columbits von Bodenmais neben niobiger Säure 31,17 p.C. Tantalsäure und in der Säure des Tantallits von Kimito, neben 87,7 p.C. Tantalsäure noch 13,3 p.C. niobige Säure gefunden.

Einen Gehalt von Ilmensäure in den Säuren der Niobmineralien erkennt man namentlich leicht an der gelben Färbung ihrer Lösungen, mögen nun dieselben vor dem Löthrohre durch Schmelzen mit Phosphorsalz oder im Tiegel, durch Schmelzen mit saurem schwefelsauren Kali, oder im Kolben durch Lösen des Hydrats in starker Salzsäure, bewirkt worden sein. Die mit Phosphorsalz oder mit saurem schwefelsauren Kali geschmolzenen Salze zeigen aber diese Färbung nur, so lange sie heiss sind und verlieren dieselbe bei der Abkühlung. Niobige Säure und Tantalsäure geben unter allen diesen Umständen auch in der Hitze farblose Lösungen.

Aber es handelt sich nicht blos darum, zu entscheiden, ob in den Säuren der Niobmineralien neben niobiger Säure auch noch Tantalsäure oder Ilmensäure enthalten sei, diese Körper müssen auch getrennt werden. Diess wird wie folgt bewirkt.

Tantalsäure kann von der niobigen Säure und Ilmensäure dadurch geschieden werden, dass man die A-Sulfate dieser Säuren mit schwacher Aetznatronlauge kocht. Dabei bilden sich niobigsaures und ilmensaures Natron, die von kochendem Wasser gelöst werden, während die Tantalsäure grösstentheils ungelöst bleibt. Obgleich ich dieses Verfahren bereits wiederholt ausführlich beschrieben habe, so will ich dasselbe hier lieber nochmals angeben.

Man schmelze die Niobmineralien mit ihrer 6fachen Menge saurem schwefelsauren Kali und erhitze die Salzmasse so lange, bis alles klar gelöst ist. Hierauf behandle man die Schmelze mit kochendem Wasser, wasche die ungelösten Sulfate gut aus und digerire sie in noch feuchtem Zustande mit Schwefelammonium. Dabei färben sie sich

schwarz. Man wasche sie wieder, zuerst mit reinem Wasser, dann mit durch Salzsäure angesäuertem Wasser gut aus, wobei die Sulfate wieder weiss werden, und trockne sie bei der Temperatur des Zimmers.

Eine Quantität dieser lufttrocknen Sulfate, welche 20 Gran wasserfreie Säure enthält, koche man jetzt mit 240 Gran Aetznatronlauge mit einem Gehalte von 10 p.C. Natronhydrat einmal auf, setze hierauf zur Flüssigkeit 7 Unzen Wasser und bringe wieder zum Kochen. Hierbei bilden die niobige Säure und die Ilmensäure Natronsalze, die sich vollständig in dem kochenden Wasser lösen, während die Tantsäure grösstentheils ungelöst bleibt. Man sammle dieselbe auf einem Filter und wasche sie mit kochendem Wasser aus.

Um aber alle Tantsäure zu erhalten, muss man die von dem Natron gelöste Säure wieder durch Salzsäure und Ammoniak fällen, die Hydrate wieder durch Schmelzen mit saurem schwefelsauren Kali in A-Sulfate umwandeln und dieselben nochmals, wie vorstehend beschrieben, mit Natronlauge behandeln. Diese Operationen müssen im Ganzen 3 — 4 Mal wiederholt werden und zwar so oft als sich dadurch noch Tantsäure abscheiden lässt. Die auf den Filtern gesammelte Tantsäure hängt dem Papier gewöhnlich so fest an, dass sie davon nicht ohne grossen Verlust getrennt werden kann. Man verbrenne daher die Filter und schmelze die Asche mit saurem schwefelsauren Kali, dem man etwas Fluornatrium zugesetzt hat, um die Kieselerde der Filter zu verflüchtigen. Nach dem Auswaschen bleibt A-Sulfat der Tantsäure, das nach starkem Glühen ganz reine Tantsäure hinterlässt.

Die Scheidung der Ilmensäure von der niobigen Säure wird wie folgt bewirkt. Eine Quantität der wie eben angegeben bereiteten und von Tantsäure befreiten A-Sulfate, welche 20 Gran wasserfreie Säure enthält, löse man durch Kochen mit Natronlauge und Zusatz einer hinreichenden Menge von kochendem Wasser und filtrire. Die klare Lösung fälle man durch Salzsäure und Ammoniak, bringe das Hydrat auf ein Filter und lasse abtropfen.

Die noch nassen Hydrate vermische man mit 5 Unzen Salzsäure von 1,175 spec. Gew., bringe zum Kochen und setze der Flüssigkeit 13 Unzen kochendes Wasser zu. Hierbei entsteht eine ganz klare Lösung der Hydrate in Salzsäure. In dieser Flüssigkeit löse man, so lange sie noch heiss ist, 1 Unze schwefelsaures Kali und neutralisire dieselbe durch Aetznatronlauge. Das hierbei gebildete B-Sulfat bringe man auf ein Filter, wasche es durch blos einmaliges Aufgiessen von Wasser oberflächlich aus und lasse abtropfen. Die noch nassen B-Sulfate vermische man mit 5 Unzen verdünnter Salzsäure von 1,09 spec. Gew., bringe die trübe Flüssigkeit zum Kochen und setze ihr hierauf noch 13 Unzen kochendes Wasser zu. Unter diesen Umständen wird das B-Sulfat der Ilmensäure gelöst, das B-Sulfat der niobigen Säure dagegen bleibt fast vollständig ungelöst. Hierzu ist aber zu bemerken, dass bei Gemengen beider Säuren, die ungelöste niobige Säure stets noch etwas Ilmensäure zurückhält, während die gelöste Ilmensäure nicht ganz frei von niobiger Säure ist. Bei Mineralanalysen kommt dieser Umstand weniger in Betracht, da sich beide Verunreinigungen gegenseitig compensiren. Wenn es sich aber darum handelt, beide Säuren in ganz reinem Zustande darzustellen, so reicht dazu die alleinige Ausscheidung der B-Sulfate durch Salzsäure nicht aus. In diesem Falle muss man aus diesen, vorläufig durch Salzsäure geschiedenen B-Sulfaten Natronsalze darstellen und dieselben durch wiederholtes Krystallisiren reinigen.

Ueber die Zusammensetzung der tantalähnlichen Säuren verschiedener Mineralien.

Mit Hülfe vorstehend beschriebener Methoden wurden die tantalähnlichen Säuren verschiedener Niobmineralien geschieden und dabei folgende Resultate erhalten.

1) *Säure des Tantalits von Kimito.*

Das spec. Gew. der Säure dieses Minerals betrug 7,36. Ihr A-Sulfat wurde mit Natronlauge gekocht und die ge-

bildeten Natronsalze durch kochendes Wasser gelöst. Dabei blieben bei der ersten Behandlung 100,3 Theile Tantalsäure ungelöst, während 33,3 Theile gelöst wurden. Diese 33,3 Theile wurden wieder mit saurem schwefelsauren Kali umgeschmolzen und die A-Sulfate wieder mit Natronlauge behandelt. Jetzt blieben nur noch 15,6 Theile ungelöst und 17,7 Theile wurden gelöst. Die bei dieser zweiten Behandlung gelösten 17,7 Theile Säure verhielten sich wie niobige Säure. Ihr A-Sulfat löste sich bei einer dritten Behandlung mit Natronlauge fast vollständig in kochendem Wasser auf. Die Lösung gab beim Krystallisiren ein Natronsalz, das die Form blättriger Aggregate hatte. Dieses Salz enthielt, nachdem es geglüht worden war, 19,65 p.C. Natron. Seine Lösung gab mit Kaliumeisencyanür und Salzsäure einen braunen Niederschlag. Die Lösung der Säure in Salzsäure färbte sich mit Zink erst blau, dann braun und zuletzt schlug sich ein braunes Oxyd aus der Lösung nieder. Das spec. Gew. der geglühten Säure betrug 5,50:

Die tantalähnlichen Säuren des Tantalits von Kimito bestanden daher aus:

Tantalsäure	86,7
Niobige Säure	13,3
	<hr/> 100,0

2) Säure aus Columbit von Bodenmais.

Columbit von Bodenmais mit einem spec. Gew. von 6,29 gab eine Säure, deren spec. Gew. 5,71 betrug.

100 Theile dieser Säure gaben nach wiederholter Behandlung ihres A-Sulfats mit Natronlauge 31,17 Theile Tantalsäure durch Behandeln der von der Tantalsäure geschiedenen Säure mit Salzsäure von 1,09 spec. Gew. wurden 15,64 p.C. Ilmensäure gelöst.

Die Säure des Columbites von Bodenmais bestand demnach aus:

Tantalsäure	31,17
Niobige Säure	53,19
Ilmensäure	15,64
	<hr/> 100,00

Da das Vorkommen von Tantalsäure im Columbite von Bodenmais von verschiedenen Chemikern bestritten

worden ist, so habe ich es für nöthig gehalten, diesen Gegenstand nochmals einer genauen Untersuchung zu unterwerfen, und dazu eine grössere Menge von Columbit von Bodenmais verwendet, welchen ich der Güte des Herrn Bergrath v. Fuchs und des Herrn Prof. H. Rose verdankte.

Zuerst muss ich bemerken, dass das spec. Gew. des Columbites von Bodenmais bedeutend differirt. Dasselbe wurde nämlich wie folgt gefunden:

6,46	Vogel.
6,39	H. Rose.
6,29	Hermann.
6,08	Awdejiff.
5,97	Chandler.
5,70	H. Rose.
5,69	Warren.

Da Columbit von Middletown mit einem spec. Gew. von 5,80 nach meinen Versuchen keine Tantalsäure enthielt, so wird schon hieraus klar, dass sich zu Bodenmais Columbite von verschiedener Zusammensetzung finden, und dass auch an diesem Orte Columbite vorkommen, die keine Tantalsäure enthalten. Dazu rechne ich namentlich alle Columbite, die ein niedrigeres spec. Gew. als 5,80 besitzen. Da das spec. Gew. der meisten Tantalite ungefähr 7,20 beträgt und das des Niob-Columbits von Middletown 5,80 ist, so würden Tantal-Columbite mit einer Beimengung von $\frac{1}{3}$ Tantalit ein spec. Gew. von 6,26 besitzen, was sehr nahe mit dem spec. Gew. von 6,29 übereinstimmt, das ich für einen Columbit von Bodenmais fand, dessen Säure 31,17 p.C. Tantalsäure enthielt.

Die widersprechenden Angaben über den Tantalsäuregehalt des Columbites von Bodenmais erklären sich demnach ganz einfach auf die Weise, dass die Chemiker, die keine Tantalsäure in diesem Minerale finden konnten, Columbite untersuchten, die in der That keine Tantalsäure enthielten.

Was nun die Beschaffenheit der von mir aus dem Columbite von Bodenmais abgeschiedenen Säure anbelangt, so muss ich zuvörderst nochmals daran erinnern, dass sich nach den Versuchen von v. Kobell und mir, ihr Hydrat beim

Kochen mit Salzsäure und Zinn ganz anders verhält, wie reine niobige Säure. Dabei entsteht nämlich keine blaue Lösung, die auch blau gefärbt durchs Filter geht. Die Säure bleibt grösstentheils ungelöst, wird aber blau gefärbt und bleibt beim Filtriren auf dem Filter zurück, während eine farblose Flüssigkeit abläuft. Schon diese einfache Reaction beweist die Gegenwart von Tantalsäure in dem Columbit von Bodenmais mit höherem spec. Gew.

Die durch Behandeln des A-Sulfats mit Natronlauge ungelöst gebliebene Tantalsäure aus Columbit von Bodenmais hatte folgende Eigenschaften, auf die ich noch besonders deshalb aufmerksam mache, weil sie in mancher Hinsicht von den Eigenschaften der Säure aus Tantalit abweichen, insofern diese gewöhnlich noch niobige Säure enthielt.

Die durch Glühen des A-Sulfats über der Lampe erhaltene Säure hatte ein spec. Gew. von 7,00. Mit Phosphorsalz löste sich die Säure zu einer auch in der Hitze farblosen Perle, die auch bei längerem Erhitzen in der inneren Flamme farblos blieb. In Wasserstoffgas geglüht, nahm die Säure eine lichtaschgraue Farbe an.

Beim Kochen des Hydrats mit starker Salzsäure löste sich dasselbe nicht auf. Man erhielt eine trübe Flüssigkeit, die in Berührung mit Zink keine Veränderung der Farbe erlitt. Die ungelöste Säure blieb ganz weiss und die Flüssigkeit blieb farblos. Wenn also H. Rose bemerkte, dass mit Salzsäure gemengtes Hydrat von Tantalsäure aus Tantalit bei Berührung mit Zink blau wurde, so beweist diess die Gegenwart von niobiger Säure oder von Ilmensäure im Tantalit.

Beim Kochen des Hydrats der Tantalsäure mit starker Salzsäure und Zinnfolie, nahm die ungelöste Säure eine graue Farbe an. Nach Zusatz von Wasser blieb die Flüssigkeit ganz farblos und ging auch farblos durchs Filter. Eine blaue Färbung der ungelösten Säure würde ebenfalls die Gegenwart von niobiger Säure oder Ilmensäure anzeigen.

Beim Kochen einer Quantität von nassem Hydrat, aus 20 Gran wasserfreier Säure, mit 5 Unzen Salzsäure von 1,175 spec. Gew. und Zusatz von 13 Unzen kochendem

Wasser blieb das Hydrat grösstentheils ungelöst. Hydrat von niobiger Säure und Ilnensäure lösen sich unter diesen Umständen völlig auf.

Nach dem Schmelzen der Säure mit Natronhydrat bildete sich mit kochendem Wasser eine klare Lösung, die mit Kaliumeisencyanür und Galläpfeltinctur nach Zusatz von Salzsäure rein gelb gefärbte Niederschläge erzeugte.

Aus einer kochend bereiteten concentrirten Lösung krystallisirte das Natronsalz in farblosen perlmutterglänzenden blättrigen Krystallen. Diese verloren durch Glühen 24,44 p.C. Wasser.

Das geglühte Natronsalz wurde beim Schmelzen mit saurem schwefelsauren Ammoniak nur unvollständig zersetzt. Dagegen wurde dasselbe durch eine Mischung von Flusssäure und Schwefelsäure leicht gelöst.

Das ungeglühte, wasserhaltige Natronsalz dagegen wurde beim Schmelzen mit saurem schwefelsauren Ammoniak vollständig zersetzt. Mit lauem Wasser gab diese Schmelze eine etwas trübe Lösung, aus der sich beim Erwärmen C-Sulfat von Tantalsäure, als durchscheinender Niederschlag abschied.

Das geglühte Salz gab bei der Analyse einen Gehalt von 15,22 p.C. Natron.

Das aus der Säure des Columbits von Bodenmais dargestellte tantalsäure Natron bestand daher aus:

Tantalsäure	64,06
Natron	11,50
Wasser	24,44
	<hr/> 100,00

Es ist diess daher ganz dasselbe Salz, welches H. Rose mit Tantalsäure aus Tantalit darstellte. Dieses bestand nämlich aus:

Tantalsäure	63,11
Natron	11,44
Wasser	25,15
	<hr/> 100,00

Endlich wurde auch noch mit der Tantalsäure aus Columbit von Bodenmais Chlorid dargestellt. Dasselbe bildete gelbe Prismen, die beim Erhitzen leicht zu gelben Tropfen schmolzen. Dieses Chlorid bestand aus:

Tantal	48,67
Chlor	51,33
	<hr/> 100,00

Aus der Säure des Tantalits dargestelltes Chlorid bestand aus:

	H. Rose.		Nach meinen
	a.	b.	Versuchen.
Tantal	49,29	49,22	49,34
Chlor	50,71	50,78	50,66
	<hr/> 100,00	<hr/> 100,00	<hr/> 100,00

Ich hoffe, dass vorstehende Versuche hinreichen werden, um zu beweisen, dass die Säure des Columbits von Bodenmais mit einem spec. Gew. von 6,29 über 30 p.C. Tantal-säure enthält.

3) *Zusammensetzung der tantalähnlichen Säuren aus Columbit von Middletown, Samarskit, Yttrilmenit, Pyrochlor und Aeschynit.*

Diese Mineralien zeichnen sich dadurch aus, dass in ihnen keine Tantalsäure enthalten ist. Ihre tantalähnlichen Säuren sind Gemenge von niobiger Säure und Ilmensäure in sehr schwankenden Proportionen, was beweist, dass sich diese Säuren gegenseitig vertreten können. Sie wurden analysirt, indem ihre B-Sulfate mit Salzsäure gekocht wurden, wobei die niobige Säure ungelöst blieb, während die Ilmensäure gelöst wurde.

a) Columbit von Middletown.

Spec. Gew. des Minerals 5,80.

Die abgeschiedene Säure hatte ein spec. Gew. von 5,10. Sie bestand aus:

Niobige Säure	76,76
Ilmensäure	23,24
	<hr/> 100,00

Die niobige Säure hatte ein spec. Gew. von 5,17, die Ilmensäure dagegen von 4,05.

b) Samarskit von Miask.

Spec. Gew. des Minerals 5,64.

„ „ der abgeschiedenen Säure 4,91.

Sie zerfiel in:

Niobige Säure	59,0
Ilmensäure	41,0
	<hr/> 100,0

Die niobige Säure hatte ein spec. Gew. von 4,80 bis 5,0; die Ilmensäure von 4,02.

c) Yttrilmenit von Miask.

Spec. Gew. des Minerals 5,39—5,45.

„ „ der abgeschiedenen Säure 4,88.

Sie zerfiel in:

Niobige Säure	43,2
Ilmensäure	56,8
	<hr/> 100,0

Eine andere Probe von Yttrilmenit gab eine Säure mit einem spec. Gew. von 4,15. Dieselbe bestand also vorzugsweise aus Ilmensäure.

d) Pyrochlor von Miask.

Spec. Gew. des Minerals 4,20—4,28.

„ „ der abgeschiedenen Säure 4,20.

Sie zerfiel in:

Niobige Säure	22,10
Ilmensäure	77,90
	<hr/> 100,00

e) Aeschynit.

Spec. Gew. des Minerals 4,95—5,08.

„ „ der abgeschiedenen Säure 3,95—4,20.

Eine Probe von Säure mit dem spec. Gew. 3,95 gab:

Niobige Säure	7,50
Ilmensäure	92,50
	<hr/> 100,00

Die aus Aeschynit dargestellte und von aller niobigen Säure befreite Ilmensäure hatte ein spec. Gew. von 3,81.

Hiernach lässt sich nicht verkennen, dass die spec. Gew. der Säuren solcher Niobmineralien, die keine Tantal-säure enthalten, in einer directen Beziehung zu ihrem Gehalte an Ilmensäure stehen. Das Verhältniss des spec. Gew. dieser Säuren zu ihrem Gehalte an Ilmensäure ist nämlich folgendes:

Spec. Gew. der Säure.	Gehalt von Ilmensäure in 100 Th. Säure.	
5,10	23,24	p.C.
4,91	41,0	„
4,88	56,8	„
4,20	77,9	„
4,10	87,0	„
3,95	92,5	„
3,81	100,0	„

Darstellung von niobiger Säure und Ilmensäure in reinem Zustande und Bestimmung der Atomgewichte von Niobium und Ilmenium.

Zur Darstellung von niobiger Säure und Ilmensäure in reinem Zustande wählt man am zweckmässigsten solche Mineralien, in denen diese Säuren schon von Natur in möglichst reinem Zustande vorkommen, und die sich ausserdem in solcher Menge vorfinden, dass man sich dieselben in ausreichender Quantität verschaffen kann. Am zweckmässigsten verwendet man daher zur Darstellung der niobigen Säure Columbit von Middletown und zur Darstellung von Ilmensäure Aeschynit von Miask. Den amerikanischen Columbit erhielt ich von Herrn Dr. Kranz in Bonn; er stammt aus der Sammlung des Herrn Prof. Shepard. Den Aeschynit von Miask habe ich theils selbst an Ort und Stelle gesammelt. theils erhielt ich ihn durch die gütige Vermittelung des Herrn Akademikers v. Kokscharoff in Petersburg und des Herrn Obristlieutnant v. Romanowsky in Miask.

Zur Darstellung der niobigen Säure aus Columbit von Middletown koche man das wie oben angegeben bereitete A-Sulfat zuerst mit schwacher Natronlauge, um zu sehen, ob sich dasselbe nach Zusatz von kochendem Wasser klar löse. Bei den schwankenden Angaben der Chemiker über das spec. Gew. der aus diesem Minerale abgeschiedenen Säure, das nach Oesten bis 5,70 steigen soll, ist es nämlich sehr wahrscheinlich, dass sich auch in Amerika Columbite vorfinden, die Tantalsäure enthalten. Solche mussten dann, wie ich es bei der Säure des Columbits von Bodenmais angegeben habe, wiederholt mit Natronlauge behandelt werden, um alle Tantalsäure zu entfernen. Der von mir untersuchte amerikanische Columbit gab eine Säure, deren spec. Gew. nur 5,10 betrug, und die keine Tantalsäure enthielt.

Die mit Natronlauge behandelte Säure verwandle man in B-Sulfat und koche dieses in der angegebenen Proportion mit verdünnter Säure von 1,09 spec. Gew. Dabei bleibt die niobige Säure ungelöst. Man bereite daraus Natronsalz und krystallisire dasselbe wiederholt um.

Die Darstellung der Ilmensäure aus Aeschynit ist wegen der gleichzeitigen Anwesenheit von Titansäure, welche der Ilmensäure hartnäckig anhängt, etwas umständlicher. Man bringe den Aeschynit mit seiner 6fachen Menge saurem schwefelsauren Kali in klaren Fluss und behandle die Schmelze mit warmem Wasser. Dabei lösen sich die Basen und ein Theil der Titansäure. Das ungelöste titanhaltige A-Sulfat schmelze man wieder mit saurem schwefelsauren Kali, wasche es mit warmem Wasser aus und wiederhole diese Operation so oft als sich noch Titansäure ausziehen lässt. Zuletzt glühe man das A-Sulfat und schmelze es mit Natronhydrat. Beim Lösen des Natronsalzes in heissem Wasser bleibt die noch beigemengte Titansäure grösstentheils ungelöst. Ein kleiner Theil geht aber doch in Verbindung mit Ilmensäure in Lösung über. Man verdünne daher die Lösung so stark mit Wasser, dass das ilmen-saure Natron nicht krystallisiren kann. Dabei scheidet sich ein amorpher Niederschlag aus, der eine Verbindung von Titansäure, Ilmensäure und wenig Natron ist, und welcher alle in Lösung übergegangene Titansäure enthält. Diesen Niederschlag scheidet man durch Filtriren und fälle endlich aus der klaren Lösung die Hydrate der Ilmensäure und niobigen Säure durch Salzsäure und Ammoniak.

Diese Hydrate verwandle man in B-Sulfate, koche diese mit verdünnter Salzsäure in der Proportion von 20 Gran wasserfreier Säure auf 5 Unzen Salzsäure von 1,09 spec. Gew. und setze zu der kochenden Lösung noch 13 Unzen kochendes Wasser. Unter diesen Umständen löst sich das B-Sulfat der ilmenigen Säure auf, während das B-Sulfat der niobigen Säure ungelöst bleibt.

Die Lösung der Ilmensäure in Salzsäure fälle man wieder durch Salzsäure und Ammoniak, löse das Hydrat der Ilmensäure noch feucht in Natronlauge, lasse das Natronsalz krystallisiren und reinige es durch wiederholtes Umkrystallisiren.

Atomgewicht des Niobiums.

Bekanntlich nahm H. Rose an, dass das Atomgewicht des Niobiums 610,37 betrage. Er bestimmte diese Zahl

durch die Analyse des weissen niobigen Chlorids. Bei 10 Analysen schwankte der Chlorgehalt desselben zwischen 47,38 und 49,19 p.C. Derselbe betrug daher im Mittel dieser Versuche 48,21 p.C. und hiernach berechnet sich das Atomgewicht des Niobiums zu 714,28. H. Rose fand aber, dass dem weissen niobigen Chlorid stets etwas Acichlorid beigemischt war, weshalb sein Chlorgehalt zu gering erhalten wurde.

Es ist zu bedauern, dass H. Rose die Zahlen für die Zusammensetzung des so leicht krystallisirenden niobsauren Natrons nicht angegeben hat. Er bemerkt nur, dass dieses Salz aus $\text{Na}\ddot{\text{A}}\text{b}$ besteht und 2 Proportionen von Wasser aufnehmen könne, nämlich 5 und 7 Atome.

Ich habe auch einige Versuche angestellt, um das Atomgewicht des Niobiums zu bestimmen und dazu weisses niobiges Chlorid und niobigsaures Natron verwandt. Was das weisse niobige Chlorid anbelangt, so fand ich ebenfalls dass das in einem Strome von Chlorgas sublimirte weisse Chlorid zu wenig Chlor enthielt. Dasselbe gab nämlich bei der Analyse nur 48,18 p.C. Chlor. Wenn man dagegen dasselbe in ein an einem Ende verschlossenes Glasrohr bringt und darin erhitzt, so sublimirt sich reines weisses Chlorid, während Acichlorid zurückbleibt.

Das niobige Chlorid bildet eine schneeweisse schwammige Masse, die sich in Salzsäure zu einer ungefärbten Flüssigkeit löst. Es gab bei 2 Versuchen:

	a.	b.
Niobium	49,87	50,09
Chlor	50,13	49,91
	<hr/> 100,00	<hr/> 100,00

Im Mittel also 50,09 p.C. Chlor.

Das niobigsaure Natron krystallisirte in zwei verschiedenen Formen, nämlich in kleinen glasglänzenden Prismen und in blättrigen Aggregaten, die ganz das Aussehen von Reif hatten, wie er sich im Winter an die Zweige der Bäume ansetzt. Mitunter erhielt man auch ganz regelmässig ausgebildete, gleichwinklige sechseckige Tafeln. Das prismatische Salz enthielt weniger Wasser als das blättrige. Es gab nämlich beim Glühen nur 20,72 p.C. Wasser, während das blättrige 28,37 p.C. Wasser enthielt.

Der Natrongehalt beider Salze war in ihrem geglühten Zustande ganz gleich. Man erhielt nämlich bei 4 Versuchen:

19,37	p.C.	Natron.
19,63	"	"
19,77	"	"
19,30	"	"

Als Mittel erhielt man also aus dem niobigsauren Natron 19,517 p.C. Natron.

Berechnen wir nun das Atomgewicht des Niobiums nach Nb_2Cl_3 mit 50,09 p.C. Chlor, so erhalten wir die Zahl 663,75.

Berechnen wir dagegen dasselbe nach NaNb mit 19,517 p.C. Natron, so erhalten wir die Zahl 656,50. Das Mittel beider Zahlen ist 660.

Berechnen wir nun, nach dem Atomgewicht des Niobiums von 660, die Zusammensetzung des gelben Niobchlorids, des weissen niobigen Chlorids, des wasserfreien niobigsauren Natrons und des niobigsauren Natrons mit 5 und 7 Atomen Wasser, so erhalten wir folgende Proportionen.

Gelbes Niobchlorid = NbCl_2 .

	Berechnet.	H. Rose.	
		a.	b.
1Nb = 660,00	42,68	41,65	40,00
2Cl = 86,56	57,32	58,35	60,00
$\text{NbCl}_2 = 1546,56$	100,00	100,00	100,00

H. Rose hat daher aus einer noch unbekannten Ursache in dem gelben Niobchlorid mehr Chlor gefunden, als die Rechnung fordert. Vielleicht bildet das Niobium, ausser NbCl_2 , noch eine Chlorverbindung mit einem grösseren Chlorgehalte, welche sich dem Chloride mit 2 Atomen Chlor beimischte.

Weisses niobiges Chlorid = Nb_2Cl_3 .

	Berechnet.	Gefunden.	
		a.	b.
2Nb = 1320,00	49,82	49,87	50,09
3Cl = 1329,84	50,18	50,13	49,91
$\text{Nb}_2\text{Cl}_3 = 2649,84$	100,00	100,00	100,00

Niobigsaures Natron = $\text{Na}\ddot{\text{N}}\text{b}$.

	Berechnet.	Gefunden.			
		a.	b.	c.	d.
$1\ddot{\text{N}}\text{b} = 1620,00$	80,56	80,63	80,73	80,23	80,70
$1\dot{\text{N}}\text{a} = 390,90$	19,44	19,37	19,63	19,77	19,30
$\text{Na}\ddot{\text{N}}\text{b} = 2010,90$	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

5 fach-gewässertes niobigsaures Natron = $\text{Na}\ddot{\text{N}}\text{b} + 5\ddot{\text{H}}$.

	Berechnet.	Gefunden.
$1\text{Na}\ddot{\text{N}}\text{b} = 2010,90$	78,14	78,28
$5\ddot{\text{H}} = 562,50$	21,86	21,72
$\text{Na}\ddot{\text{N}}\text{b} + 5\ddot{\text{H}} = 2573,40$	100,00	100,00

7 fach-gewässertes niobigsaures Natron = $\text{Na}\ddot{\text{N}}\text{b} + 7\ddot{\text{H}}$.

	Berechnet.	Gefunden.
$1\text{Na}\ddot{\text{N}}\text{b} = 2010,90$	71,86	71,63
$7\ddot{\text{H}} = 787,50$	28,14	28,73
$\text{Na}\ddot{\text{N}}\text{b} + 7\ddot{\text{H}} = 2798,40$	100,00	100,00

Atomgewicht des Ilmeniums.

Zur Bestimmung des Atomgewichtes des Ilmeniums wurde ebenfalls Ilmenchlorid und ilmensaures Natron verwendet.

Das Ilmenchlorid gab folgende Menge Chlor:

50,24 p.C.
50,26 „
50,13 „

Im Mittel erhielt man also aus dem Ilmenchloride 50,21 p.C. Chlor.

Der Natrongehalt des geglühten einfach-ilmensauren Natrons wurde wie folgt gefunden:

19,66 p.C.
19,60 „
19,64 „
19,66 „
19,58 „

Man erhielt also im Mittel aus 100 Theilen geglühten ilmensauren Natrons 19,63 Theile Natron.

Berechnet man nun das Atomgewicht des Ilmeniums nach Il_2Cl_2 mit 50,21 p.C. Chlor, so erhält man die Zahl 659,35.

Berechnet man dagegegen das Atomgewicht des Ilmeniums nach Na-Il mit 19,63 p.C. Natron, so erhält man dasselbe zu 650,2.

Als Mittel beider Zahlen beträgt das Atomgewicht des Ilmeniums 654,7.

Specielle Untersuchungen über Ilmenium und einige seiner Verbindungen.

1) *Ilmenium.*

Man kann Ilmenium leicht darstellen, wenn man Ilmenfluoridnatrium mit Natrium unter einer Decke von Chlorkalium zusammenschmilzt. Nach dem Lösen der beigemengten Salze in warmem Wasser, bleibt das Ilmenium in der Form eines eisengrauen Pulvers zurück.

Das spec. Gew. des Ilmeniums beträgt 3,63. Das Ilmenium ist daher leichter als die Ilmensäure, deren spec. Gew. 3,81 beträgt. Beim Reiben nimmt das Ilmenium keinen Glanz an.

Beim Erhitzen an der Luft wird das Ilmenium lebhaft glühend und verbrennt zu Ilmensäure. Von Flusssäure wird das Ilmenium schon in der Kälte unter lebhafter Entwicklung von Wasserstoffgas gelöst.

2) *Platinilmenium.*

Wenn man die Reduction des Ilmeniums in einem Platintiegel vornimmt, so wird das Platin stark angegriffen. Man erhält dann ein Ilmenium, welches beim Lösen in Flusssäure einen schwarzen, pulverförmigen Rückstand hinterlässt, der sich auch nicht beim Kochen mit einem Gemenge von Flusssäure und Salpetersäure löst. Wenn man dieses schwarze Pulver an der Luft erhitzt, so entzündet es sich und verbrennt zu einem grauen Gemenge von Ilmensäure und Platin, aus dem sich letzteres leicht durch Salpetersalzsäure ausziehen lässt. Jenes schwarze Pulver ist daher eine Legirung von Ilmenium und Platin.

3) *Stickstoffilmenium.*

Stickstoffilmenium bildet sich, wenn man Ilmenchlorid in einem Strome von trockenem Ammoniak erhitzt. Das Stickstoffilmenium bildet ein schwarzes Pulver, das sich

beim Erhitzen entzündet und wie Zunder verglimmt unter Bildung von Ilmensäure.

4) Schwefelilmenium.

Man stellt Schwefelilmenium dar, indem man über, in einem Porcellanrohr glühende Ilmensäure, Dämpfe von Schwefelkohlenstoff leitet und damit so lange fortfährt, als sich noch Gas entwickelt.

Das Schwefelilmenium bildet ein graphitähnliches, graues abfärbendes Pulver. Beim Erhitzen an der Luft entzündet es sich und verbrennt mit blauer Flamme zu schwefelsäurehaltiger Ilmensäure, die nach starkem Glühen reine Ilmensäure hinterlässt. Das Schwefelilmenium löst sich nicht in Schwefelammonium oder Schwefelnatrium und geht mit denselben keine Verbindungen ein.

100 Theile Schwefelilmenium gaben nach dem Verbrennen und Glühen 90,90 Theile Ilmensäure. Da diese 73,96 Theile Ilmenium enthalten, so besteht das Schwefelilmenium aus:

Ilmenium	73,96
Schwefel	26,04
	<hr/> 100,00

Eine solche Verbindung entspricht der Formel Il_3S . Diese giebt nämlich:

		Berechnet.	Gefunden.
5Il	3273,5	73,18	73,96
6S	600,0	26,82	26,04
Il_3S	3873,5	100,00	100,00

Eine ganz ähnliche Zusammensetzung hat auch das Schwefeltantal. Berzelius fand nämlich, dass 100 Theile Schwefeltantal 89,65 Th. Tantalsäure gaben. Nach meinen Versuchen gaben 100 Th. Schwefeltantal 90,00 Tantalsäure.

Das Schwefeltantal besteht daher aus:

	Berechnet.	Berzelius.	Nach meinen Versuchen.
5Ta	3225,0	72,81	72,76
6S	1204,5	27,19	27,24
Ta_2S_3	4429,5	100,00	100,00

Ebenso ist das bei Rothglühhitze dargestellte Unterschwefelniob nach H. Rose nach der Formel Nb_3S_2 zusammengesetzt.

Ilmenchlorid.

Zur Darstellung von Ilmenchlorid vermischt man Ilmensäure mit ihrer 3fachen Menge Kohle und so viel Zucker, dass nach dem Ausglühen eine zusammenhängende poröse Masse entsteht. Diese bringt man in ein Porcellanrohr und glüht sie zuerst in einem Strome von trockenem Chlorgase. Im kalten Theile der Porcellanröhre setzt sich ein Gemenge von Ilmenchlorid und Ilmenacichlorid ab. Man bringe dasselbe in eine an einem Ende verschlossene Glasröhre und erhitze das Gemenge. Dabei sublimirt sich reines Ilmenchlorid, während das Acichlorid zurückbleibt. Das Ilmenchlorid bildet lichtgelbe Krystallnadeln. Dasselbe löst sich leicht und vollständig in starker Salzsäure zu einer gelben Lösung. Das weisse niobige Chlorid löst sich ebenfalls vollständig in starker Salzsäure und giebt dabei eine farblose Lösung. Das Tantalchlorid löst sich nicht klar in Salzsäure, sondern wird unter Bildung von Tantsäurehydrat zersetzt, wodurch die Flüssigkeit trübe wird unter Bildung einer dicken Ausscheidung.

Das Ilmenchlorid ist nach der Formel Il_2Cl_3 zusammengesetzt. Es besteht mithin:

		Berechnet.	Gefunden.		
			a	b.	c.
2Il	1309,4	49,62	49,87	49,74	49,76
3Cl	1329,8	50,38	50,13	50,26	50,21
Il_2Cl_3	2639,2	100,00	100,00	100,00	100,00

Es ist mir nicht gelungen, ein Ilmenchlorid mit 2 Atomen Chlor darzustellen.

*Ilmenium und Fluor.**a) Ilmenfluorid-Fluorwasserstoff.*

Ilmenium und Hydrat von Ilmensäure lösen sich leicht in Flusssäure. Nach dem Verdampfen der Lösung bis zur Consistenz eines Syrups bilden sich klare Krystalle von Ilmenfluorid-Fluorwasserstoff. Diese verlieren beim Erwärmen die freie Säure und werden weiss und undurchsichtig. Bei noch stärkerem Erhitzen entwickeln sich Dämpfe von Ilmenfluorid und es bleibt ein Rückstand, der nach längerem Erhitzen alles Fluor verliert und nun aus Ilmensäure besteht.

b) *Ilmenfluoridnatrium.*

Man löse 3 Theile Fluornatrium und 4 Theile Ilmensäure in Flusssäure und verdampfe bis zur Krystallbildung. Hierbei scheidet sich Ilmenfluoridnatrium als ein krystallinisches Pulver ab. Beim Erhitzen im bedeckten Tiegel entwickelt dasselbe Dämpfe von Fluorilmenium und hinterlässt eine basische Verbindung.

a) *Ilmenium und Sauerstoff.*

Das Ilmenium verbindet sich mit Sauerstoff in 4 Proportionen und bildet:

- 1) Graues Oxyd.
- 2) Blaues Oxyd.
- 3) Braunes Oxyd.
- 4) Ilmensäure.

a) *Graues Oxyd.*

Das graue Ilmenoxyd bildet sich durch Einwirken von Wasserstoffgas auf glühende Ilmensäure. Man muss dazu die Säure verwenden, die nach dem Glühen des A-Sulfats entsteht. Durch Einwirkung des Wasserstoffgases auf die glühende Ilmensäure färbt sich dieselbe blaugrau, ähnlich der Farbe des feinzertheilten Bleis.

100 Theile Ilmensäure verloren bei dieser Operation 1,35 Theile Sauerstoff. Das graue Ilmenoxyd besteht demnach aus:

Ilmenium	82,48
Sauerstoff	17,52

Eine solche Verbindung entspricht der Formel IlIl_2 . Dieselbe giebt:

	Berechnet.	Gefunden.
5Il = 3273,5	82,39	82,48
7O = 700,0	17,61	17,52
<hr/>		
$\text{Il}\text{Il}_2 = 3973,5$	100,00	100,00

Eine in ganz gleicher Proportion zusammengesetzte Verbindung erhält man durch Glühen von niobiger Säure in Wasserstoffgas. Nur ist die Farbe des grauen Nioboxyds etwas verschieden von der des grauen Ilmenoxyds. Die Farbe des ersteren ist nämlich schwärzlich aschgrau, während die des letzteren bleigrau ist.

100 Theile niobiger Säure verloren durch Glühen in Wasserstoffgas 1,37 Theile Sauerstoff. Das graue Oxyd bestand mithin aus:

Niobium	82,51
Sauerstoff	17,49
	<hr/> 100,00

Das graue Nioboxyd ist mithin $\text{Nb}\ddot{\text{N}}\text{b}_2$. Diese Formel giebt:

	Berechnet.	Gefunden.
5Nb = 3300	82,50	82,51
7O = 700	17,50	17,49
<hr/>		
$\text{Nb}\ddot{\text{N}}\text{b}_2 = 4000$	100,00	100,00

b) *Blaues Ilmenoxyd.*

Wenn man das Hydrat der Ilmensäure mit starker Salzsäure und Zinn zum Kochen bringt, so färbt sich dasselbe blau. Nach Zusatz von Wasser bildet sich eine blaue Lösung, die aber an der Luft ihre Farbe schnell verliert. Ebenso wird eine Lösung von Ilmensäure in Salzsäure durch Zink zuerst blau gefärbt, welche Farbe aber schnell verschwindet und durch grün in braun übergeht.

Diese Reactionen deuten auf die Existenz eines blauen Ilmenoxyds. Dasselbe lässt sich aber nicht isoliren, da es sehr rasch aus der Luft Sauerstoff anzieht und sich wieder in Ilmensäure umwandelt.

c) *Braunes Ilmenoxyd.*

Braunes Ilmenoxyd lässt sich leicht darstellen, indem man eine Lösung von Ilmensäure in Salzsäure mit Zink versetzt, und dabei die äussere Luft abhält. Dabei färbt sich die Lösung braun und nach der Sättigung der Säure durch das Zink scheidet sich das braune Ilmenoxyd als ein flockiger Niederschlag ab. Der Luft ausgesetzt oxydirt sich auch das braune Ilmenoxyd sehr schnell. Es wird dabei weiss und verwandelt sich in Ilmensäurehydrat.

d) *Ilmensäure.*

Ilmensäure bildet sich durch Verbrennen von Ilmenium, Stickstoffilmenium und Schwefelilmenium. Es bildet sich ferner durch Oxydiren des grauen und blauen Ilmenoxyds und durch Zersetzen des Ilmenchlorids durch Wasser. Die

Ilmensäure zeigt verschiedene Aggregatzustände. Die durch Glühen des A-Sulfats erzeugte Ilmensäure bildet gelbliche Stücke mit glasartigem Bruch und starkem Glanze, deren spec. Gew. nicht verschieden ist von der pulverförmigen Ilmensäure.

Während des Glühens nimmt die weisse pulverförmige Säure eine gelbe Farbe an, die nach dem Abkühlen wieder verschwindet.

Im geglühten Zustande ist die Ilmensäure unlöslich in Säuren. Nur Flusssäure oder besser noch ein Gemenge von Flusssäure und Schwefelsäure lösen sie in diesem Zustande auf. Dagegen löst sich frisch gefälltes Hydrat der Ilmensäure in einer hinreichenden Menge von Salzsäure, von 1,175 spec. Gew. schon in der Kälte mit gelber Farbe vollständig auf, wodurch sich dasselbe von dem Hydrat der Tantalsäure und niobigen Säure unterscheidet.

Auch durch Schmelzen mit ihrer 8fachen Menge von saurem schwefelsauren Kali wird die geglühte Ilmensäure gelöst. Es bildet sich eine Verbindung, die in der Glühhitze zu einer gelben klaren Flüssigkeit schmilzt, die nach dem Erkalten zu einer farblosen krystallinischen Salzmasse erstarrt.

Die Zusammensetzung der Ilmensäure ergibt sich aus der des Chlorids wie folgt:

Das Chlorid enthält 49,79 Ilmenium und 50,21 Chlor. Ersetzt man daher diese 50,21 p.C. Chlor durch ihr Aequivalent von Sauerstoff, so würde die Ilmensäure bestehen aus:

Ilmenium	49,790
Sauerstoff	11,327
	<hr/> 61,117

oder in 100 Theilen aus:

Ilmenium	81,47
Sauerstoff	18,53
	<hr/> 100,00

Die Rechnung ergibt:

		Berechnet.	Gefunden.
2H	1309,4	81,36	81,47
3O	300,0	18,64	18,53
<hr/>			
Tl	1609,4	100,00	100,00

Verbindungen der Ilmensäure.

1) *Ilmensäurehydrat.*

Die Ilmensäure wird aus ihren Lösungen in Salzsäure und Flusssäure durch Ammoniak und Schwefelammonium als Hydrat gefällt.

Dasselbe bildet einen der Thonerde ähnlichen aufgequollenen durchscheinenden Niederschlag, der zu gelblichen Stücken mit glasartigem, glänzenden Bruche austrocknet. Das Hydrat bestand, nachdem es über Schwefelsäure bei der Temperatur des Zimmers ausgetrocknet worden war, aus:

Ilmensäure	74,86
Wasser	25,14
	<hr/> 100,00

Es war daher $\text{Ti} + 5\text{H}_2\text{O}$. Diese Formel giebt nämlich:

	Berechnet.	Gefunden.
Ti 1609,4	74,34	74,86
$5\text{H}_2\text{O}$ 562,5	25,66	25,14
$\text{Ti} + 5\text{H}_2\text{O}$ 2171,9	100,00	100,00

2) *Schwefelsaure Ilmensäure.*

Man kann verschiedene Verbindungen der Schwefelsäure mit Ilmensäure unterscheiden und dieselben als A-Sulfat, B-Sulfat und C-Sulfat bezeichnen.

Das A-Sulfat entsteht, wenn man Ilmensäure mit saurem schwefelsauren Kali zum klaren Fluss bringt und die Verbindung mit heissem Wasser auswäscht.

B-Sulfat entsteht, wenn man eine Lösung der Ilmensäure in Salzsäure mit schwefelsaurem Kali versetzt, wodurch ein weisser Niederschlag gebildet wird. Man sammle denselben auf einem Filter und presse ihn, ohne ihn zuvor auszuwaschen, zwischen Fliesspapier.

C-Sulfat bildet sich, wenn man ilmensaures Natron mit saurem schwefelsauren Ammoniak zum klaren Fluss bringt und das saure Salz in kaltem Wasser löst. Es entsteht dabei eine klare Lösung, die beim Erwärmen trübe wird, unter Ausscheidung von C-Sulfat von Ilmensäure in der Form eines dicken, durchscheinenden, dem Hydrat der Thonerde ähnlichen Niederschlags. Man sammle denselben auf einem

Filter, wasche ihn aber nicht aus, da er dabei Schwefelsäure verliert, sondern presse ihn nur gut aus.

Die Analyse dieser über Schwefelsäure getrockneten Niederschläge wurde ausgeführt, indem ein Theil gegläht wurde, wobei Wasser und Schwefelsäure entwichen. Ein anderer Theil wurde in Natronlauge gelöst und die Ilmensäure durch Salzsäure und Ammoniak gefällt, abfiltrirt und ausgewaschen. In der klaren Flüssigkeit war jetzt alle Schwefelsäure enthalten. Dieselbe wurde durch Baryt gefällt.

A-Sulfat der Ilmensäure.

Dasselbe bildet im trocknen Zustande weisse kreideähnliche Stücke, die sich leicht zu einem weissen Pulver zerdrücken lassen.

Das A-Sulfat der Ilmensäure war nach der Formel $\text{Ti}_3\text{S} + 12\text{H}$ zusammengesetzt. Man erhielt nämlich:

		Berechnet.	Gefunden.
3Ti	4837,2	72,33	73,220
1S	500,0	7,47	7,226
12H	1350,0	20,20	19,574
<hr/>			
$\text{Ti}_3\text{S} + 12\text{H}$	= 6687,2	100,00	100,000

Das A-Sulfat der niobigen Säure enthielt weniger Schwefelsäure als A-Sulfat der Ilmensäure. Dasselbe war nämlich nach der Formel $\text{Nb}_3\text{S} + 22\text{H}$ zusammengesetzt.

Es bestand aus:

		Berechnet.	Gefunden.
9Nb	14580,0	83,05	83,00
1S	500,0	2,84	2,96
22H	2475,0	14,11	14,04
<hr/>			
$\text{Nb}_3\text{S} + 22\text{H}$	17555,0	100,00	100,00

B-Sulfat der Ilmensäure.

Dasselbe bildete nach dem Auspressen und Trocknen feste weisse Stücke. Durch Auswaschen verliert das B-Sulfat $\frac{1}{3}$ Schwefelsäure und verwandelt sich in A-Sulfat. Die über Schwefelsäure getrocknete Verbindung bestand aus: $\text{Ti}_2\text{S} + 5\text{H}$. Sie gab nämlich:

		Berechnet.	Gefunden.
2 $\ddot{\text{T}}$	3218,8	75,18	75,00
1 $\ddot{\text{S}}$	500,0	11,68	11,94
5 $\ddot{\text{H}}$	562,5	13,14	13,06
<hr/>			
$\ddot{\text{T}}_2\ddot{\text{S}} + 5\ddot{\text{H}}$	4281,3	100,00	100,00

C-Sulfat der Ilmensäure.

Nach dem Trocknen über Schwefelsäure bildet das C-Sulfat der Ilmensäure graue, durchscheinende, hornähnliche Stücke. Die Zusammensetzung des C-Sulfats der Ilmensäure entsprach der Formel $\ddot{\text{T}}_2\ddot{\text{S}}_5 + 15\ddot{\text{H}}$. Es bestand nämlich aus:

		Berechnet.	Gefunden.
3 $\ddot{\text{T}}$	4828,2	53,55	53,49
5 $\ddot{\text{S}}$	2500,0	27,72	26,84
15 $\ddot{\text{H}}$	1687,5	18,63	19,67
<hr/>			
$\ddot{\text{T}}_2\ddot{\text{S}}_5 + 15\ddot{\text{H}}$	9015,7	100,00	100,00

Das C-Sulfat der niobigen Säure enthielt $\frac{1}{3}$ mehr Schwefelsäure als C-Sulfat der Ilmensäure. Dasselbe verhielt sich auch beim Erhitzen eigenthümlich. Dabei blähte sich das C-Sulfat der niobigen Säure zu bimsteinähnlichen, porösen Stücken auf, was beim C-Sulfat der Ilmensäure nicht stattfand.

Das C-Sulfat der niobigen Säure bestand aus $\ddot{\text{N}}\text{b}_2\ddot{\text{S}}_5 + 10\ddot{\text{H}}$.

		Berechnet.	Gefunden.
2 $\ddot{\text{N}}\text{b}$	3240,0	47,21	47,73
5 $\ddot{\text{S}}$	2500,0	36,43	36,55
10 $\ddot{\text{H}}$	1125,0	16,36	15,72
<hr/>			
$\ddot{\text{N}}\text{b}_2\ddot{\text{S}}_5 + 10\ddot{\text{H}}$	6865,0	100,00	100,00

Die Schwefelsäure verbindet sich also mit der Ilmensäure in bestimmten Proportionen; man könnte daher auch das A-Sulfat als $\frac{1}{3}$ schwefelsaure Ilmensäure $= (\ddot{\text{T}}_2\ddot{\text{S}} + 12\ddot{\text{H}})$,
 „ B-Sulfat „ $\frac{1}{2}$ „ „ $= (\ddot{\text{T}}_2\ddot{\text{S}} + 5\ddot{\text{H}})$,
 „ C-Sulfat „ $\frac{2}{3}$ „ „ $= (\ddot{\text{T}}_2\ddot{\text{S}}_5 + 15\ddot{\text{H}})$
 bezeichnen.

Es ist bemerkenswerth, dass sich die niobige Säure und die Tantalsäure unter sonst ganz gleichen Umständen

in anderen Proportionen mit der Schwefelsäure verbinden wie die Ilmensäure.

Das A-Sulfat der niobigen Säure ist nämlich nicht $\frac{1}{3}$, sondern $\frac{1}{5}$ schwefelsaure niobige Säure ($\text{Nb}_2\text{S}_5 + 22\text{H}$), das C-Sulfat der niobigen Säure ist nicht $\frac{2}{3}$, sondern $\frac{2}{5}$ schwefelsaure niobige Säure ($\text{Nb}_2\text{S}_5 + 10\text{H}$). Das A-Sulfat der Tantalsäure ist weder $\frac{1}{3}$ noch $\frac{1}{5}$, sondern $\frac{1}{6}$ schwefelsaure Tantalsäure ($\text{Ta}_2\text{S}_5 + 8\text{H}$).

3) Ilmensaures Kali.

Ilmensäure schmilzt mit Kali-Hydrat zu einer leichtflüssigen Salzmasse, die sich klar in wenig Wasser löst. Das ilmensaure Kali lässt sich nicht krystallisiren. Wenn man dagegen eine concentrirte Lösung von ilmensaurem Kali mit Weingeist mischt, so scheidet sich ilmensaures Kali in Form eines krystallinischen Pulvers ab, das über Schwefelsäure getrocknet, zu festen Stücken mit erdigem Bruche erhärtet.

Beim Erhitzen verlor das ilmensaure Kali 21,14 p.C. Wasser. Beim Schmelzen mit saurem schwefelsauren Ammoniak entwickelte das Salz viel Kohlensäure, die nach einer besonderen Bestimmung 7,89 p.C. betrug. Nach dem Lösen des sauren Salzes in Wasser, Füllen durch Ammoniak und Glühen wurden 68,07 p.C. Ilmensäure erhalten. Das gegläute Salz bestand hiermit aus:

Ilmensäure	68,07
Kohlensäure	7,89
Kali	24,04
	<hr/> 100,00

Nach Abzug der Kohlensäure, die das Salz während des Trocknens, das lange Zeit erforderte, angezogen hatte, bestand das wasserfreie ilmensaure Kali aus:

Ilmensäure	73,90
Kali	26,10
	<hr/> 100,00

Das Salz war mithin $\text{Ka}\ddot{\text{I}} + 5\text{H}$. Diese Formel giebt:

		Berechnet.	Gefunden.
$\ddot{\text{I}}$	1609,4	73,22	73,90
K	588,8	26,78	26,10
$\text{Ka}\ddot{\text{I}}$	2198,2	100,00	100,00

Im gewässerten Zustande bestand das Salz aus:

		Berechnet.	Gefunden.
$\text{K}\ddot{\text{T}}\text{l}$	2198,2	79,63	78,86
$5\ddot{\text{H}}$	562,5	20,37	21,14
$\text{K}\ddot{\text{T}}\text{l} + 5\ddot{\text{H}}$	2760,7	100,00	100,00

Auf gleiche Weise bereitetes tantalsaures und niobigsaures Kali bestand aus $\text{K}_3\ddot{\text{T}}\text{a}_4 + 17\ddot{\text{H}}$, und das niobigsaure Kali bestand aus $\text{K}_2\ddot{\text{N}}\text{b}_3 + 12\ddot{\text{H}}$. Man erhält nämlich:

		Berechnet.	Gefunden.
$4\ddot{\text{T}}\text{a}$	6360,00	78,27	78,33
$3\ddot{\text{K}}$	1766,55	21,73	21,67
$\text{K}_3\ddot{\text{T}}\text{a}_4$	8126,55	100,00	100,00
$\text{K}_3\ddot{\text{T}}\text{a}_4$	8126,55	80,95	80,56
$17\ddot{\text{H}}$	1912,50	19,05	19,44
$\text{K}_3\ddot{\text{T}}\text{a}_4 + 17\ddot{\text{H}}$	10039,05	100,00	100,00
$3\ddot{\text{N}}\text{b}$	4860,0	80,50	80,22
$2\ddot{\text{K}}$	1177,7	19,50	19,73
$\text{K}_2\ddot{\text{N}}\text{b}_3$	6037,7	100,00	100,00
$\text{K}_2\ddot{\text{N}}\text{b}_3$	6037,7	81,73	81,79
$12\ddot{\text{H}}$	1350,0	18,27	18,21
$\text{K}_2\ddot{\text{N}}\text{b}_3 + 12\ddot{\text{H}}$	7387,7	100,00	100,00

4) Ilmensaures Natron.

Ilmensaures Natron kann man darstellen durch Schmelzen der geglühten Ilmensäure mit Natronhydrat und Lösen des Salzes in kochendem Wasser oder durch Kochen von Natronlauge mit A-Sulfat der Ilmensäure oder durch Lösen von frischgefälltem Ilmensäure-Hydrat in Natronlauge. Wenn man solche kochend bereitete möglichst concentrirte Lösungen nach der Filtration erkalten lässt, so scheiden sich die Verbindungen der Ilmensäure mit Natron krystallinisch ab.

Die Natronsalze der Ilmensäure sind weniger leicht in deutlichen Krystallen zu erhalten, als die der anderen Säuren der Tantalgruppe. Sie erscheinen gewöhnlich als krystallinisches Pulver. Doch habe ich auch Krystalle in prismatischen Formen und als blättrige Aggregate beobachtet.

Die Ilmensäure kann sich in 3 verschiedenen Proportionen mit Natron verbinden, zu $\text{Na}_4\text{-}\overline{\text{I}}_3$, $\text{Na}\text{-}\overline{\text{I}}$ und $\text{Na}_3\text{-}\overline{\text{I}}_4$.

Die Ilmensäure zeichnet sich besonders durch die Leichtigkeit aus, mit der sie krystallinische basische Salze bildet, die nach den Formeln $\text{Na}_4\text{-}\overline{\text{I}}_3 + 26\text{H}$ und $\text{Na}_4\text{-}\overline{\text{I}}_3 + 36\text{H}$ zusammengesetzt sind.

Ebenso leicht entsteht das neutrale Salz $\text{Na}\text{-}\overline{\text{I}}$. Dieses kann sich mit sehr verschiedenen Mengen Wasser verbinden.

Es wurden neutrale Natronsalze der Ilmensäure mit 7, 8, 9 und 13 Atomen Wasser beobachtet.

Endlich scheidet sich aus Flüssigkeiten, die kein überschüssiges Natronhydrat enthalten, noch ein saures Salz ab, das nach der Formel $\text{Na}_3\text{-}\overline{\text{I}}_4 + 30\text{H}$ zusammengesetzt war.

Die Analyse dieser Salze wurde bewirkt, indem die von allem anhängenden Wasser befreiten Salze in einem bedeckten Tiegel geglüht wurden, wodurch man den Gehalt von Krystallwasser erhielt.

Das gewogene, geglühte Salz wurde mit saurem schwefelsauren Ammoniak geschmolzen, die klar geschmolzene Salzmasse in lauwarmem Wasser gelöst, die Ilmensäure durch überschüssiges Ammoniak aus dieser Lösung gefällt, geglüht und gewogen und der Natrongehalt aus der Differenz des Gewichts der geglühten Säure und des geglühten Natronsalzes gefunden.

1) *Basisches ilmensaures Natron.*

Diess Salz bildet sich bei der Krystallisation aus einer Flüssigkeit, die viel überschüssiges Natronhydrat enthält. Es erscheint gewöhnlich als ein krystallinisches Pulver, nicht selten auch in blättrigen Aggregaten. Es bestand aus $\text{Na}_4\text{-}\overline{\text{I}}_3$ und enthielt theils 26 Atome, theils 36 Atome Wasser. Man erhielt folgende Zusammensetzung:

	Berechnet	Gefunden.	
		a.	b.
3 $\overline{\text{I}}$ 4828,2	75,54	75,93	75,88
4Na 1563,6	24,46	24,07	24,12
$\text{Na}_4\text{-}\overline{\text{I}}_3 = 6391,8$	100,00	100,00	100,00

Das Salz mit 26 Atomen Wasser bestand aus:

$\text{Na}_4\text{Tl}_3 =$	6391,8	68,71	68,85
$26 \text{ H}_2\text{O} =$	2925,0	31,39	31,15
$\text{Na}_4\text{Tl}_3 + 26 \text{ H}_2\text{O} =$	9316,6	100,00	100,00

Das Salz mit 36 Atomen Wasser bestand aus

$\text{Na}_4\text{Tl}_3 =$	6391,8	61,22	61,88
$36 \text{ H}_2\text{O} =$	4050,5	38,78	38,12
$\text{Na}_4\text{Tl}_3 + 36 \text{ H}_2\text{O} =$	10442,3	100,00	100,00

2. Neutrales ilmensaures Natron.

Neutrales ilmensaures Natron mit 7,6 und 9 Atomen Wasser bildet sich, wenn man Ilmensäure mit nicht zu viel überschüssigem Natronhydrat schmilzt, das Salz in möglichst wenig kochendem Wasser löst und die heiss filtrirte Lösung erkalten lässt.

Diese Salze erscheinen gewöhnlich in der Form eines krystallinischen Pulvers. Doch bildet das Salz mit 7 Atomen Wasser auch manchmal kleine seidenglänzende Prismen.

Neutrales ilmensaures Natron mit 13 Atomen Wasser erhielt ich durch Lösen von Ilmensäure-Hydrat in kochender Natronlauge und Krystallisiren bei -10° . Dabei entstanden blättrige Krystalle von der Zusammensetzung $\text{NaTl} + 13\text{H}_2\text{O}$. Diese Krystalle besaßen die Eigenthümlichkeit, dass sie in ihrem Krystallwasser schmolzen, während die anderen Natronsalze der Ilmensäure beim Erhitzen ihr Krystallwasser verlieren, ohne dabei ihre Form zu verändern. Diese so verschieden zusammengesetzten Verbindungen des neutralen ilmensauren Natrons mit Wasser gaben bei der Analyse folgende Resultate.

Das wasserfreie neutrale ilmensaure Natron NaTl bestand aus:

Berechnet.			Gefunden.				
			a	b	c	d	e
Tl	1609,4	80,46	80,42	80,34	80,36	80,40	80,34
Na	390,9	19,54	19,58	19,66	19,64	19,60	19,66
NaTl	2900,3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Das 7fach gewässerte Salz bestand aus:

		Berechnet.	Gefunden.
$\text{Na}\bar{\text{I}}$	2000,3	71,76	71,43
$7\bar{\text{H}}$	787,5	28,24	28,57
$\text{Na}\bar{\text{I}} + 7\bar{\text{H}}$	2787,8	100,00	100,00

Das 8fach gewässerte Salz bestand aus:

		Berechnet.	Gefunden.
$\text{Na}\bar{\text{I}}$	2000,3	68,98	69,00
$8\bar{\text{H}}$	900,0	31,02	31,00
$\text{Na}\bar{\text{I}} + 8\bar{\text{H}}$	2900,3	100,00	100,00

Das 9fach gewässerte Salz bestand aus:

		Berechnet.	Gefunden.
$\text{Na}\bar{\text{I}}$	2000,3	66,40	65,91
$9\bar{\text{H}}$	1012,5	33,59	34,09
$\text{Na}\bar{\text{I}} + 9\bar{\text{H}}$	3012,8	100,00	100,00

Das 13fach gewässerte Salz bestand aus:

		Berechnet.	Gefunden
$\text{Na}\bar{\text{I}}$	2000,3	57,78	58,00
$13\bar{\text{H}}$	1462,5	42,22	42,00
$\text{Na}\bar{\text{I}} + 13\bar{\text{H}}$	3462,8	100,00	100,00

3. *Saures ilmensaures Natron.*

Saures ilmensaures Natron bildet sich, wenn man neutrales ilmensaures Natron in kochendem Wasser löst und die concentrirte heisse Lösung erkalten lässt. Dabei zerfällt das neutrale Salz in basisches Salz, welches gelöst bleibt und in saures Salz, welches sich krystallinisch abscheidet. Das neutrale ilmensaure Natron verhält sich in dieser Beziehung, wie das neutrale tantalsaure Natron. Man kann dasselbe auch nicht aus einer Lösung, die kein überschüssiges Natronhydrat enthält, umkrystallisiren, ohne dass es in saures Salz, welches sich abscheidet, und in basisches Salz, welches gelöst bleibt zersetzt wird.

Das saure ilmensaure Natron war analog dem sauren tantalsauren Natron, nach der Formel $\text{Na}_2\bar{\text{I}}_4$ zusammengesetzt. Die Analyse gab:

4Tl	6136,6	81,59	81,95
3Na	1172,7	15,41	15,05
Na_3Tl_4	7610,3	100,00	100,00

Im gewässerten Zustand enthielt es 30 Atom. Wasser und bestand aus:

		Berechnet.	Gefunden.
Na_3Tl_4	7610,3	69,28	69,50
30H	3375,0	30,72	30,50
$\text{Na}_3\text{Tl}_4 + 30\text{H}$	10985,3	100,00	100,00

Unter den Natronsalzen der Ilmensäure findet man mehrere, deren stöchiometrische Constitution mit Natronsalzen der niobigen Säure und Tantalsäure übereinstimmt.

So hat NaTl dieselbe Constitution wie NaNb und NaTa .

Das 7fach gewässerte ilmensaure Natron ($\text{NaTl} + 7\text{H}$) stimmt überein mit $\text{NaNb} + 7\text{H}$ und $\text{NaTa} + 7\text{H}$. Das wasserfreie, saure, ilmensaure Natron (Na_3Tl_4) hat dieselbe Constitution wie Na_3Ta_4 . Dagegen habe ich 5fach gewässertes ilmensaures Natron ($\text{NaTl} + 5\text{H}$) nicht beobachtet, während sich 5fach gewässertes, niobigsaures Natron und 5fach gewässertes tantalsaures Natron leicht bilden.

Endlich wird die Ilmensäure noch besonders durch ihre Neigung charakterisirt die krystallinischen basischen Salze: $\text{Na}_4\text{Tl}_3 + 26\text{H}$ und $\text{Na}_4\text{Tl}_3 + 36\text{H}$ zu bilden.

Solche Salze lassen sich weder mit niobiger Säure, noch mit Tantalsäure darstellen, denn die Natronsalze dieser Säuren krystallisiren aus Flüssigkeiten, die viel überschüssiges Natronhydrat enthalten, als neutrale Natronsalze.

Ilmensaures Natron und Kaliumeisencyanür.

Wenn man eine Auflösung von ilmensaurem Natron mit Kaliumeisencyanür versetzt und hierauf Salzsäure zufügt, so bildet sich ein brauner Niederschlag. Niobigsaures Natron verhält sich unter diesen Umständen ganz ähnlich; man erhält ebenfalls einen braunen Niederschlag, nur ist seine Farbe weniger dunkel und gleicht der Farbe des frisch ge-

fällten Eisenoxydhydrats. Tantalsaures Natron giebt unter denselben Umständen einen schwefelgelben Niederschlag.

Ilmensaures Natron und Gallusgerbsäure.

Wenn man eine Auflösung von ilmensaurem Natron mit Galläpfeltinctur vermischt und hierauf Salzsäure zusetzt, so bildet sich ein Niederschlag, dessen Farbe aus Orange und Braun gemischt ist und der Farbe des Niederschlags sehr ähnlich ist, den man erhält, wenn man eine Lösung von Titansäure in Salzsäure mit Galläpfeltinctur versetzt. Niobigsäures Natron giebt unter diesen Umständen einen sehr ähnlich gefärbten Niederschlag, nur ist seine Farbe mehr orange. Tantalsäures Natron giebt unter denselben Umständen einen schwefelgelben Niederschlag.

**Ueber die stöchiometrische Constitution der Tantsäure,
Zusammensetzung des Tantalits und Atom-Volumen von Tantal,
Niobium und Ilmenium.**

Die Ansichten der Chemiker über die stöchiometrische Constitution der Tantsäure sind abweichend. Berzelius betrachtete die Tantsäure nach der Formel $\tilde{T}a$ zusammengesetzt, während H. Rose ihr die Formel $\tilde{T}a$ giebt. H. Rose's Ansicht gründet sich besonders auf die grosse Aehnlichkeit der Verbindungen der Niobsäure mit denen der Tantsäure. Da aber H. Rose die Niobsäure aus gelbem Chloride darstellte, zu dessen Bereitung die aus bayerischem Columbite bereitete Säure gedient hatte, so bleibt noch auszumitteln, wie viel Antheil die in jenem Mineral enthaltene Tantsäure an dieser grossen Aehnlichkeit hatte.

Aus meinen Beobachtungen folgt, dass die Tantsäure aus 2 Atomen Metall und 3 Atomen Sauerstoff zusammengesetzt sei. Die Gründe, auf welche sich diese Ansicht stützt sind folgende:

1) Tantal giebt viele Verbindungen, die bei der Annahme, dass die Tantsäure 3 Atome Sauerstoff und das Tantalchlorid 3 Atome Chlor enthalten, in stöchiometrischer Hinsicht vollkommen übereinstimmen mit den analogen Verbindungen von Niobium und Ilmenium; unter diesen

Voraussetzungen sind nämlich folgende Verbindungen analog zusammengesetzt.

a) *Schwefel-Verbindungen.*

Schwefeltantal, Unterschweifelniob und Schwefelilmenium haben die gemeinsame Formel: $R_2\ddot{R}$.

b) *Chloride.*

Tantalchlorid, niobiges Chlorid und Ilmenchlorid haben die gemeinsame Formel: R_2Cl_2 .

c) *Säuren.*

Tantalsäure, niobige Säure und Ilmensäure haben die gemeinsame Formel $\ddot{R}$.

d) *Natronsalze.*

Neutrales tantalsaures, niobigsaures und ilmensaures Natron haben die gemeinsame Formel $\ddot{Na}\ddot{R}$.

7fach gewässertes tantalsaures, niobigsaures und ilmensaures Natron haben die gemeinsame Formel $\ddot{Na}\ddot{R} + 7\ddot{H}$.

Saures tantalsaures und ilmensaures Natron haben die gemeinsame Formel $\ddot{Na}_3\ddot{R}_4$.

2) Das Schwefeltantal hat eine andere stöchiometrische Constitution, als das Schwefelniob und ist dem Unterschweifelniob analog zusammengesetzt. H. Rose giebt zwar dem Schwefelniob dieselbe Formel wie dem Schwefeltantal, nämlich $\ddot{R}$; aber diese Formel stimmt nicht mit der Zusammensetzung des Schwefeltantals überein. Berechnet man nämlich die Zusammensetzung des Schwefeltantals nach H. Rose's Atomgew. des Tantals = 860 und nach seiner Formel $\ddot{Ta}$ so würde es bestehen aus:

2Ta	1720	74,14
3S	600	25,86
<hr/>		
$\ddot{Ta}$	2320	100,00

Die Analysen von Berzelius und mir gaben aber für das Schwefeltantal einen grössern Schwefelgehalt, nämlich 27,24 und 26,98 p.C. Schwefel. Nach H. Rose's Analyse

müssten 100 Schwefeltantal 91,38 Tantalsäure geben, während Berzelius fand, dass dabei 89,65 Theile Tantalsäure gebildet werden. Ich fand, dass 100 Th. Schwefeltantal 90 Theile Tantalsäure gaben. Hier sind also Differenzen von 1,38 und 1,73 p.C.

Nimmt man dagegen an, dass die Tantalsäure nach der Formel $\bar{\text{Ta}}$ zusammengesetzt sei, so beträgt das Atomgew. des Tantal 6,45 und die Zusammensetzung des Schwefeltantals wird analog mit der Zusammensetzung von Unterschwefelniob und von Schwefelilmenium, die alle die Formel $\bar{\text{R}}_3\bar{\text{R}}$ gaben. Nach dieser Formel hat das Schwefeltantal folgende Zusammensetzung:

	Berechnet.	Berzelius.	Nach meinem Vers.	Im Mittel
5Ta — 3225,0	72,89	72,76	73,02	72,89
6S — 1200,0	27,11	27,24	26,98	27,11
<hr/>				
$\bar{\text{Ta}}_3\bar{\text{Ta}} = 4425,0$	100,00	100,00	100,00	100,00

3) Bei der Annahme, dass die Tantalsäure aus 2 At. Metall und 3 At. Sauerstoff besteht, treten auch die Atom-Volumen von Tantal, Niobium und Ilmenium zu einander in ein einfaches Verhältniss, was nicht der Fall ist, wenn man 2 Atom Sauerstoff in der Tantalsäure annimmt.

Diese Atom-Volumen betragen dann:

	Proportion.
Tantal $\frac{645}{10,78} = 62,6$	1
Niobium $\frac{660}{6,47} = 102,0$	1,62
Ilmenium $\frac{654,7}{3,63} = 180,3$	2,88

Die Atom-Volumen von Tantal, Niobium und Ilmenium stehen daher zu einander sehr nahe in dem einfachen Verhältnisse von 2 : 3 : 6.

4) Die Zusammensetzung des Tantalits stimmt nicht mit H. Rose's Annahme überein, dass dieses Mineral nach der Formel $\bar{\text{R}}\bar{\text{Ta}}_2$ zusammengesetzt sei. Von neueren Analysen dieses Minerals giebt keine einzige die Sauerstoff-Proportion von Basen und Säure = 1 : 4. Bei allen diesen

Analysen schwankt diese Proportion zwischen 1 : 4,48 und 1 : 4,89. Eine solche Proportion lässt sich nicht erklären, wenn die Tantalsäure 2 At. Sauerstoff enthalten sollte. Daher sah sich H. Rose auch zu der Annahme gezwungen, dass die Tantalite einen Theil ihrer Basen durch Verwitterung verloren haben sollten.

Nimmt man dagegen an, dass die Tantalsäure 3 Atome Sauerstoff enthalte, so bekommt der Tantalit die einfache Formel $\dot{R}_2Ta_3$. Diese Formel erfordert nämlich, dass sich in dem Tantalite die Proportion der Sauerstoff-Atome der Basen zu denen der Säure wie 1 : 4,5 verhalte, was mit nachstehenden Analysen, bei denen diese Proportionen zwischen 1 : 4,48 und 1 : 4,89 schwanken, nahe übereinstimmt. Bei diesen Berechnungen konnten aber nur die finnischen Tantalite berücksichtigt werden. Den Tantaliten von Limoges ist ein der Zirkonerde ähnlicher Körper beigemengt, dessen Natur aber noch zweifelhaft ist; die schwedischen Tantalite hingegen sind zu stark mit Zinnstein verunreinigt.

Was endlich den von mir in der Tantalsäure des Tantalits von Kimito gefundenen Gehalt von niobiger Säure anbelangt, so konnte er bei diesen Berechnungen unberücksichtigt bleiben, da die Atom-Gew. von Niobium und Tantal nahe übereinstimmen und Tantalsäure und niobige Säure gleiche stöchiometrische Constitution haben. Die Zusammensetzungen der finnischen Tantalite war folgende:

Tantalit von Tamela.

	a. N. Nordenskiöld. (spec. Gew. 7,24)		b. Brooks.		c. Weber. (spec. Gew. 7,49)	
	Sauerstoff.		Sauerstoff.		Sauerstoff.	
Zinnsäure	Spur.		0,50	—	0,66	
Tantalsäure	83,49	15,74	84,70	15,97	83,90	15,82
Eisenoxydul	13,75		14,29		13,81	
Manganoxydul	1,12	3,30	1,77	3,56	0,74	3,24
Kalk	—		—		—	
Kupferoxyd	—		0,04		0,11	
	98,36		101,81		99,22	

Tantalit von Kimito.

	d.		e.		f.
	N. Nordenskiöld.		Warren.		Weber.
	(spec. Gew. 7,85)		(spec. Gew. 7,27)		
	Sauerstoff.		Sauerstoff.		Sauerstoff.
Zinnsäure	1,26		6,81		9,14
Tantalsäure	84,44	15,92	77,83	14,68	76,81
Eisenoxydul	13,41		8,47		9,49
Manganoxydul	0,90	3,23	4,88	3,16	4,27
Kalk	0,15		0,50		0,61
Kupferoxyd	0,14		0,24		0,07
	100,36		98,73		100,19

Tantalit von Björnboden.

	g.	
	N. Nordenskiöld.	Sauerstoff.
Zinnsäure	1,78	
Tantalsäure	83,79	15,80
Eisenoxydul	13,42	3,34
Manganoxydul	1,63	
	100,62	

Die Sauerstoff-Proportion dieser finnischen Tantalite war daher folgende:

Sauerstoff der Basen.		Sauerstoff der Tantalsäure.
a. 3,30	:	15,74 = 1 : 4,76
b. 3,56	:	15,97 = 1 : 4,48
c. 3,24	:	15,82 = 1 : 4,84
d. 3,23	:	15,92 = 1 : 4,89
e. 3,16	:	14,68 = 1 : 4,64
f. 3,17	:	14,48 = 1 : 4,56
g. 3,34	:	15,80 = 1 : 4,73
Im Mittel		7:32,94=1:4,70

Man sieht zugleich aus dieser Berechnung deutlich dass die Zinnsäure den Tantaliten als Zinnstein beigemengt ist, denn wollte man ihren Sauerstoff-Gehalt dem der Tantalsäure hinzufügen, so würde dadurch die normale Proportion bedeutend gestört werden.

Ueber die Zusammensetzung der Mineralien mit tantalähnlichen Säuren.

Ich habe bereits früher die Analysen einiger hierher gehörenden Mineralien mitgetheilt. Dieselben bedürfen aber insofern einer Correction, als ich damals die Ilmensäure als niobige Niobsäure berechnete. In diesen Analysen sind daher für 100 Th. niobiger Niobsäure (NbNb) 97,93 Th. Ilmensäure zu setzen.

Eine andere Correction betrifft das Vorkommen von Thorerde in einigen Niobmineralien, die ich früher nicht finden und bestimmen konnte, weil wir kein Mittel besaßen Thorerde von den Oxyden der Cer-Gruppe zu trennen. Gegenwärtig habe ich mit Hülfe der Anwendung von unterschwefligsaurem Natron im Aeschynite 13,43 p.C., im Pyrochlor 8,88 p.C. und im Yttrilmenit 2,83 p.C. Thorerde gefunden.

Ueber die Zusammensetzung der Columbite.

Die Columbite und die aus denselben abgeschiedenen metallischen Säuren haben ein sehr verschiedenes spec. Gew. Es kommt dieses daher, dass einige Columbite Tantalsäure enthalten und dass in den Columbiten, die frei von Tantalsäure sind, verschiedene Mengen von niobiger Säure und Ilmensäure vorkommen.

Das spec. Gew. von Columbiten verschiedener Fundörter betrug:

1) *Columbit von Bodenmais.*

- a. 6,46 Vogel.
- b. 6,39 H. Rose.
- c. 6,29 Hermann.
- d. 6,08 Awdejef.
- e. 5,97 Chandler.
- f. 5,70 H. Rose.
- g. 5,69 Warren.

2) *Columbite von Middletown.*

- h. 6,03 Oesten.
- i. 5,80 Hermann.
- k. 5,58 Chandler.
- l. 5,48 Schlieper.

3) *Columbit von Limoges.*

- m. 5,66 Damour.

4) *Columbit von Miask.*

- n. 5,43—5,73 Hermann.

o. 5,46	Bromeis.
p. 5,44	Oesten.

5) *Columbit von Grönland.*

q. 5,37 Oesten.

Ebenso ist das spec. Gew. der aus diesen Columbiten abgeschiedenen metallischen Säuren sehr verschieden.

Dasselbe wurde nämlich gefunden, wie folgt:

Säure aus Columbit von Bodenmais.	5,71 Hermann.
" " " " Middletown.	5,70 Oesten.
" " " " "	5,38 "
" " " " "	5,10 Hermann.
" " " " Miask.	4,70 Oesten.
" " " " "	4,37 Hermann.

Man kann daher 3 Varietäten von Columbit unterscheiden, nämlich:

Tantal-Columbit,
Niob-Columbit und
Ilmen-Columbit.

Zu den Tantal-Columbiten gehören die Columbite mit einem Gehalte von Tantsäure. Ihr spec. Gew. ist höher als 5,90 und die aus ihnen ausgeschiedene Säure hat ein höheres spec. Gew. als 5,10. Zu den Tantal-Columbiten gehören daher die sub a, b, c, d, und h aufgeführten Columbite von Bodenmais und Middletown.

Die Niob-Columbite enthalten eine metallische Säure, die vorzugsweise aus niobiger Säure besteht. Sie haben ein spec. Gew. von 5,50—5,90 und die abgeschiedene Säure hat ein spec. Gew., das nur wenig von der Zahl 5,0 abweicht. Zu den Niob-Columbiten gehören die Columbite von Bodenmais, Middletown und Limoges, sub: e, f, g, i, k, l, und m.

Die Ilmen-Columbite enthalten neben niobiger Säure auch viel Ilmensäure. Ihr spec. Gew. ist niedriger als 5,50 und das spec. Gew. der abgeschiedenen Säure ist niedriger als 5,0. Zu den Ilmen-Columbiten gehören besonders die Columbite von Miask und Grönland, sub: n, o, p und q.

Ich habe bereits früher alle 3 Varietäten von Columbiten analysirt und dabei folgende Resultate gefunden.

a) *Tantal-Columbit von Bodenmais.*

Das spec. Gew. des Minerals betrug 6,29 und das der abgeschiedenen Säure 5,71.

Die Zusammensetzung war folgende:

Zinnsäure	0,45
Tantalsäure	25,25
Niobige Säure	48,28
Niobsäure	7,49
Eisenoxydul	14,30
Manganoxydul	3,85
Kupferoxyd	0,13
	<hr/> 99,75

Nach der Correction für Ilmensäure wird die Zusammensetzung dieses Minerals folgende:

		Sauerstoff.	Proportion.
Zinnsäure	0,45		
Tantalsäure	25,25	4,76	
Niobige Säure	41,68	7,71	15,09
Ilmensäure	14,09	2,62	
Eisenoxydul	14,30	3,17	
Manganoxydul	3,85	0,86	4,05
Kupferoxyd	0,13	0,02	
	<hr/> 99,75		

b) *Niob-Columbit von Middletown.*

Das spec. Gew. dieses Minerals betrug 5,80 und das der daraus abgeschiedenen Säure betrug 5,10.

Seine Zusammensetzung war:

Zinnsäure	0,40
Wolframsäure	0,26
Niobige Säure	64,43
Niobsäure	13,79
Eisenoxydul	14,06
Manganoxydul	5,63
Magnesia	0,49
	<hr/> 99,06

Nach der Correction für Ilmensäure wird die Zusammensetzung:

		Sauerstoff.	Proportion.
Zinnsäure	0,40		
Wolframsäure	0,26	0,05	
Niobige Säure	52,27	9,67	14,45
Ilmensäure	23,95	4,73	
Eisenoxydul	14,06	3,12	
Manganoxydul	5,63	1,26	4,57
Magnesia	0,49	0,19	
	<hr/> 99,06		

c) *Ilmen-Columbit von Minsk.*

Das spec. Gew. des Minerals betrug 5,43—5,75 und das der abgeschiedenen Säure 4,37.

Als Zusammensetzung wurde gefunden:

	Sauerstoff.		Proportion.
Niobige Säure	80,47	14,96	3,22
Ilmensäure			
Eisenoxydul	8,50	1,88	4,64
Manganoxydul	6,09	1,36	
Magnesia	2,44	0,96	
Yttererde	2,00	0,39	
Uranoxydul	0,50	0,05	
	<hr/> 100,00		

Was nun die Sauerstoff-Proportionen zwischen Basen und Säuren in den Columbiten anbelangt, so folgt aus vorstehenden Analysen, dass dieselbe zwischen den Proportionen 1 : 3,16 und 1 : 3,73 schwankte. Die Columbite können daher nicht bloß aus einem Moleküle = $\bar{R}\bar{R}$ bestehen, sondern bilden sich durch Zusammenkrystallisiren von Molekülen von gleicher Form und verschiedener Zusammensetzung. Die Columbite sind daher heteromer.

Diese schwankende Zusammensetzung der Columbite folgt übrigens nicht bloß aus meinen Analysen; sie zeigt sich auch in den Analysen aller andern Chemiker, die sich mit diesem Gegenstande beschäftigt haben. Rammelsberg hat in seinem Handbuche der Mineralchemie eine Zusammenstellung der Sauerstoff-Proportionen zwischen Basen und Säuren der Columbite gegeben. Demnach waren diese Proportionen folgende:

a) *Columbit von Bodenmais.*

1	:	3,07	H. Rose.
1	:	4,00	do.
1	:	3,55	do.
1	:	3,50	Awdejef.
1	:	3,38	Jacobson.
1	:	3,34	Warren.
1	:	3,16	Chandler.

b) *Columbit von Middletown.*

1	:	3,63	Oesten.
---	---	------	---------

1 : 3,15 Schlieper.

1 : 3,10 Chandler.

c) *Columbit von Limoges.*

1 : 3,20 Damour.

d) *Columbit von Björkskär.*

1 : 3,90 Nordenskiöld.

e) *Columbit von Miask.*

1 : 3,00 Oesten.

1 : 2,90 Bromeis.

f) *Columbit von Grönland.*

1 : 3,14 Oesten.

1 : 3,08 do.

Auch bei diesen Analysen zeigt sich daher deutlich, dass die Columbite aus 2 Molekülen a und b zusammengesetzt sind, von denen das Molekül b die Zusammensetzung $\bar{R}_3\bar{R}_4$ und das Molekül a die Zusammensetzung $\bar{R}\bar{R}$ hat. Es sind diess dieselben Moleküle, die sich auch bei den Verbindungen der tantalähulichen Säuren mit Kali und Natron vorzugsweise bilden. Durch Zusammenkrystallisiren dieser beiden Moleküle können daher Sauerstoff-Proportionen entstehen, die in allen möglichen Verhältnissen zwischen den Proportionen 1 : 3 und 1 : 4 schwanken werden.

2) Ueber die Zusammensetzung von Samarskit, Yttrilmenit und Yttritantalit.

a) Ueber die Zusammensetzung von Samarskit.

Der Samarskit hat ein spec. Gew. von 5,61—5,71. Seine Form ist die des Columbites. Beim Zusammenvorkommen mit Columbit kann daher der Samarskit auch mit Columbit zusammen krystallisiren. Dieses ist der Fall bei den Krystallen von Miask. Man kann dieses besonders an der Verschiedenheit des Bruchs erkennen. Der Samarskit hat nämlich einen ausgezeichneten, glatten, glänzenden, glasartigen Bruch, während der Columbit einen matten, unebenen, in's

körnige geneigten Bruch hat. Beobachtet man nun Bruchflächen von sonst ganz regelmässig ausgebildeten Krystallen von Samarskit, so bemerkt man ganz deutlich, dass sie stellenweis ganz glatt und glänzend, an anderen Stellen dagegen ganz matt und uneben sind. Untersucht man dann den Theil des Krystalls mit mattem Bruche näher, so findet man, dass er aus Columbit besteht. Da nun Samarskit nach der Formel $\dot{R}_2\ddot{R}$, der Columbit dagegen nach der Formel $\ddot{R}\ddot{R} + n\dot{R}_2\ddot{R}_4$ zusammengesetzt ist, so haben wir wieder hier einen recht augenscheinlichen Beweis von Heteromerie, nämlich ein Zusammenkrystallisiren von nicht bloß 2, sondern sogar von 3 Molekülen von gleicher Form und verschiedener Zusammensetzung. Diese Moleküle sind:

Als Zusammensetzung des Samarskits habe ich gefunden:

Niobige Säure	44,54
Niobsäure	11,82
Magnesia	0,50
Manganoxydul	1,20
Eisenoxydul	8,87
Uranoxydul	16,63
Yttererde	13,29
(CeLnDi)	2,85
Glühverlust	0,33
	<hr/> 100,03

Nach der Correction für Ilmensäure würde der Samarskit bestanden haben aus:

		Sauerstoff.	Proportion.
Niobige Säure	34,12	6,31	10,45
Ilmensäure	22,24	4,14	
Magnesia	0,50	0,19	7,28
Manganoxydul	1,20	0,26	
Eisenoxydul	8,87	1,97	
Uranoxydul	16,63	1,84	
Yttererde	13,29	2,64	
(CeLnDi)	2,85	0,38	1
Glühverlust	0,33		
	<hr/> 100,03		

Eine ganz ähnliche Zusammensetzung des Samarskits erhielten auch Peretz und Chandler bei ihren unter H. Rose's Leitung angestellten Analysen. Sie fanden nämlich:

	Peretz. Sauerst.		Proport. Chandler. Sauerst.		Prop.	
Zinnsäure				0,26		
Wolframsäure				0,48	0,09	
Niobige Säure	55,91	10,35	1,31	55,10	10,20	10,29 1,51
Ilmensäure						
Magnesia	0,75	0,29		0,26	0,10	
Kalk	1,38	0,42				
Manganoxydul	15,94	3,54		0,44	0,09	
Eisenoxydul			7,89 1	15,05	3,34	6,78 1
Uranoxydul	16,77	1,98		19,22	2,27	
Yttererde	8,36	1,66		4,91	0,07	
Kupferoxyd	—	—		0,07	0,01	
	99,61			96,85		

In vorstehenden Analysen ist daher die Sauerstoffproportion folgende:

$$\begin{aligned} \dot{R} & \quad \ddot{R} \\ 1 & : 1,31 \text{ Peretz.} \\ 1 & : 1,43 \text{ Hermann.} \\ 1 & : 1,51 \text{ Chandler.} \end{aligned}$$

$$\text{Im Mittel } 3 : 4,25 = 1 : 1,41.$$

Diese Proportion ist nahe gleich 1 : 1,50. Die Formel des Samarskits ist daher: $\dot{R}_2\ddot{R}$.

H. Rose nimmt dagegen an, dass die Sauerstoff-Proportion zwischen $\dot{R}$ und $\ddot{R}$ in dem Samarskit = 1 : 3 gesetzt werden müsse, dass daher der Samarskit nach der Formel $\dot{R}\ddot{R}$ zusammengesetzt sei und deshalb isomorph mit Columbit wäre. Um diese Sauerstoff-Proportion und diese Formel $\dot{R}\ddot{R}$ zu erhalten, nimmt H. Rose an, dass im Samarskit das Uran nicht als Oxydul, sondern als Oxyd enthalten sei. Dagegen wäre aber zu bemerken, dass bereits G. Rose, gleich nach seiner Entdeckung des Samarskits (Uranotantals) fand, dass dieses Mineral beim Eindampfen mit Schwefelsäure eine grüne Lösung gab. Eine solche dunkelgrüne Lösung erhält man noch leichter, wenn man Pulver von Samarskit mit einer Mischung von Schwefelsäure und schwefelsaurem Kali eindampft. Die Masse wird dabei so dunkelgrün, dass sie fast schwarz erscheint. Erst beim Erhitzen bis zum Glühen nimmt sie, in Folge der Oxydation des Uranoxyduls, eine gelbe Farbe an. Ausserdem kommt zusammen mit Samarskit noch ein anderes Mineral vor, der Yttrilmenit, welcher ebenfalls die Form des Samarskit hat. In diesem Minerale sinkt der

Gehalt an Uranoxydul bis auf 2 p.C. herab. Wenn also das Uran in diesen Mineralien als Oxyd enthalten wäre, und niobige Säure verträte, so müsste im Yttrilmenite der Gehalt an niobiger Säure bedeutend höher sein, als im Samarskite, der bis 19 p.C. Uranoxydul enthält. Dieses ist aber keineswegs der Fall. Dagegen steigt der Gehalt an Yttererde im Yttrilmenite bis auf 21 p.C. Man sieht also deutlich, dass das Uran in den Mineralien von der Form des Samarskites durch Yttererde verdrängt werden kann und auch hieraus folgt, dass das Uran nicht als Oxyd, sondern als Oxydul in diesen Mineralien enthalten sein müsse.

Noch habe ich eine andere Bemerkung H. Rose's in Betreff der Zusammensetzung des Samarskites zu beleuchten. Derselbe theilte nämlich in den Ber. d. Berl. Akademie 1862, p. 622 (dies. Journ. 88, 201) mit, dass Finkener und Stephens im Samarskite 4,25 — 4,35 p.C. Zirkonerde und 5,55 — 6,05 p.C. Thorerde gefunden hätten. Dieses würde also gegen 10 p.C. von Oxyden betragen, die aus ihrer Lösung in Salzsäure durch Kochen mit schwefelsaurem Kali gefällt werden können.

Als ich bei meiner früheren Analyse des Samarskites den Ammoniakniederschlag in Salzsäure löste und diese Lösung mit überschüssigem schwefelsauren Kali kochte, erhielt ich ein Doppelsalz, das 2,85 p.C. vom Gewichte des Samarskites, Oxyde enthielt, die ich auch in meiner Analyse als Oxyde der Cer-Gruppe angeführt habe. Diese Oxyde können auch Thorerde enthalten haben, die damals nicht von den Ceroxyden geschieden werden konnte, doch dürfte die Menge dieser Thorerde nicht mehr als die Hälfte jener Oxyde betragen haben. Der Samarskit würde daher ungefähr 1,5 p.C. Thorerde enthalten.

Was die Zirkonerde anbelangt, so hätte sie ebenfalls in dem Niederschlage enthalten sein müssen, den das schwefelsaure Kali bewirkte, da Zirkonerde aus ihrer Lösung in Salzsäure beim Kochen mit schwefelsaurem Kali als kalihaltige $\frac{1}{2}$ -schwefelsaure Zirkonerde abgeschieden wird. Dieselbe löst sich nur wenig in Wasser auf und bleibt daher beim Lösen der Doppelsalze der Cerbasen und der Thorerde zurück. Ich habe auch, wie ich sogleich beim

Yttrilmenite erwähnen werde, einen solchen Rückstand erhalten. Derselbe bestand aus einem Gemenge von Ilmensäure und Titansäure. Ob derselbe auch etwas Zirkonerde enthielt, liess sich wegen seiner geringen Menge nicht mit Sicherheit ausmitteln.

Ueber die Zusammensetzung des Yttrilmenits.

Der Yttrilmenit ist etwas leichter wie der Samarskit; Sein spec. Gew. beträgt nur 5,39—5,45, während das des Samarskits 5,61—5,71 ist. Die Form des Yttrilmenits dagegen und sein ganzer äusserer Habitus, sind ganz übereinstimmend mit Samarskit. Auch in Betreff der chemischen Zusammensetzung sind sich Yttrilmenit und Samarskit sehr ähnlich, nur ist der Gehalt des Yttrilmenits an Uranoxydul viel geringer und sein Gehalt an Yttererde viel grösser als im Samarskite, was beweist, dass Uranoxydul durch Yttererde vertreten werden kann.

Als Zusammensetzung des Yttrilmenits habe ich gefunden:

	a.	Sauerst.	Proport.	b.	Sauerst.	Prop.
Titansäure	1,50	—	—	5,90		
Niobige Säure	61,33	11,43	1,60	57,81	10,77	1,46
Ilmensäure						
Yttererde	19,74	3,92	7,10 1	18,30	3,64	7,35 1
Uranoxydul	5,64	0,62		1,87	0,20	
Eisenoxydul	8,06	1,77		13,61	2,99	
Manganoxydul	1,00	0,22		0,33	0,06	
Kalk	2,08	0,57		0,50	0,14	
(CeLnDi)	geringe Menge			2,27	0,32	
Wasser	1,66			100,59		
	101,01					

Da bei vorstehenden Analysen niobige Säure und Ilmensäure nicht besonders bestimmt worden waren und ich den Yttrilmenit noch besonders auf einen Gehalt von Thorerde und Zirkonerde prüfen wollte, so habe ich dieses Mineral nochmals untersucht und dabei folgende Resultate erhalten.

Die durch Schmelzen mit saurem schwefelsauren Kali abgeschiedenen Säuren hatten ein spec. Gew. von 4,88.

Sie zerfielen beim Behandeln ihrer B-Sulfate mit Salzsäure von 1,09 spec. Gew. in:

Niobige Säure	43,2
Ilmensäure	56,8
	<hr/> 100,0

Der Ammoniakniederschlag wurde in Salzsäure gelöst und die Lösung mit überschüssigem schwefelsauren Kali gekocht. Dabei bildete sich ein Niederschlag, der zuerst mit einer Lösung von schwefelsaurem Kali und zuletzt mit kochendem Wasser gewaschen wurde. Hierbei blieb ein in Wasser unlöslicher Rückstand von 6,13 p.C. vom Gewicht des Minerals. Nach dem Schmelzen mit Natronhydrat löste sich von diesem Rückstande 3,13 p.C. Ilmensäure, während 3,0 p.C. ungelöst blieben. Man schmolz diese 3 p.C. Rückstand mit saurem schwefelsauren Kali, worauf er sich vollständig in Wasser löste. Man fällte diese Lösung durch Ammoniak und löste das Hydrat in Salzsäure. Es entstand eine gelbe Lösung, die bei gelinder Wärme bis zur Syrupsconsistenz verdunstet wurde. Dabei bildeten sich aber keine Krystalle von Zirkonerde. Die Masse trocknete zu einem gelben Firniss ein, der sich trübe in Wasser löste, und dessen Lösung mit Galläpfeltinctur einen ziegelrothen Niederschlag bildete und mit Zink Titanreaction gab. Diese Substanz bestand aus Titansäure, wie ich es bereits in meiner älteren Analyse angegeben habe. Ob der Titansäure auch noch eine geringe Menge Zirkonerde beigemischt war, liess sich nicht ausmitteln.

Die Lösung der durch das schwefelsaure Kali erzeugten Doppelsalze in Wasser wurde durch Ammoniak gefällt, der Niederschlag in Schwefelsäure gelöst und das Sulfat schwach geglüht. Dabei erhielt man 8,83 p.C. schwefelsaure Salze der Oxyde der Cergruppe und der Thorerde. Diese Salze wurden in ihrem 100fachen Gewicht Wasser gelöst und die Flüssigkeit, nach Zusatz von unterschwefligsaurem Natron, zum Kochen gebracht. Dabei schied sich unterschwefligsaure Thorerde ab, deren Menge 2,83 p.C. betrug. Nach Abzug ihres Aequivalents von Sulfat, das 4,54 p.C. betrug, von den oben erhaltenen 8,83 p.C. Sulfat bleibt 4,29 p.C. Sulfat der Cerbasen mit 2,48 p.C. Oxyden der Cerbasen.

Als Resultat dieser neuen Analyse des Yttrilmenits wurde erhalten:

		Sauerstoff.	Proportion.
Titansäure	3,00		
Ilmensäure	31,29	5,83	10,23
Niobige Säure	23,80	4,40	
Yttererde	21,03	4,18	8,02
Uranoxydul	3,01	0,35	
Eisenoxydul	11,07	2,45	
Manganoxydul	0,26	0,05	
Talkerde	0,80	0,31	
Thorerde	2,83	0,34	
(Ce, Ln, Di)	2,48	0,34	
	99,57		

Bei Berechnung der Sauerstoff-Proportionen des Yttrilmenits ist die Gegenwart von Titansäure störend, da dieselbe eine von den übrigen Bestandtheilen des Minerals abweichende stöchiometrische Constitution hat und daher keinen dieser Bestandtheile vertreten kann. Ich betrachte daher den Gehalt des Yttrilmenits an Titansäure nicht als zur Mischung des Minerals gehörend, sondern als fremdartige Beimengung. Die Titansäure war also dem Yttrilmenit auf ähnliche Weise beigemischt wie die Zinnsäure dem Tantalit. Was nun die Sauerstoff-Proportionen des Yttrilmenits anbelangt, so wurden sie wie folgt gefunden:

$$\begin{aligned}
 & \dot{R} \quad \ddot{R} \\
 & a = 1 : 1,60 \\
 & b = 1 : 1,46 \\
 & c = 1 : 1,27 \\
 & \text{Im Mittel } 3 : 4,33 = 1 : 1,44.
 \end{aligned}$$

Die Sauerstoff-Proportion des Yttrilmenits ist daher ganz gleich der des Samarskits, nämlich gleich 1 : 1,50. Der Yttrilmenit hat daher dieselbe Formel wie der Samarskit, nämlich $\dot{R}_2\ddot{R}$.

c) Ueber die Zusammensetzung des Yttritantalits.

Der Yttritantalit hat in chemischer Hinsicht grosse Aehnlichkeit mit Yttrilmenit. Man kann nämlich denselben betrachten als einen Yttrilmenit, in dem niobige Säure und Ilmensäure durch Tantalsäure vertreten werden. Diess verdient besonders deshalb Beachtung, weil es dadurch sehr

wahrscheinlich wird, dass der Yttrotantalit, der bisher noch nicht in Krystallen gefunden wurde, die Form des Samarskits, Columbites und Wolframs haben dürfte, wodurch seine Stellung im Systeme sicherer wird. Ausserdem liefert diese grosse Aehnlichkeit der Zusammensetzung von Yttrotantalit und Yttrilmenit einen neuen Beweis dafür, dass sich Tantalsäure, niobige Säure und Ilmensäure gegenseitig vertreten können, dass sie mithin eine gleiche stöchiometrische Constitution besitzen.

Die neueren Analysen des Yttrotantalits von Peretz, Chandler und Potika ergeben nämlich folgende Zusammensetzung dieses Minerals:

	Chand-				Sauerstoff.	Proport.
	Peretz.	ler.	Potika.	Mittel.		
Zinnsäure	—	0,10	0,10	0,10		
Wolframsäure	0,57	1,85	0,49	0,97	0,19	10,79 1,42
Tantalsäure	55,80	57,27	55,60	56,22	10,60	
Yttererde	20,22	18,64	25,52	21,46	4,27	7,59 1
Uranoxydul	3,75	5,10	7,00	5,28	0,62	
Eisenoxydul	5,96	4,82	0,77	3,85	0,85	
Kalk	7,18	4,78	3,60	5,18	1,47	
Magnesia	1,33	0,75	0,19	0,76	0,29	
(CeLnDi)	—	—	1,85	0,62	0,08	
Kupferoxyd	0,40	0,69	0,43	0,50	0,01	
Wasser	4,86	6,00	4,11	4,99		
	100,07	100,00	99,67	99,93		

Die mittlere Sauerstoff-Proportion des Yttrotantalits ist daher $= 1 : 1,42$. Es ist dieses also dieselbe Sauerstoff-Proportion wie beim Yttrilmenit und Samarskit. Daher kann man annehmen, dass der Yttrotantalit auch dieselbe Krystallform haben dürfte, wie Samarskit und Yttrilmenit, und dass alle diese Mineralien nach der Formel $\dot{R}_2\ddot{R}$ zusammengesetzt seien. Die Mineralien von der Form des Wolframs und Columbites bilden also in stöchiometrischer Hinsicht 3 Gruppen von gleicher Form und verschiedener Zusammensetzung, nämlich:

$$1) \text{ Wolfram} = \dot{R}\ddot{W}.$$

$$2) \text{ Columbit} = (\dot{R}\ddot{R} + n\dot{R}_3\ddot{R}_4).$$

$$3) \left\{ \begin{array}{l} \text{Samarskit} \\ \text{Yttrilmenit} \\ \text{Yttrotantalit} \end{array} \right\} = \dot{R}_2\ddot{R}.$$

3) Ueber die Zusammensetzung des Pyrochlors von Miask.

Als Resultat meiner früheren Analyse des Pyrochlors erhielt ich:

Niobige Säure	46,15
Niobsäure	14,68
Titansäure	4,90
(CeLnDi)	15,23
Yttererde	0,94
Eisenoxydul	2,23
Kalkerde	9,80
Magnesia	1,46
Kalium	0,54
Natrium	2,69
Fluor	2,21
	<hr/> 100,83

Nach der Correction für Ilmensäure wird diese Analyse:

Titansäure	4,90		Sauerstoff.
Niobige Säure	33,21	65,73	1,94
Ilmensäure	27,62		6,14
			5,15
(CeLnDi)	15,23		2,03
Yttererde	0,94		0,18
Eisenoxydul	2,23		0,49
Kalkerde	9,80		2,80
Magnesia	1,46		0,55
Kalium	0,54		0,11
Natrium	2,69		0,92
Fluor	2,21		0,94
	<hr/> 100,83		

Diese Analyse stimmt daher nahe überein mit den Resultaten, die Wöhler bei der Analyse des Pyrochlors von Miask erhielt, bei welcher Gelegenheit Wöhler bereits einen Gehalt von Thorerde in diesem Minerale auffand. Danach bestand der Pyrochlor aus:

Titansäure		67,37
Tantalähnliche Säuren		
Ceroxyd		13,15
Thorerde		
Yttererde		0,81
Eisenoxydul		0,14
Kalk		10,98
Natron		5,29
Fluor		3,23
Wasser		1,16
		<hr/> 103,41

Ich habe den Pyrochlor von Miask nochmals untersucht, um die in diesem Minerale enthaltene Thorerde quantitativ zu bestimmen, und um einige Erfahrungen zu benutzen,

die ich in Betreff einer genaueren Scheidung von Ilmensäure, niobiger Säure und Titansäure gemacht hatte.

Bei dieser Analyse wurden nach dem Schmelzen des Pyrochlors mit saurem schwefelsauren Kali tantalähnliche Säuren erhalten, deren spec. Gew. 4,20 betrug.

Nach dem Behandeln der B-Sulfate dieser Säuren mit Salzsäure von 1,09 spec. Gew. zerfielen sie in:

Niobige Säure	22,10
Ilmensäure	77,90
	<hr/> 100,00

Titansäure, Cerbasen und Thorerde wurden wie beim Yttrilmenite geschieden.

Von Zirkonerde enthielt auch der Pyrochlor keine deutliche Spur.

Nach dieser neuen Analyse bestand der Pyrochlor von Miask aus:

		Sauerstoff.	Gefunden. Angenom		
Titansäure	3,23	1,28			
Niobige Säure	13,65	2,52			
Ilmensäure	48,15	8,97	11,49	12,05	12
Thorerde	8,88	1,08			
(Ce, Ln, Di)	6,20	0,90	5,72	6	6
Eisenoxyd	1,54	0,34			
Kalkerde	11,97	3,40			
Kalium	0,54	0,11	1,03	1,08	1
Natrium	2,69	0,92			
Fluor	2,21	0,94			
	<hr/> 99,06				

Aus diesen Analysen folgt klar, dass im Pyrochlor von Miask auf 1 Atom RFl 6 Atome $\dot{R}$ enthalten sind, und dass auf 1 Atom $\dot{R}$ eine Menge tantalähnlicher Säuren kommt, die 2 Atome Sauerstoff enthält. Demnach ist die Formel des Pyrochlors von Miask = $2\dot{R}_3\ddot{R}_2 + RFl$.

Die Titansäure dagegen gehört nicht zur Mischung des Minerals, sondern ist demselben als Verunreinigung beige-mengt, wie diess mit der Titansäure des Yttrilmenits und der Zinnsäure des Tantalits der Fall ist.

Zum Pyrochlore gehören noch Mineralien von Brevig und Fredrikswärn, die sich durch einen Wassergehalt auszeichnen, so wie wahrscheinlich auch: Mikrolith und Pyrrhit. Alle diese Mineralien sind aber noch zu ungenügend untersucht, um über ihre wahre Natur urtheilen zu können.

Wir hätten uns endlich noch mit 2 Gruppen von Mineralien zu beschäftigen, die in der Form des Aeschnynits und Fergusonits krystallisiren.

Die Form des Aeschnynits haben, ausser Aeschnynit, auch Euxenit und Wöhlerit. Bis jetzt sind aber die Beziehungen der Mischung dieser Mineralien unter einander nicht ganz klar. Ich werde daher diesen Gegenstand noch einer besonderen Bearbeitung unterwerfen.

Zu den Mineralien mit der hemiedrisch tetragonalen Form des Fergusonits gehören, ausser Fergusonit, noch Tyrnit und Kali-Tyrnit. Die Sauerstoff-Proportion zwischen Basen und Säuren ist in diesen Mineralien = 1 : 1. Ausserdem enthalten sie verschiedene Mengen von Wasser. Ihre allgemeine Formel wäre daher: $\dot{R}_3\ddot{R} + n\dot{H}$.

Werfen wir schliesslich noch einen Blick auf die Sauerstoff-Proportionen der Gesamtheit der Mineralien mit einem Gehalte von tantalähnlichen Säuren, so wird man durch die grosse Einfachheit dieser Proportionen, bei häufig so complicirter quantitativer Zusammensetzung überrascht. Man wird darin eine Bürgschaft finden, dass die chemische Constitution dieser Classe von Mineralien richtig erkannt sein dürfte. Die Sauerstoff-Proportionen zwischen Basen und Säuren in den Mineralien mit tantalähnlichen Säuren sind nämlich folgende:

$\dot{R} : \ddot{R}$	Formel
1 : 1 Fergusonit, Tyrnit, Kali-Tyrnit	$\dot{R}_3\ddot{R} + n\dot{H}$.
1 : 1,5 Samarskit, Yttrilmenit, Yttritantalit	$\dot{R}_2\ddot{R}$.
1 : 2 Pyrochlor von Miask	$2\dot{R}_3\ddot{R}_2 + R\dot{H}$.
1 : 3 A-Columbit	$\dot{R}\ddot{R}$.
1 : 4 B-Columbit	$\dot{R}_3\ddot{R}_4$.
1 : 4,5 Tantalit	$\dot{R}_2\ddot{R}_5$.