Kohlensäure zu erhalten. Es bildeten sich alsbald schöne, wasserhelle, stark lichtbrechende Krystalle, welche den eingetauchten Röhrentheil vollständig ausfüllten, während darüber noch eine Schicht flüssiger Kohlensäure stehen blieb. Als hierauf die Röhre am oberen Ende frei in der Luft gehalten wurde, explodirte dieselbe nach einigen Minuten plötzlich ohne weiteren Anlass mit heftigem Knalle. Dieselbe Röhre hatte früher öftere male eine Temperaturerhöhung bis zu 31° vertragen.

Hierfür sind nur folgende Erklärungen zulässig.

Einmal ist es denkbar, dass das Glas bei dieser niedrigen Temperatur so spröde geworden, dass es den Dampfdruck des noch flüssigen Antheils der Kohlensäure und die Einwirkung der Lufttemperatur nicht mehr vertrug. Wahrscheinlicher aber ist die andere Erklärung, dass die feste Kohlensäure durch ihre thermische Ausdehnung das Glasrohr zersprengte. Das Experiment würde dann wahrscheinlich mit Zertrümmerung ohne heftige Explosion abgelaufen sein, wenn sämtliche Kohlensäure bis zum Festwerden abgekühlt worden wäre.

XI. Notiz über eine Explosion eines Sauerstoffgasometers aus Zinkblech; von L. Pfaundler.

Ein grosser Glockengasometer aus Zinkblech, welcher ausschliesslich zur Aufbewahrung von Sauerstoffgas gebraucht wurde, blieb, mit einer kleinen Menge dieses Gases gefüllt, ein halbes Jahr lang ungebraucht stehen. Als nachher das ausströmende Gas mittelst glimmenden Holzspans geprüft wurde, explodirte dasselbe unter Zertrümmerung des Apparates. Die Gewalt der Explosion nach aussen wurde durch den innerhalb des Sperrwassers befindlichen Hohlraum glücklicherweise gemässigt. Da eine Einführung von Wasserstoff oder Leuchtgas von aussen ausgeschlossen war, so bleibt nur die eine Erklärung übrig, dass das Sperrwasser nach und nach aus der Luft des Laboratoriums saure Dämpfe absorhirt und dann das Zink unter Entwicklung von Wasserstoff angegriffen habe. Die Zinkoberfläche zeigte sich in der That etwas corrodirt. Es dürfte sich daher in ähnlichen Fällen empfehlen, die Zinkoberfläche durch einen Lacküberzug zu schützen.