Darstellung von Glycerinseifen;

von F. A. Sarg in Liesing.

Ein Gemenge von fein zertheilter Seife und annähernd gleichen Theilen Wasser und Alkohol wird im Wasserbade erhitzt und nachdem der grösste Theil des Alkohols verflüchtigt, die entsprechende Menge Glycerin zugesetzt, die Masse gut verrührt und langsam abgekühlt. Auf Kosten der Schönheit der Seifen lassen sich dieselben auch ohne Anwendung von alkoholischen Lösungsmitteln direct darstellen. (*Stamm's illustr. Ztschr.*) Bkb.

Ueber die Veränderung der Leinwand durch Syrup;

von Doré.

Zuckersyrupe auf Leinwand liegend und an einen mässig warmen Ort gestellt, trocknen ein und nehmen der Leinwand ihre Biegsamkeit und Haltbarkeit. Solche zerrissene Leinwand hat das Ansehen, als ob sie der Einwirkung einer Säure ausgesetzt gewesen wäre, oder als ob man feuchte Leinwand hätte gefrieren lassen: sie wird rissig. Doré glaubt auf diese Erscheinung aufmerksam machen zu müssen, damit nicht bei ähnlichen Vorkommnissen in Krankenzimmern dem Apotheker etwas zum Vorwurfe gemacht werden könne. (*Journ. de Pharm. et de Chim. Mars 1863.*) Dr. Reich.

Bereitung des Collodiums;

von Dr. Luchs.

Man nimmt einen grossen irdenen Topf, wiegt in denselben 40 Pfd. gewöhnliche englische Schwefelsäure, schüttet dazu 18 Pfd. gröblich fein gestossenen englischen Salpeter, den man noch einmal durchgeseibt hat, um Ballen zu vermeiden, und rührt mit einem Holzstabe alles durch einander. Nach 10 Minuten bringt man 2 Pfd. Baumwolle in faustgrossen aufgelockerten Ballen hinein, wobei eine zweite Person dieselbe mit dem Gemisch in Berührung bringt. Die Baumwolle bleibt so lange liegen, bis eine kleine herausgenommene Probe, schnell mit Wasser ausgewaschen, ausgedrückt, mit Alkohol übergossen, wieder ausgedrückt, sich leicht in einem Gemisch von 2 Th. Aether und 1 Th. Alkohol vollständig löst. Ist das noch nicht der Fall, so bleibt die Baumwolle so lange im Gemische liegen, bis dieses der Fall ist. Hat die Baum-