Legirungen, bestehend aus Schnelloth und mehr oder weniger Cadmium, zeichnen sich nebst der leichten Schmelzbarkeit durch besondere Zähigkeit aus, und lassen sich ganz vorzüglich hämmern und walzen.

LXX.

Notizen.

1) Einfache Gewinnungsweise des Selens aus dem Bleikammerschlamm der Schwefelsäure-Fabriken.

Von Prof. Dr. Boettger.

Bei meinen Untersuchungen von Bleikammerschlamm auf Thallium aus Schwefelsäure-Fabriken, die statt des Schwefels *Schwefelkiese*, *Kupferkiese* und *Blende* verarbeiten, fand ich mehrere Sorten, welche schon durch ihr Aeusseres insbesondere durch ihre röthliche Farbennüance, vermuthen liessen, dass sie nicht unbedeutend selenhaltig seien. Ich bestrebte mich daher, ein Verfahren ausfindig zu machen, das, wegen seiner bisherigen sehr umständlichen Gewinnungsweise noch sehr hoch im Preise stehende Selen auf eine wo möglich einfachere und ökonomischere Weise aus jenem Schlamm abzuscheiden. Es ist mir diess vollkommen gelungen durch Benutzung der bekannten Eigenschaft des neutralen schwefligsauren Natrons, Selen mit grosser Leichtigkeit aufzulösen. Unbedingt nothwendig erscheint es jedoch hierbei, dass der fragliche Schlamm zuvor erst durch öfteres Auswaschen mit Wasser seines überschüssigen Säuregehaltes beraubt werde. Kocht man dann solchen (dem grössten Theile nach gewöhnlich aus Bleisulfat, freiem Schwefel, arseniger Säure u. s. w. bestehenden) nur noch schwach sauer reagirenden Schlamm mit einer concentrirten Lösung von *neutralem schwefligsauren Natron* anhaltend, bis derselbe (in Folge der Bildung von unterschwefligsaurem Natron, resp. dessen gleichzeitiger Zersetzung) eine, seines Bleigehaltes wegen *ganz schwarze Farbe* angenommen, bringt

hierauf das Ganze auf ein doppeltes Papierfilter, und lässt das Filtrat tropfenweise in ein untergestelltes mit verdünnter Salzsäure gefülltes Gefäss einfallen, so sieht man das Selen momentan in zinnoberrothen dicken Flocken sich ab scheiden, die, falls ihnen irgend noch etwas Fremdartiges anhängen sollte, leicht durch eine nochmalige ganz gleiche einfache Behandlungsweise vollkommen gereinigt können. Gehörig ausgetrocknet, schrumpfen die ursprünglich schön roth aussehenden Flocken zu einer dichten schwärzlich-braunen Masse zusammen, die sich durch ihren Schmelzpunkt, ihre Sublimirbarkeit und sonstigen Eigenschaften als ganz reines Selen zu erkennen giebt.

Der selenreichste Schlamm, welcher mir jemals vorgekommen, ist der in der Fabrik des Herrn Fikentscher in Zwickau bei der Verarbeitung einer in dortiger Gegend vorkommenden Art *schwarzer Blende* in den Bleikammern sich massenhaft anhäufende Bodensatz.

2) Ueber das Hochätzen von Zink und das Vergolden der hochgeätzten Stellen.

Von Prof. Dr. Boettger.

In einem früheren Aufsätze (dies. Journ. **73**, 496) empfahl ich zum Hochätzen des Zinks eine eigenthümlich bereitete Kupfersalzsolution, welche, als Schreibtinte benutzt, auf blank gescheuerte Zinkbleche tief schwarze (aus sogenanntem amorphen Messing bestehende) Schriftzüge erzeugt, die nach erfolgter Trocknung in Folge ihres elektro-negativen Verhaltens zum Zink, beim Einlegen in höchst verdünnte Salpetersäure, der Einwirkung dieser Säure sich der Art widerstandsfähig erwiesen, dass ich keinen Anstand nahm, jene Kupfersalzsolution zum Hochätzen des Zinks für künstlerische und industrielle Zwecke zu empfehlen. Fortgesetzte Versuche, um solche Schriftzüge in einem wo möglich noch stärkeren Relief hervortreten zu lassen, überzeugten mich indess bald, dass mit Kupfersalzsolutionen diess schwerlich jemals werde zu erreichen sein, indem selbst bei nur kurz andauernder Einwirkung der Säure auf

solche Zinkplatten ein Unterfressen der (wie es scheint etwas porösen) Schriftzüge fast unvermeidlich ist. Es lag nun die Vermuthung nahe, dass ein Salz, im Falle dessen metallische Grundlage einen noch ausgeprägteren elektro-negativen Charakter als eine Kupferlegirung besitze, sich auch, falls bei seiner Zersetzung dieselbe nur in hinreichend markirter Farbe und fest genug dem Zinke adhärirend sich abscheide, als noch geeigneter zu dem in Rede stehenden Zwecke erweisen werde. Platin- und Palladiumsalze schienen hier zu dem erwünschten Ziele zu führen. In der That hat sich *eine verdünnte Lösung von Platinchlorid* am besten hierzu bewährt.

Löst man zu dem Ende 1 Gewichtstheil trocknes Platinchlorid und 1 Gewichtstheil fein gepulvertes arabisches Gummi in 12 Gewichtstheilen destillirten Wassers auf, so erhält man eine Flüssigkeit, mit welcher sich, unter Zuhülfenahme eines gewöhnlichen Gänsekiels, die schärfsten und feinsten Schriftzüge auf Zinkblech, das zuvor mit Salzsäure und feinem Sand gehörig blank gescheuert und hierauf sorgfältig abgetrocknet worden war, auftragen lassen. Die Schriftzüge treten augenblicklich in sammetschwarzer, *unverwischbarer* Farbe auf dem Zinkbleche (in Folge der Bildung von fein zertheiltem Platin, sogenanntem Platinschwarz) hervor. Uebergiesst man dieselben ohne Zeitverlust (d. h. ehe sie trocken geworden) mit Wasser und legt ein so beschriebenes Zinkblech *wenige Augenblicke* in eine Auflösung von Kaliumgoldcyanür, so dass sich dasselbe vollständig, jedoch nur mit einer *ganz dünnen* Schicht metallischen Goldes bekleiden kann, und hierauf unverweilt in höchst verdünnte Salpetersäure (1 Th. Säure von 1,2 spec. Gewicht mit 16 Theilen Wasser vermischt), so sieht man in kurzer Zeit, besonders wenn man das in der Säure liegende Blech fortwährend mit einem kleinen Pinsel überfährt, die auf der unbeschriebenen Zinkfläche sich abgelagerte dünne Goldschicht sich abblättern, während das auf dem stark elektro-negativen Platinschwarz sitzende Gold fest darauf haften bleibt. Dadurch nun, dass die ursprünglichen aus Platinschwarz bestehenden Schriftzüge noch mit einer dünnen Goldschicht überkleidet sind, erweisen sich

dieselben ausserordentlich widerstandsfähig gegen Säuren, so dass man es durch ein länger andauerndes Verweilen solcher Bleche in der vorhin genannten verdünnten Säure, unter gleichzeitiger Behandlung, resp. Ueberfärbung derselben mit einem weichen Pinsel, in seiner Gewalt hat, die in Goldschrift erscheinenden Schriftzüge in ziemlich stark erhabener Manier darauf hervortreten zu lassen.

3) Synthese der Ameisensäure.

Herr Dr. Richard L. Maly, Privatdocent an der Grazer Universität, hat der Wiener Academie eine Abhandlung übersendet: „*Neue Synthesen der Ameisensäure*“, worin gezeigt wird, dass unter mannigfachen Verhältnissen diese Säure entsteht, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 1) Wasserstoff in stat. nasc., 2) Kohlensäure im Momente des Austausches sich befindet, und 3) zugleich eine kräftige Basis gegenwärtig ist. Man bekommt z. B. reichlich Ameisensäure, wenn man Natriumamalgam zu unter Wasser befindlichem oder schon darin gelöstem kohlensauren Ammoniak bringt; oder auch, aber weniger reichlich, wenn man fein granulirtes Zink und kohlensaures Zink mit Kalilauge kocht, in welchem Falle einfach der nascirende Wasserstoff an das im Entstehen begriffene kohlensaure Kali tritt:

Die erste Reaction ist vielleicht einer Verallgemeinerung zur Bildung der Homologen der Ameisensäure fähig, wenn statt kohlensaurem Ammoniak das kohlensaure Methyl-, Aethylamin etc. genommen werden.

(Anzeiger der Kaiserl. Akademie.)

4) Trennung von Kalium, Rubidium und Cäsium.

Herr Prof. Redtenbacher hat in der Wiener Akademie einen Vortrag gehalten über eine neue verbesserte Methode, Kalium, Rubidium und Cäsium zu trennen, welche auf den Löslichkeitsverhältnissen der Alaune dieser drei Basen beruht.

Alle drei Alaune sind in heissem Wasser sehr leicht löslich, bei 17° C. lösen sich aber in 100 Theilen Wasser von Kalialaun 13,5, von Rubidiumsals 2,27, von Cäsiumsals 0,619; es ist also bei 17° C. im Vergleiche mit den bisher gebrauchten Platinsalzen der Kalialaun um 13 Mal, der Rubidiumalaun um 15 Mal, der Cäsiumalaun um 88 Mal löslicher, als die correspondirenden Platinsalze; während sich die Löslichkeit

	Kalium- sals.	Cäsium- sals.	Rubidium- sals.
der Alaune wie	22	4	1
verhält, ist bei den Platinsalzen	15	2	1

das relative Verhältniss.

Es ist nun die fabrikmässige Reindarstellung dieser Basen auch erleichtert. Das Material zu diesen Untersuchungen haben die Herren Dr. Schorm und Dr. Würth aus ihrer chemischen Fabrik geliefert.

(Anzeiger der Kaiserl. Akad. der Wissensch.)

5) Gewinnung von Indium.

Herr Mag. Ph. Weselsky, Adjunct am chemischen Laboratorium des k. k. polytechnischen Institutes, hat ein vereinfachtes Verfahren zur Gewinnung des Indiums aus der Freiburger Zinkblende angegeben. Nach demselben wird die geröstete und geschlämmte Blende mit einer Mischung von 10 Theilen Salzsäure und 1 Theil Salpetersäure aufgeschlossen, die von der Kieselsäure und dem ausgeschiedenen Schwefel getrennte Lösung mit Wasser stark verdünnt und hierauf mit kohlensaurem Natron bis eben zur Bildung eines Niederschlages versetzt. Nun wird die Flüssigkeit unter Zusatz von unterschwefligsaurem Natron so lange gekocht, bis keine schweflige Säure mehr entweicht und der anfangs gelbliche, flockige Niederschlag schwarz geworden ist, wo er sich dann gut absetzt. Die so erhaltene Lösung enthält nebst der ganzen Menge des Eisens und Zinks noch geringe Mengen von Arsen und Kupfer, und überdiess auch einen Theil des Indiums. Der in der Flüssigkeit entstehende schwarze Niederschlag besteht aus den Schwefelver-

bindungen von Arsen, Kupfer, Blei etc. und enthält den übrigen Theil des Indiums. Ohne diesen Niederschlag von der Flüssigkeit zu trennen, wird, wenn Alles erkaltet ist, frisch gefällter kohlensaurer Baryt im Ueberschusse zugesetzt und das Ganze 12 Stunden stehen gelassen. Der Niederschlag, der nun nebst den genannten Schwefelmetallen das gesammte Indium und den Ueberschuss von kohlensaurem Baryt enthält, wird bei möglichst abgehaltener Luft gut ausgewaschen, und dann mit verdünnter Salzsäure behandelt. Hierdurch werden der kohlensaure Baryt und das Indium gelöst. Um die hierbei in geringer Menge in Lösung gegangenen Schwefelmetalle zu entfernen, wird Schwefelwasserstoff in die saure Lösung geleitet und der Baryt aus dem Filtrate durch Schwefelsäure entfernt. Das Indiumoxyd wird dann von dem noch möglicherweise anhängenden Eisen- und Zinkoxyde durch kohlensauren Baryt getrennt.

Nach den Versuchen, mit welchen Herr Weselsky gegenwärtig beschäftigt ist, hat es den Anschein, dass unter geeigneten Umständen das Indium vollständig durch unterschwefligsaures Natron gefällt werden kann, wodurch die Anwendung des kohlensauren Baryts ganz wegfiel.

(Anzeiger der Kais. Akad. der Wissensch.)

6) Ueber Ricinin, ein Alkaloid im Samen von *Ricinus communis*.

Bei Untersuchungen über die medicinisch wirksamen Bestandtheile der aus der Familie der Euphorbiaceen entlehnten pharmaceutischen Präparate hat R. V. Tuson ein neues Alkaloid in den Samen von *Ricinus communis* entdeckt, welches er *Ricinin* nennt und auf folgende Weise darstellt.

Zerquetschte Ricinussamen werden mit kochendem Wasser nach und nach erschöpft und die durch ein feuchtes Colatorium filtrirte Lösung wird im Wasserbad zur Extractconsistenz verdampft. Das Extract, mit kochendem Alkohol behandelt, giebt eine Lösung, die erkaltend etwas Harz absetzt und davon abfiltrirt wird. Das Filtrat, aus welchem man den Weingeist beinahe abdestillirt hat, giebt

über Nacht einen weissen krystallinischen Absatz von Ricinin, durch einige Umkrystallisationen aus Weingeist mit Thierkohle zu reinigen.

Das Ricinin krystallisirt in rectangulären Prismen und Tafeln von schwach bitterem Geschmack, schmilzt bei vorsichtigem Erhitzen zu einer farblosen Flüssigkeit, die zu einem Haufwerk nadelförmiger Krystalle erstarrt. Zwischen zwei Uhrgläsern erhitzt liefert es ein Sublimat, anscheinend unzersetztes Alkaloid. Stark erhitzt verbrennt es mit leuchtender russender Flamme. Es löst sich leicht in Wasser und Weingeist, nur spärlich in Aether und Benzol, ohne Färbung in concentrirter Schwefelsäure.

Mit festem Kalihydrat erhitzt entwickelt es Ammoniak, mit Jodsäure scheint es sich nicht zu verändern.

Concentrirte Salpetersäure löst es ohne Gasentwicklung und liefert beim Eindampfen durchsichtige farblose Nadeln, die mit Wasser trübe werden.

Concentrirte Salzsäure löst die Base ebenfalls, aber das Salz scheint sehr leicht zersetzt zu werden. Mit Platinchlorid vermischt liefert die Lösung beim Verdunsten schöne orangefarbige Oktaëder. Mit Quecksilberchlorid bleibt sie anfangs klar, giebt aber nach einigen Minuten seideglänzende Krystallbüschel, die die ganze Flüssigkeit aufsaugen. Aus Wasser oder Alkohol lässt sich die Verbindung umkrystallisiren und rein erhalten.

Durch Schütteln des gewöhnlichen Ricinusöls mit Wasser lässt sich ebenfalls etwas Ricinin ausziehen, welches aus der freiwillig verdunstenden Lösung in Benzol krystallisirt.

Weder das Alkaloid noch das oben erwähnte Harz bedingen die purgirenden Wirkungen der Ricinussamen, denn 2 Gran machen Kaninchen keine Unbequemlichkeiten.

Aus Crotonöl und Samen erhielt der Verf. auf gleiche Weise wie oben angeführt, ein Alkaloid, welches dem Ricinin ähnlich, vielleicht damit identisch ist.

Ob das von Brandes aus der Cascarillrinde dargestellte Alkaloid, ebenfalls Ricinin sei, ist ungewiss.

7) Ueber die künstliche Darstellung von Pyridin aus Naphthalin.

Von W. H. Perkin.

(Journ. of the chemical society. Ser. 2. Vol. 3. Jan. 1865. p. 9.)

Bekanntlich entfärbt sich Azodinaphthyldiamin, wenn es mit Wasserstoff im statu nascendi zusammenkommt, unter Bildung verschiedener wohlcharakterisirter Basen. Unter diesen habe ich Pyridin gefunden, und zwar in hinreichender Menge, um sein Platinsalz darstellen zu können. Dasselbe enthielt 35,02 p.C. Platin, die Formel verlangt 34,60. Beim Sieden gab es das schwefelgelbe sogenannte Bihydrochlorat, und beim Erhitzen verhielt es sich ganz wie das Platinsalz des aus Dippel's Oel gewonnenen Pyridins. Die Base besitzt den Geruch des Pyridins und wird durch rauchende Salpetersäure nicht im geringsten angegriffen.

8) Ueber einige nichtgesättigte Verbindungen aus der Gruppe der gemischten Aether.

Von E. Reboul.

(Compt. rend. t. 58, p. 1058.)

Wenn man grössere Mengen von rohem einfach-gebromten Amylen rectificirt, so destillirt der grösste Theil vor 130° über und besteht aus ziemlich reinem einfach gebromten Amylen; bei fortgesetzter Destillation steigt aber das Thermometer rasch bis ungefähr 170°. Sammelt man das was bis 190—195° übergeht, kocht es während 10 Minuten mit concentrirter alkoholischer Kalilösung, fällt durch Wasser und destillirt das gewaschene und getrocknete Product, so löst es sich zum grössten Theil in ein bromirtes Oel auf, das bei 19° das spec. Gew. 1,23 besitzt, bei 177—180° destillirt und die Formel hat:

Diese Verbindung entsteht durch die Wirkung des alkoholischen Kalis auf eine kleine Menge gebromtes Amylenbromür, welches in dem zur Darstellung des gebromten

Amylens angewendeten Amylenbromür enthalten ist. Während das Amylenbromür HBr verliert und in gebromtes Amylen übergeht, verliert ein Theil des gebromten Amylenbromürs HBr , dann Br , welches durch $\text{C}_4\text{H}_5\text{O}_2$ ersetzt wird, wie folgende Gleichungen zeigen:

Ein anderer Theil des gebromten Amylenbromürs verliert durch das alkoholische Kali Br_2 und giebt bromirtes Amylen ($\text{C}_{10}\text{H}_9\text{Br}_3 - \text{Br}_2 = \text{C}_{10}\text{H}_9\text{Br}$) eine Reaction, die ich schon früher bei den bromirten Derivaten des Aethylen und Acetylen angab. Uebrigens verliert das Amylenbromür selbst, wenn auch nur in geringer Menge, unter diesen Umständen 2 At. Br und geht in Amylen über, das von ein wenig Valerylen begleitet ist.

Die Verbindung $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{Br} \left\{ \begin{array}{c} \text{C}_4\text{H}_5 \\ \text{C}_4\text{H}_5 \end{array} \right\} \text{O}_2$ scheint daher nach Art ihrer Bildung analog dem gebromten Aethylamyläther, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{Br} \left\{ \begin{array}{c} \text{C}_4\text{H}_5 \\ \text{C}_4\text{H}_5 \end{array} \right\} \text{O}_2$, zu sein, mit dem Unterschiede, dass das einatomige Radical $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{Br}$ in diesem durch das dreiatomige einfach gebromte Carbür $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{Br}$, welches die Rolle eines einatomigen Elementes spielt, in jenem ersetzt ist. Wenn dem so ist, so müsste man diesen Kohlenwasserstoff in ein einatomiges Radical umwandeln können, indem man ihn z. B. mit 2 At. Brom verbindet; diess bestätigt denn auch der Versuch. Wenn man dem kalt gehaltenen gemischten Aether tropfenweise Brom zusetzt, so entsteht eine schwere Flüssigkeit von der Formel $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{Br}_3 \left\{ \begin{array}{c} \text{C}_4\text{H}_5 \\ \text{C}_4\text{H}_5 \end{array} \right\} \text{O}_2$. Dieser Körper ist gesättigt und isomer oder identisch mit dem noch unbekannten dreifach gebromten Aethylamyläther.

Wird der gemischte Aether $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{Br}_3 \left\{ \begin{array}{c} \text{C}_4\text{H}_5 \\ \text{C}_4\text{H}_5 \end{array} \right\} \text{O}_2$ in verschlossenen Gefässen mit alkoholischer Kalilösung auf 150 bis 160° erhitzt, so verliert er sein Brom in Form von BrH und giebt einen neuen gemischten Aether $\text{C}_{10}\text{H}_4 \left\{ \begin{array}{c} \text{C}_4\text{H}_5 \\ \text{C}_4\text{H}_5 \end{array} \right\} \text{O}_2$, der

noch weniger gesättigt ist und eine bewegliche Flüssigkeit bildet, leichter als Wasser, ätherisch riecht, dem Aethylamyläther ähnlich schmeckt, gegen $125-130^{\circ}$ siedet und sich unter Wärmeentwicklung mit concentrirten Wasserstoffsäuren, mit Brom und selbst mit Jod verbindet.

Es ist wohl zu bemerken, dass diese Elimination von HBr durch Kali für die Isomerie der Verbindung $\left. \begin{matrix} C_{10}H_8Br \\ C_4H_5 \end{matrix} \right\} O_2$ mit dem noch unbekannten Bromhydrin des Valerylenglykols $\left. \begin{matrix} C_{10}H_8 \\ C_4H_5 \end{matrix} \right\} O_2$ spricht. Die Arbeiten von Würtz über die
Br

Glykole haben in der That gezeigt, dass wenn das Brom der Bromhydrine durch alkoholisches Kali oder Natron abgeschieden wird, an seine Stelle das Residuum $C_4H_5O_2$ tritt.

Diese Versuche zeigen, dass die nicht gesättigten Carbüre ihre Neigung, sich zu sättigen, beibehalten, selbst wenn sie ziemlich complexen sauerstoffhaltigen Verbindungen angehören, sobald sie in diesem die Rolle eines Elementes spielen, dessen Atomigkeit geringer ist als die ihrige.

9) Formel des flüssigen Chlorcyans.

G. Salet (Compt. rend. t. **60**, p. 535) hat auf Veranlassung von Würtz das von letzterem entdeckte Chlorcyan nochmals untersucht, um Gewissheit über die Formel desselben zu erlangen, weil in die Lehrbücher nur die erste Formel von Würtz Cy_2Cl_2 und nicht die später (Journ. de Pharm. **22**, 2) corrigirte $CyCl$ aufgenommen worden ist.

Das mit Quecksilberoxyd lange behandelte und über dasselbe, dann über Chlorcalcium destillirte Chlorcyan siedet bei $+15,5^{\circ}$ und zeigte bei der Dampfdichtebestimmung (nach Gay-Lussac) bei 55° und von 10 zu 10^0 bis 95° keine Unregelmässigkeiten. Es wurde gefunden 2,13, während die Formel $CyCl$ 2,1295 verlangt.

Das gasförmige Chlorcyan von Serullas, welches die Formel $CyCl$ hat, ist also mit ersterem isomer.