ÜBER DIE GASPOLARISATION IM BLEIAKKUMULATOR.

Von *W. Nernst* und *F. Dolezalek*

(Aus dem Institut für physikalische Chemie der Universität Göttingen.)

Die Elektrolyse der verdünnten Schwefelsäure zwischen Platinelektroden liefert bekanntlich bei einer Spannung von 1,7 Volt eine schwache, und bei 1,9 Volt bereits eine kräftige Gas-Entwicklung an beiden Polen. Bei Kenntnis dieser Thatsache sollte man daher vermuten, dass es ausgeschlossen sei, mittels wässriger Lösungen einen Akkumulator herzustellen, dessen elektromotorische Kraft über 1,7 Volt liegt, da bei dieser Spannung der Elektrolyt in seine Bestandteile zerfällt. Ersetzt man jedoch die Platinelektroden durch solche aus Blei, so erhält man einen dauernden Strom erst bei einer Klemmenspannung von etwa 2 Volt, und die Produkte der Elektrolyse sind nicht Wasserstoff und Sauerstoff, sondern Blei und Bleisuperoxyd. Erst wenn die Spuren vorhandenen Bleisulfates verbraucht sind, tritt bei einer Spannung von etwa 2,3 Volt die Gasentwicklung ein. Die Bildung von Blei und Bleisuperoxyd aus Bleisulfat erfolgt in diesem Fall bei einer bedeutend kleineren Spannung als die Zersetzung des Wassers. Die Elektrolyse liefert also von den möglichen Produkten nicht die mit dem geringsten Arbeitsaufwand zu gewinnenden, sondern solche mit einem erheblich grösseren Energie-Einhalt, nämlich $Pb + PbO_2$, anstatt Knallgas. Die Erklärung für dieses abnorme Verhalten des Bleies, durch welches offenbar erst die Möglichkeit gegeben ist, einen Akkumulator von 2 Volt herzustellen, lässt sich leicht herleiten aus der erst kürzlich gegebenen Theorie über die Wasserstoffentwicklung an Metallen, welche durch Versuche von Caspari ¹⁾ geprüft wurde.

Hiernach ist der zur Zersetzung eines Elektrolyts mindestens aufzuwendenden Spannung (freien Bildungsenergie) noch ein additives Glied hinzuzufügen, welches einer spezifischen Eigenschaft des Elektrodenmaterials Rechnung trägt, und welches, wie die Versuche wahrscheinlich

machen, um so grösser ist, je geringere Mengen von Wasserstoff das Elektrodenmetall zu absorbieren vermag. Es scheint also, dass die Arbeit, welche zur Bildung von Wasserstoffblasen an einer Metallfläche erforderlich ist, mit der Occlusionsfähigkeit ausserordentlich stark abnimmt.

Ueber die Occlusion von Wasserstoff durch Blei liegt nun eine grosse Zahl von Untersuchungen ¹⁾ vor, welche sämtlich das Resultat ergeben haben, dass Blei im Vergleich zu anderen Metallen nur sehr wenig Wasserstoff zu occludieren vermag. Die Arbeit, welche zur Bildung von Wasserstoffblasen erforderlich ist, wird daher an einer Bleifläche ganz erheblich grösser sein, als an einer Platinfläche, und so kommt es, dass bei der Elektrolyse verdünnter bleisulfathaltiger Schwefelsäure nicht Wasserstoff, sondern Blei gebildet wird.

Dass in der That die Verhältnisse hier so liegen, beweist folgender einfacher Versuch. Eine Platinschale und eine gleich grosse Bleischale wurden als Kathoden in einen Stromkreis hintereinander geschaltet. In beiden Schalen befand sich festes Bleisulfat, welches mit verdünnter Schwefelsäure übergossen war; als Anoden dienten in beiden Fällen Platindrahtspiralen. Durch die Schalen wurde hierauf ein Strom von 0,02 Ampère gesandt (Stromdichte ca. 0,0004 Amp./qcm).

Bei dieser Stromdichte besass die Bleischale gegen eine eingetauchte Bleisuperoxydelektrode eine Potentialdifferenz von 1,92 Volt, die Platinschale dagegen nur 1,60 Volt. Diese Spannungsmessungen zeigten also bereits an, dass in der Platinschale eine Reduktion von Bleisulfat ausgeschlossen war. Dieses Resultat bestätigte

¹⁾ Zeitschr. physikal. Chem. 1899, XXX, H. 1, S. 89; vergl. auch diese Zeitschr. 6, S. 37 (1899).

¹⁾ G. Meyer, Wied. Ann. 1888, 33, S. 278; Frankland, Proc. Roy. Soc., XXXV, S. 67; Gladstone und Tribe, On the Chemistry of Secondary Batteries, S. 48; Streintz, Wied. Ann., 38, S. 355; Cantor, Monatshefte für Chemie, 11, S. 444; Shields, Chem. News 1892, 65, S. 193; Scott, Wied. Ann. 1899, 67, S. 409.

sich auch, indem nach dreiwöchentlichem Stromschluss das Bleisulfat in der Platinschale gänzlich unverändert, das Sulfat in der Bleischale jedoch fast völlig zu Bleischwamm reduziert war. Erhöht man in obigem Versuch die Stromdichte auf etwa 0,001 Amp./qcm, so wird auch an der Platinfläche der Wasserstoff unter so hohem Druck gebildet, dass eine Reduktion von Bleisulfat stattfindet. — Für die Abscheidung des Sauerstoffes dürften die gleichen Gesichtspunkte zutreffen; jedenfalls ist auch hier eine starke Verzögerung ausser Zweifel.

Sehr einfach erklärt das abnorme Verhalten des Bleies auch das starke Ansteigen der elektromotorischen Kraft des Akkumulators am Schlusse der Ladung. Bekanntlich nimmt die Klemmenspannung während der Ladung allmählich um $\frac{1}{10}$ bis $\frac{2}{10}$ Volt zu und steigt am Schluss derselben schnell von 2,2 auf 2,5 bis 2,7 Volt an. Die Ueberspannung von 0,5 Volt dürfte folgendermaassen zu stande kommen. Während der Ladung ist an den Elektroden stets festes Bleisulfat in feiner Verteilung zugegen, die Säure wird daher an Sulfat gesättigt erhalten. Am Schlusse der Ladung ist jedoch fast alles der Stromwirkung zugängliche feste Sulfat verbraucht, und es wird daher das in Lösung befindliche Sulfat schnell herauselektrolysiert werden, wodurch die Konzentration der Blei-Ionen abnehmen und daher die elektromotorische Kraft stark ansteigen muss. Sehr bald ist jedoch die Bleilösung so stark verdünnt, dass die Arbeit zur Abscheidung von Blei gleich geworden ist derjenigen, welche zur Bildung von Wasserstoffblasen an einer Bleifläche erforderlich ist. Von diesem Augenblick an wird nicht mehr Blei, sondern Wasserstoff gebildet werden. — Analoge Betrachtungen lassen sich auch bezüglich der Superoxydelektrode entwickeln.

Dass in der That eine Verminderung der Bleisulfatkonzentration eine Erhöhung der elektromotorischen Kraft von mehreren Zehntel Volt

hervorrufen kann, beweisen Messungen von Streintz¹⁾, wonach die Potentialdifferenz einer oxydierten (und daher mit Sulfat bedeckten) Bleiplatte in Schwefelsäure gegen Zink 0,75 bis 0,77 Volt beträgt, einer blanken Bleiplatte dagegen nur 0,45 Volt. Die Potentialdifferenz gegen PbO_2 ist also bei einer fast sulfatfreien Platte um 0,3 Volt höher, als bei einer mit Sulfat bedeckten.

Wird der überladene Akkumulator bei geöffnetem Strom der Ruhe überlassen, so diffundiert aus dem Innern durch die Poren der Platte Bleisulfat nach, welches auch bei dem geladenen Element stets noch vorhanden ist, und bewirkt dadurch, dass die elektromotorische Kraft schnell auf den normalen Betrag herabsinkt. Man kann daher wohl als sicher annehmen, dass die hohe Spannung am Schlusse der Ladung durch das Auftreten einer Bleisulfatkonzentrationskette im Akkumulator verursacht ist.

Auch die rätselhafte Wirkung der Quecksilbersalze im Akkumulator vermag die neue Anschauung über die Wasserstoffentwicklung auf das beste zu erklären. Es ist eine Erfahrungsthat²⁾, dass die Kapazität eines Akkumulators durch Zusatz von Quecksilbersalzen bedeutend erhöht werden kann. Nun haben die Versuche von Caspari (l. c.) gezeigt, dass die Wasserstoffentwicklung an einer Quecksilberfläche noch bedeutend schwieriger erfolgt, als an einer Bleifläche; es wird daher durch die Amalgamation der Bleiplatte die Wasserstoffentwicklung erst bei einer höheren Spannung beginnen, und sich folglich ein grösserer Teil der aktiven Masse an dem chemischen Umsatz beteiligen, was eine Erhöhung der Kapazität zur Folge hat.

1) Wied. Ann. 1890, 41, S. 97.

2) Vergl. Schoop, Handb. d. Akk., S. 228, D. R.-P. Nr. 75555, April 1893.

REPERTORIUM.

ANORGANISCHE VERBINDUNGEN.

Verfahren zur Darstellung von Halogensauerstoffsalzen durch Elektrolyse. P. Imhoff. D. R. P. Nr. 110420 vom 29. März 1898 ab. Grosse Stromverluste entstehen bei vielen elektrolitischen Reaktionen durch die Wasserzer-

setzung, die neben der gewünschten Reaktion hergeht. Für die Elektrolyse der Kochsalzlösung zur Gewinnung von Natron oder Soda und Chlor ist in dem Patent 66089 der Vorschlag gemacht worden, Aluminiumoxyd hinzuzusetzen, um durch die Bildung des Alkalialuminats die Alkalilauge