Hypochlorit, um es wieder auf den richtigen Grad zu bringen. Mehrmals innerhalb 5 Stunden wird bei einer Temperatur von 25° C geglättet, dann hebt man heraus und läßt austropfen. Endlich spült man mit kaltem Wasser in der Kufe X', behandelt mit Essigsäure (1000 Liter Wasser und 15 Liter 40prozentiger Essigsäure), wäscht, behandelt wieder mit Bisulfit, spült und quetscht gründlich aus.

In einem mit Dampf geheizten Trockenraum wird bei gelinder Temperatur getrocknet.

Abteilung 11. — Sthenosieren und endgültiges Trocknen der Strähne. — In diesem Zustande sind die Garne noch sehr brüchig und sehr wenig fest im feuchten Zustande.

Um ihnen jede vom praktischen Standpunkt aus erwünschte Festigkeit zu geben, muß man sie nach dem schon in meinem früheren Artikel beschriebenen Sthenosierverfahren behandeln. Man kann dies im Trockenapparat mit der angegebenen Formollösung oder im Vollbad mit der azetonischen Formollösung nach den Verfahren von X. Eschallier tun.

Die so behandelten Garne werden geseift, gewaschen und in einer schwach milchsäuren Lösung gebadet, wodurch sie den seidigen Griff erhalten. Endlich trocknet man im Trockenboden Z, Z', ohne oder mit Spannung. Die Garne werden nach dem Trocknen festgebunden und eingepackt. In diesem Zustand sind sie geschmeidig, glänzend und besitzen den krachenden Griff der Seide; sie sind im Wasser haltbar und können sogar mit kaustischen Natronlaugen ohne Aenderung gelaut werden.

Nachträge. — 7, 12 und 13. — Die Nachträge umfassen: 1. Die Dampfkessel, die Wasserreiner, die

Dampfmaschinen und die Dynamos für Triebkraft und Beleuchtung. Man muß mit einem Aufwand von 1 PK pro kg fertiger Seide rechnen. Zur Arbeitsleistung ist ungefähr ein Arbeiter pro kg fertiger Seide nötig.

2. Das Konditionieren der Strähne, das Packen und Einspeichern

3. Die Verwaltung, die Direktion und der technische, mechanische und chemische Dienst. Die Bureaus und Laboratorien usw.

Ich füge hinzu, daß eine Fabrik, die 500 kg sthenosierter Viskoseseide erzeugen soll, ein Kapital von etwa 1 000 000 Franken erfordert (Material, Gebäude und Betriebsfonds zusammengekommen).

Die Herstellungskosten der sthenosierten Seide können sich auf 8–10 Franken pro kg belaufen, je nach den Deniers; ihr Verkaufspreis kann 20 Franken pro kg erreichen, dank ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Laugen.

Die künstlichen Zellulosetextile müssen notwendigerweise eine bedeutende Verbreitung erlangen; gewiß wird es Schwankungen in der Produktion geben, aber die Entwicklung muß rasch und unaufhaltsam fortschreiten¹⁵⁾.

¹⁵⁾ Vgl. die Arbeit von J. Persoz und F. Beltzer: *Les matières cellulosiques. Textiles naturels et artificiels. Pâtes à papier et papiers.*

Die Natur des Färbvorganges.

Von W. P. Dreaper¹⁾.

(Eingegangen am 11. September 1911)

Bei den Untersuchungen über die Färberscheinungen in bezug auf Unterschiede, die verursacht werden durch veränderte Bedingungen beim Ausfärben wurden einige Reaktionen „in situ“²⁾ untersucht. Soweit angängig, wurden diese verglichen mit den gleichen Reaktionen unter Weglassung der Fasersubstanz.

Der Eintritt des Farbstoffs in das Fasereinnere einerseits, und die tatsächliche Verwandtschaft, die zwischen Farbstoff und Fasersubstanz etwa bestehen kann, wurden aus später zu erörternden Gründen als getrennte Erscheinungen behandelt.

Die folgenden Untersuchungen wurden der Bequemlichkeit halber in drei Abschnitte geteilt, die der Reihe nach folgende Erscheinungen behandeln:

I. Die relative Wiederablösbarkeit gewisser Farbstoffe von der Faser durch geeignete Lösungsmittel.

II. Vergleichende Untersuchung gewisser Farbreaktionen mit Säuren usw., soweit sie im Faserkörper auftreten..

III. Untersuchung gewisser Veränderungen des Molekularzustandes oder der Struktur einiger Farbstoffe während ihrer Anwesenheit in der Faserzelle.

Die bereits erhaltenen Ergebnisse liefern einen Hinweis auf die Natur des Färbvorganges. Der wirkliche Eintritt des Farbstoffs in die Faserzelle, soweit er anscheinend von Oberflächenercheinungen abhängig ist, wurde an dieser Stelle einer nur vergleichweisen Betrachtung unterzogen.

Die allgemeinen Bedingungen beim Färben wurden vom Verfasser an anderer Stelle ausführlich behandelt³⁾.

Der tatsächliche Färbeprozess schließt danach wahrscheinlich die folgenden Bedingungen in sich:

¹⁾ Uebersetzt von H. Brehm.

²⁾ Anmerkung des Uebersetzers „auf der Faser“.

³⁾ W. P. Dreaper, Journ. Soc. Chem. Ind. 24, 223 (1905).

1. Einen gelösten Zustand des Farbstoffs (wahre Lösung) innerhalb gewisser Aggregatgrenzen, wie er durch die Lösungsgesetze bestimmt wird.

2. Einen durchdringbaren Zustand der Faser, entsprechend diesem (oben erwähnten) molekularen Aggregatzustand.

3. Das Festhalten von Salzen, Säuren usw. (Begleitkörpern) innerhalb des Faserkörpers durch die konzentrierende Wirkung der Oberfläche.

4. Das Festhalten des Farbstoffs im Faserkörper durch die konzentrierende Oberflächenwirkung.

5. Den möglichen Eintritt von Farbstoff durch molekulare Wanderung von einem Farbaggreat zu einem anderen, mit dem Erfolge der Bildung von Aggregaten innerhalb des Faserkörpers, gemäß gewisser von mir angegebener Bedingungen⁴⁾.

6. Ausfällung des Farbstoffs infolge dieser konzentrierenden Bedingungen (3., 4. und 5.), oder infolge einer sekundären Anziehung zwischen Faser und Farbstoff.

7. Primäre oder chemische Anziehung, die in diesem Rahmen eine gewisse Rolle spielen, ja in einigen Fällen die Stelle der Ausfällung einnehmen oder sie doch hervorrufen kann.

8. Ausfällungserscheinungen bei gewissen basischen Farbstoffen, die zu chemischer Veränderung führen können, und die Hervorbringung unlöslicher basischer Salze innerhalb des Faserkörpers.

In den hier mitgeteilten Untersuchungen wurden die Ergebnisse in der angeführten Reihenfolge betrachtet.

Abschnitt I. Zuerst wurde der Widerstand gegenüber der Wiederablösung eines Farbstoffs von der Faser betrachtet und die relative Beeinflussung desselben durch das „ingrain“⁵⁾ und das „direkte“ Färben.

Eine Reihe von Farbstoffen wurde in der gebräuchlichen Weise hergestellt aus Primulin und auf Seide ausgefärbt. Zur gleichen Zeit wurden die gleichen Farbstoffe auf der Faser entwickelt durch den wohlbekannten Prozeß der Behandlung mit Aminen und Phenolen nach Diazotierung auf der Faser.

⁴⁾ W. P. Dreaper, Journ. Soc. D. u. C. 21, 136 (1905).

⁵⁾ (Anm. des Uebersetzers): Mit „ingrain“ bezeichnet W. P. Dreaper die Erzeugung oder Fixierung des Farbstoffs auf der Faser; „direktes“ Färben umfaßt das Arbeiten mit Säurefarbstoffen oder Salzfarben.

In diesen beiden so hergestellten Musterreihen waren also die gleichen Farbstoffe in gleichen Mengenverhältnissen angewandt; nur die Methoden der Ausfärbung wichen in der ausgeführten Weise voneinander ab.

Darauf wurde die Prüfung auf Wiederablösbarkeit dieser Farbstoffe in geeigneten Lösungsmitteln vorgenommen, und zwar wurden Natriumkarbonat und Natriumoleat als typische Lösungsmittel hierfür ausgewählt; über die allgemeinen Ergebnisse ist berichtet worden⁶⁾. Wiederablösung trat ein bei 95°; das Zurückgehen in der Farbe (der Farbverlust) wurde als Maßstab der Farbstoffmenge angesehen, welche der Faser wieder entzogen werden konnte.

Die erhaltenen Resultate waren sehr bestimmter Natur. Sogar bei Baumwolle und bei Anwendung eines Lösungsmittels, in welchem der betreffende Farbstoff als leicht löslich gilt, blieben die „ingrain“ gefärbten Muster unter allen Umständen widerstandsfähiger gegen Wiederablösung.

Diese Tatsache, soweit sie als eine solche festgelegt werden konnte, deutete auf das Vorhandensein einer näheren Verwandtschaft zwischen Farbstoff und Fasersubstanz, als etwa durch molekulare Anhäufung oder Molekularvergrößerung innerhalb des Faserkörpers angenommen werden könnte.

Keins dieser Phänomene schien zur Erklärung der erhaltenen Tatsachen zu genügen. Eine Erscheinung, die auf die Gegenwart von Aminosäuren in der Fasersubstanz zurückzuführen ist, kann doch kaum auf vegetabilische Fasern ausgedehnt und angewendet werden.

Die folgenden, nach der Originalarbeit zusammengestellten Zahlen werden die Natur der beobachteten Ergebnisse hinreichend erläutern. In allen Fällen, ausschließlich des letzten, wurde Primulinfarbstoff auf die Faser ausgefärbt; nur im letzten Falle war statt dessen Atlasrot R, ein Primulinderivat, genommen.

Neuerdings wurden weitere Resultate erhalten, die hier angefügt werden mögen, da sie bis zum gewissen Grade die ursprünglich erhaltenen Ergebnisse modifizieren, sobald nämlich die Ausfärbung bei niedrigen Temperaturen erfolgt (W. P. Dreaper und H. Wilson).

Seidenmuster wurden mit reinem Primulin (dem Natriumsalz der Sulfosäure der reinen Primulinbase) bis zur gleichen Farbtiefe (1 Proz. auf der Faser) je bei 100° und bei 15° aus-

⁶⁾ W. P. Dreaper, Journ. Soc. Chem. Ind. 13, 96 (1894).

Angewandte Amine oder Phenole	Farbe durch Wiederablösung		
	„Ingrain“ gefärbt x Proz.	„Direkt“ gefärbt y Proz.	$\frac{x}{y}$
C_6H_5OH	20	74	$\frac{1}{3,7}$
$C_6H_4(OH)_2(1,3)$. . .	17	75	$\frac{1}{4,4}$
$C_6H_4.OH.COOH.(1,2)$	12	75	$\frac{1}{6,2}$
$C_{10}H_7.OH\beta$	15	63	$\frac{1}{4,2}$
$NH_4.OH$	8	50	$\frac{1}{6,2}$
$C_6H_5.NH_2$	10	70	$\frac{1}{7,0^*)}$
$C_6H_5.NH_2$	5	61	$\frac{1}{12,0^{**})}$
$C_6H_5.NH_2$	7	32	$\frac{1}{4,6^{***})}$
$C_6H_4(NH_2)_2(1,3)$. .	5,2	80	$\frac{1}{15,4}$
$C_{10}H_7.NH_2\beta$	27	79	$\frac{1}{2,9}$
$C_{10}H_7.OH\beta$	27	76	$\frac{1}{2,8}$

*) Azofarbstoff.

**) Trisazofarbstoff.

***) Na_2CO_3 an Stelle von Seife.

gefärbt, darauf diazotiert und mit β -Naphthol in alkalischer Lösung in bekannter Weise gekuppelt. Die ausgefärbten Muster wurden darauf 1 Stunde lang bei 95° mit einer einprozentigen Lösung von Natriumoleat behandelt.

Folgende Resultate wurden erhalten (b); die ursprünglich erhaltenen Werte (a) wurden zum Vergleiche daneben gestellt:

Färbemethode	Ausfärbetemperatur Grad	Farbverlust durch Wiederablösung Proz.
Direkt (a) . .	100	63
Ingrain (a) . .	100	15
Ingrain (b) . .	100	17
Ingrain (b) . .	15	67

Die folgenden Resultate wurden erhalten bei Anwendung von β -Naphtholdisulfonsäure (R-Salz) an Stelle von β -Naphthol:

Färbemethode	Ausfärbetemperatur Grad	Farbverlust durch Wiederablösung	
		In Natriumoleat 10 Minuten lang bei 95° Proz.	In 70-proz. siedendem Alkohol 10 Min. lang Proz.
Ingrain . . .	100	12	2
Ingrain . . .	15	94	6

Wegen der großen Widerstandsfähigkeit des Farbstoffs gegen Wiederablösung durch Alkohol wurde ein weiterer Versuch mit 70prozentigem Alkohol unternommen, der 0,2 g KOH im Liter enthielt.

Unter diesen Umständen betrug das Zurückgehen der Färbung bei Ausfärbung bei 15° bzw. 100°, 30 Proz. bzw. 80 Proz. In diesem Falle wurden die extrahierten Muster durch angesäuertes Wasser gezogen, bevor sie mit Originalmustern verglichen wurden.

Es konnte kein wahrnehmbarer Unterschied in dem Bildungs- oder Entwicklungsgrad der endgültigen Färbung gefunden werden in diesen Fällen, obwohl die Ausfärbung bei verschiedenen Temperaturen erfolgte.

Die Bedingungen für die Wiederablösung waren einprozentige Natriumoleatlösung von 95° und siedender 70 prozentiger Alkohol; die Zeitdauer betrug in beiden Fällen 10 Minuten. Für den Fall, daß der Färbvorgang bei diesen Primulinfarbstoffen chemischer Natur ist, kann man erwarten, daß er sich zwischen der Sulfo-Gruppe und der Fasersubstanz abspielt, da die Aminogruppe des Primulins die Möglichkeit zu haben scheint, mit der salpetrigen Säure und darauf mit dem Phenol oder Amin zu reagieren, ohne daß die Verwandtschaft zwischen der Seidensubstanz und dem Farbstoff zerstört wird. Diese Verwandtschaft wird vielmehr durch die ursprüngliche Ausfärbetemperatur bzw. den Wiederablösungsfaktor bestimmt.

Bei eintretender Wiederablösung muß diese mehr oder weniger ausgesprochene Verwandtschaft gestört werden und sich dann anscheinend ein Gleichgewicht herausbilden zwischen Farbstoff, Lösungsmittel und Fasersubstanz. Ähnliche, nur weniger ausgesprochene Resultate werden erhalten bei Anwendung der Baumwollfaser.

Der Färbvorgang könnte möglicherweise in dem einen Falle (15°) angesehen werden zunächst als eine Adsorption der Sulfosäure, wahrscheinlich in Form ihres Natriumsalzes; und dann im letzteren Falle (100°) als Zersetzung dieses Salzes, Freimachung der Schwefelsäure und irgendwelche Verbindung zwischen ihr und einer Konstituenten der Fasersubstanz.

Man kann sich nur schwer vorstellen, daß eine derartige Verbindung zwischen Natriumsalz und Faser eintreten kann, obgleich die von H. Wilson und dem Verfasser an anderer Stelle erhaltenen Resultate darauf hindeuten, daß die Anwesenheit von Säure im Farbbade anscheinend keinen Einfluß hat auf die zwischen

Farbstoff und Faser bestehende Verwandtschaft, so weit man aus der Veränderung des Wiederablösungsfaktors schätzen kann.

Man kann gegenwärtig hierüber nicht mehr aussagen, als daß diese Erscheinungen weiter auf allgemeiner Grundlage verfolgt, andere Farbstoffe auf der Faser erzeugt, und daß diese, ebenso wie Primulin in Bezug auf ihre Konstitution untersucht werden sollen.

Auf diesem Wege darf man erhoffen, weitere Einblicke in den tatsächlich erfolgenden Vorgang tun zu können.

Im Falle des Primulins dürfte die Reaktion etwa durch folgende Formel ausgedrückt werden können:

Es ist weniger wahrscheinlich, daß die CH_3 -Gruppe in die Reaktion hineinbezogen wird, wenn man sich erinnert, daß Seide und andere animalische Fasern sowohl Schwefelsäure, wie überhaupt Sulfosäuren im allgemeinen geringig aufnehmen; weiter, daß die Gegenwart einer NH_2 -Gruppe (wie in der Sulfanilsäure) die Adsorption wesentlich herabsetzt.

Diese Erscheinung soll ebenfalls noch in eingehender Weise erforscht werden.

Die Tatsache, daß kein Unterschied im Grade der Diazotierung oder Entwicklung mit Aminen oder Phenolen bemerkbar war bei einer Ausfärbetemperatur von 15° bzw. von 100° , macht es wahrscheinlich, daß die NH_2 -Gruppe in beiden Fällen gleich frei bleibt.

Es hängt daher die Widerstandskraft gegenüber Wiederablösung stark ab von der ersten Ausfärbetemperatur des Primulins, nicht so ausschließlich dagegen von der Art der Erzeugung des Primulinfarbstoffs auf der Faser.

Diese Ergebnisse erfahren eine praktische Anwendung beim Färben tiefer Farbtöne mittels dieser Farbstoffe. Sie bieten die Bedingungen (s. w. u.), unter denen die besten Resultate erhalten werden können.

Der Einfluß des Aufbaues des Farbstoffmoleküls ist ersichtlich aus der Größe des Wiederablösungsfaktors.

Die Beeinflussung des letzteren wird ersichtlich aus den folgenden, jüngst erhaltenen Resultaten, wenn die aufgeführten Substanzen mit dem diazotierten Primulin gekuppelt werden:

Angewandte Substanzen	Farbverlust bei Extraktion mit einprozentiger Natriumoleatlösung bei 95° , 60 Minuten lang
	Proz.
β -Naphthylaminchlorhydrat	7
β -Naphthol	16
β -Naphtholdisulfosäure (2,3,6)	26

Die Zunahme des Säurecharakters im Farbstoffmolekül scheint die Ablösbarkeit bei Extraktion in alkalischer Lösung zu erleichtern.

Die obenstehenden Resultate können einiges Licht werfen auf die wechselnden Ergebnisse, die ich bei verschiedenen Färbungen erhalten habe, auf die Frage, warum es bisweilen sehr schwierig ist, ganz dunkle Nuancen zu erhalten. Das mag zusammenhängen mit dem angegebenen Temperatureinfluß auf die Reaktion zwischen Primulin und Seide. Die Abhilfe hierfür liegt genügend klar zutage.

Weitere Forschungen auf allgemeiner Grundlage in bezug auf die vergleichsweise Wiederablösung von Färbungen erweisen, daß die mit Primulinfarben erhaltenen Resultate weder diesem Farbstoff, noch der Methode des „ingrain“-Färbens eigentümlich sind.

Es wurden Ergebnisse mit sauren und basischen Farbstoffen erhalten, welche vergleichbar sind mit den obigen hinsichtlich ihres relativen Widerstandes gegen Wiederablösung, wenn die Ausfärbbedingungen variiert werden.

Die Methoden des „direkten“ oder „ingrain“ Färbens brauchen nicht notwendigerweise große Unterschiede aufzuweisen in der relativen Anziehung zwischen Farbstoff und Faser, wie man sie dieser abweichenden Vorbehandlung gern zuschreibt.

Der Einfluß auf Verschiebungen in der Temperatur während des Färbens mit basischen oder sauren Farbstoffen weist ähnliche Unterschiede auf bei Wiederablösung, wenn geeignete Lösungsmittel gewählt werden¹⁾.

Bei dieser Untersuchung waren als Lösungsmittel für den Zweck der Wiederablösung 70prozentiger Alkohol und einprozentige Natriumoleatlösung gewählt worden.

Die tatsächliche Temperatur wurde in jedem Falle angegeben. Die mit Nachtblau

¹⁾ W. P. Dresser und H. Wilson, Journ. Soc. D. u. C. **22**, 274 (1906); Journ. Soc. Chem. Ind. **26**, 667 (1907).

erhaltenen Resultate sind in folgender Tabelle wiedergegeben.

Ausfärbetemperatur Grad	Farbverlust durch In einprozentiger Seifenlösung bei 100° Proz.	Wiederablösung In 70 prozentigem Alkohol bei 80° Proz.
40	96	96
60	94	92
75	70	69
90	50	54

In einem anderen Falle mit Anthrazenrot

wurden die folgenden Resultate erhalten:

Ausfärbetemperatur Grad	Farbverlust durch In Seifenlösung bei 55° während 30 Min. Proz.	Wiederablösung In Alkohol bei 55° während 60 Minuten Proz.
18	99	92
40	94	72
60	56	44
75	48	32
90	28	24

In beiden oben gekennzeichneten Fällen wurde Seide als Faser gewählt. Weitere Versuche mit Baumwolle unter Anwendung der direkten Farbstoffe erwiesen indes, daß entsprechende Resultate beim Ausfärben bei verschiedenen Temperaturen im Farbbade erhalten werden konnten.

Obgleich in diesem Falle — mit Benzopurpurin 4 B — durch verlängerte Extrahierung mit Alkohol praktisch alle Farbe bei allen Mustern ohne Ausnahme entfernt werden konnte, so trat doch die Tatsache deutlich hervor, daß die Farbe widerstandsfähiger gegen Wiederablösung blieb, wenn die Ausfärbung bei höherer Temperatur erfolgte. Zu gleicher Zeit wiesen die erhaltenen Resultate hin auf eine relativ schwache Verwandtschaft zwischen Farbstoff und Faser im Falle der vegetabilischen Fasern, wie das spätere Verhalten desselben Farbstoffs gegenüber Wiederablösung durch Alkohol zeigte; auf diesem Wege können vergleichbare Ergebnisse mit verschiedenen Farbstoffen und Fasern erhalten werden.

Die Resultate deuten im allgemeinen auf gewisse Gradunterschiede in der Natur der Fixierung bei den animalischen bzw. vegetabilischen Fasern.

In einer weiteren Mitteilung⁵⁾ wurde der relative Einfluß der Temperatur und der Gegenwart von Säuren im Farbbad betrachtet, um zu entscheiden, ob diese beiden Faktoren einander in bezug auf das Anfärben vertreten könnten.

Man fand, daß letzteres nicht zutrifft und daß in allen bis heute untersuchten Fällen das Ausfärben bei einer Höchsttemperatur erfolgen muß, falls eine entsprechende Widerstandskraft gegen Wiederablösung verlangt wird.

Bezogen auf die Wiederablösung entspricht der Punkt der maximalen Adsorption, 38—40°, nicht dem der maximalen Fixierung, 100°.

Das bestätigt die komplizierte Natur des Färbeprozesses und die Vermutung, daß der Färbeprozess auf diesem Wege untersucht werden kann.

Man fand, daß die Anwesenheit freier Säure beim Ausfärben von Säurefarbstoffen auf Seide keine Einwirkung auf die tatsächliche Fixierung des Farbstoffs ausübte, obgleich die Einwirkung bestehen kann in bezug auf den Färbungsgrad und die Menge des aufgenommenen Farbstoffs.

In dem folgenden Beispiel wurde Schwefelsäure angewandt; als Fasermaterial diente Seide. Das Gewicht des angewendeten Farbstoffs betrug in allen Fällen 1 Proz. vom Gewicht des Fasermaterials. Das Verhältnis von Seide zu Farblösung war 1:200; für den Versuch diente Anthrazen-Rot.

Ausfärbetemperatur Grad	Anwesende Säure (H ₂ SO ₄)	Farbstoff durch Wiederablösung entfernt	
		in einproz. Seifenlösung bei 55° währ. 30 Min. Proz.	in Alkohol bei 55° während 30 Min. Proz.
18	keine	90	85
18	N/5	92	90
100	keine	10	10
100	N/5	20	20

Diese Resultate zeigen an, daß die Gegenwart von Säure im Farbbade trotz ihrer bekannten Eigenschaft — Erleichterung der Adsorption von Säurefarbstoffen — die Verwandtschaft zwischen Farbstoff und Faser nicht in der Weise beeinflußt, wie es erhöhte Ausfärbetemperatur tut: diese Einflüsse sind nicht von derselben Art. Diese Untersuchung wird nach anderen Richtungen hin erweitert; doch kann man über den Einfluß der Konstitution des

⁵⁾ W. P. Dreaper und H. Wilson, Journ. Soc. Chem. Ind. 29, 1432 (1910).

Farbstoffs, der Faser und den Zustand der Lösung nicht eher etwas aussagen, bis weitere Ergebnisse vorliegen. — Daraus geht hervor, daß die Resultate, im einzelnen verglichen, darauf hinweisen, daß die erhaltenen Abweichungen alle den gleichen Schluß folgern lassen. Sie bestätigen die Vermutung, daß die Verwandtschaft zwischen Farbstoff und Faser vielleicht sehr kompliziert ist und daß der Einfluß der tatsächlichen Färbbedingungen wechseln, aber durch die Ergebnisse des Wiederablösungsverfahrens festgestellt werden kann.

In diesem Sinne weisen neuerdings erhaltene Resultate scheinbar Verschiedenheiten weniger augenfälliger Natur auf. Die folgenden Figuren zeigen, daß, trotzdem unter gewissen Bedingungen beim Färben ähnliche Wiederablösungsergebnisse mit Seifenlösung und Alkohol erhalten wurden, dennoch unter anderen Bedingungen diese Ergebnisse voneinander ganz abweichen.

Dieser Erfolg wird ersichtlich, wenn Anthrazen-Rot ausgefärbt wird einmal in saurer, andererseits in alkalischer Lösung. Die tatsächlichen Färberesultate, und diejenigen nach Wiederablösungsversuch erhaltenen, werden in den beiden folgenden Kurventafeln wiedergegeben. In der letzteren wurde die Kurve A mit einprozentiger Seifenlösung, Kurve B mit 70prozentigem Alkohol erhalten. — Diese Fragen werden im Einzelnen und mit anderen Klassen von Farbstoffen weiter verfolgt werden.

Fig. 1 Färbungskurve

Anfänglicher Prozentgehalt an Farbstoff zur Erzeugung von einprozentiger Färbung auf der Faser (bezogen auf Gewicht der Faser)

Fig. 2 Ablösungskurve

Abschnitt II. Hier werden die mit Farbstoffen aus der Klasse der Indikatoren erhaltenen Reaktionen studiert und ihre Farbenänderungen im Faserkörper mit denen in der wässrigen Lösung verglichen.

Als Beispiel mögen die mit Methylorange erhaltenen Resultate aufgeführt werden. Die Farbumschläge in Gegenwart von Schwefelsäure sind gänzlich anormal, wenn der Farbstoff sich auf der Faser befindet⁹⁾.

Folgende Daten wurden erhalten:

Methylorange auf Seide.

Nachfolgende Säurebehandlung	Beobachteter Farbumschlag auf der Faser	in wässriger Lösung
N/10 Schwefelsäure	blaßrot	Dunkelrosa
N/25 "	blaßrot nach 20 Sek.	"
N/50 "	blaßrot nach 30 Sek.	"
N/75 "	gelborange	"
N/100 "	gelborange	"

Die Farbe der ausgefärbten Seide ist daher praktisch unverändert in einer N/100 Schwefelsäure, so daß die Stärke der Säure wenigstens 2000 mal so groß sein muß, um den gleichen Farbumschlag in wässriger Lösung hervorzubringen.

Ähnliche Ergebnisse wurden beobachtet bei Wolle und sogar bei Baumwolle, wo ein direkter oder Baumwollfarbstoff angewendet worden war.

Man fand, daß der Farbumschlag unabhängig von dem Verhältnis Faser zu Säurelösung, aber abhängig von der Konzentration der letzteren war. Der Vorgang ist auch umkehrbar.

⁹⁾ W. P. Dreaper und A. W. Wilson, Journ. Soc. Chem. Ind. 28, 57 (1909).

Aenderung in der Temperatur der Säurelösung bringt eine merkliche Wirkung hervor, wenn die Farbe sich auf der Faser befindet, und zwar ist diese verschieden auf animalischer oder auf vegetabilischer Faser. Im ersten Falle hat Temperaturerhöhung der Säurelösung einen unerwarteten Erfolg: die Färbung nähert sich der neutralen. Das scheint eine vermehrte Affinität zwischen Farbstoff und Faser bei dieser höheren Temperatur anzudeuten, zugleich auch, daß das Gleichgewicht verschoben ist in Richtung der Faser gegen die Säure.

Gerade das entgegengesetzte Ergebnis wird bei vegetabilischer Faser erzielt.

Jegliche weitere Affinität zwischen Farbstoff und Zellulose muß in diesem Falle (und die Wiederablösungsergebnisse weisen mit Bestimmtheit darauf, daß die Affinität auftritt in allen Fällen des Ausfärbens bei erhöhter Temperatur, wenn auch nicht so ausgeprägt bei dem Fasermaterial vegetabilischer Herkunft) mehr als ausgeglichen sein durch eine noch aktivere Verwandtschaft zwischen Farbstoff und Säure, als durch den Farbumschlag ausgedrückt wird.

Die unter solchen Bedingungen beobachteten Farbenreaktionen stellen den Vorgang als vollkommen umkehrbar dar, soweit es sich handelt um Konzentration der Säurelösung und um Ausfärbetemperatur. Wenn z. B. mit diesen Farbstoffen gefärbte Seide zuerst in N/5 Säurelösung, und nach Eintreten des Farbumschlags in N/20 Säurelösung gebracht wird, so schlägt der Farbenton sofort zurück zu dem eines Musters, welches direkt in N/20 Säurelösung gebracht war.

Diese Verhältnisse lassen interessante Beziehungen erwarten zu der Theorie der Farbumschläge bei Indikatoren. Ob die Wasserstoffionenkonzentration der Säurelösung solche Umschläge bestimmen und der Vorgang in irgendeiner Weise verzögert werden kann durch die Verwandtschaft zwischen Farbstoff und Faser, oder ob diese Resultate die Bildung einer additiven Verbindung zwischen Farbsäure und der Mineralsäure in Lösung andeuten, wie man früher annahm, ist nicht bekannt.

Jedenfalls wurde während vorliegender Untersuchungen beobachtet, daß die Farbsäure von Methylorange gelb, und nicht rot oder purpur ist, wie gewöhnlich angenommen wird.

Abschnitt III. In diesem Abschnitt werden geeignete physikalische Veränderungen der Färbung unter bestimmten Bedingungen untersucht.

Die einzigen bis jetzt erhaltenen Ergebnisse sind diejenigen mit Pikrinsäure¹⁰⁾.

Bekanntlich verliert dieser Körper seine natürliche Farbe, wenn er der Einwirkung entwässernder Agenzien im Vakuum unterworfen wird.

Verschiedene Fasern wurden mit Pikrinsäure gefärbt oder bedruckt und dann der Einwirkung von konzentrierter Schwefelsäure zu dem erwähnten Zwecke ausgesetzt. Die erzielte Bleichwirkung wurde verglichen mit der auf Pikrinsäure in festem Zustand. Nach 60 Tagen Einwirkung wurden folgende Resultate erhalten, in denen die erzielte Bleichwirkung ausgedrückt ist in Prozenten der gesamten ursprünglich aufgenommenen Farbe:

Pikrinsäure verlor				
auf Baumwolle	25	Proz.	ihrer	Färbung
„ Nitrozellulose	50	„	„	„
„ Hydrozellulose	30	„	„	„
„ Seide	0	„	„	„
„ Wolle	0	„	„	„
festen Pikrinsäure verlor	12	„	„	„

In allen Fällen wurde unter den Versuchsbedingungen ein maximaler Farbverlust nach 150 Tagen erhalten. Zwischen diesem Zeitpunkt und 250 Tagen trat keine weitere Veränderung ein. In allen den Fällen, in denen ein Farbverlust eintrat, kehrte die Farbe sofort zurück, sobald die gefärbten Muster später einer feuchten Atmosphäre ausgesetzt wurden.

Das Fehlen jeglicher Bleichwirkung bei Anwendung animalischer Fasern deutet auf eine nähere Verwandtschaft zwischen Farbstoff und Faser, vorausgesetzt, daß die animalische Faser nicht etwa genug Feuchtigkeit zurückhält, um dem Eintreten der Reaktion, welche die Aufhellung verursacht, vorzubeugen.

Weitere Versuche haben aber gezeigt, daß letzteres nicht der Fall ist, weil nämlich bemerkt wurde, daß der Farbverlust bis zum gewissen Grade auftreten kann, sobald das Ausfärben bei einer niedrigen Temperatur (15°) erfolgt. Dieses Ergebnis weist abermals darauf hin, daß die Verwandtschaft zwischen Farbstoff und Faser nicht so vollständig ist, wenn die Ausfärbung bei niedriger Temperatur erfolgt.

Die tatsächliche Aufhellung des Farbtons mag begründet sein in einem entsprechenden Uebergang von der chinoiden Bindung im Farbstoffmolekül zur normalen. Und wenn sich das so verhält, so kann der Umschlag

¹⁰⁾ W. P. Dreaper und A. W. Stokes, loc. cit. 25, 10 (1909).

offenbar nicht stattfinden in Gegenwart einer animalischen Faser. Der Farbverlust tritt nicht ein bei pikrinsauren Salzen, voraussichtlich deshalb nicht, weil sie in der anderen (chinoiden) Form vielleicht nicht existenzfähig sind.

Man kann daher auch vermuten, daß irgend eine ähnliche Verwandtschaft besteht zwischen der animalischen Fasersubstanz und der Chinon-Bindung, welche das Auftreten der farblosen Modifikation ebenfalls verhindert.

Der Verlust an Farbe ist auch der Unterdrückung freier Wasserstoffionen zugeschrieben worden, oder der Zertrümmerung einer Assoziationsverbindung zwischen Wasser und Pikrinsäure.

Es ist gezeigt worden¹¹⁾, daß Pikrinsäure keine bestimmbare Oberflächenkonzentration in einer Sandsäule bewirkt. Wenn man das berücksichtigt und dazu die Leichtigkeit in Betracht zieht, mit welcher dieser Körper Verbindungen eingeht mit anderen organischen Verbindungen, so kommt man zu dem Schluß, daß die Färbung in diesem Falle wohl fast ausschließlich durch Bildung einer derartigen Verbindung zwischen animalischer Faser und Farbstoff begründet ist.

Diese Untersuchungen in ihrer Gesamtheit betrachtet, deuten auf eine wechselseitige Anziehung zwischen Farbstoff und Fasersubstanz, sobald Ausfärbung bei hohen Temperaturen erfolgt. Unter gewissen Bedingungen kann der Farbstoff adsorbiert werden im Faserkörper, ohne daß diese Verwandtschaft beobachtet wird.

Ihre tatsächliche Natur ist unaufgeklärt, aber ihre Umrisse sind bis zum gewissen Grade durch die beschriebenen Reaktionen bezeichnet. Der Färbvorgang mag vielleicht durch die Veränderungen in den Ausfärbebedingungen so verändert werden, daß die Gegenwart zweier verschiedener Reaktionen, oder wenigstens verschiedener Phasen derselben Reaktion vorzuliegen scheint.

Die Wiederablösungsmethode scheint auf diesen Gegenstand etwas Licht zu werfen. Die tatsächliche existierende Verwandtschaft zwischen Farbstoff und Fasermaterial, nicht aber lediglich die Adsorption von Farbstoff innerhalb des Faserkörpers, macht wohl den wirklichen Färbvorgang aus. Daher scheint es für irgendeine Untersuchung betreffs des Färbvorgangs notwendig, die gegenseitige Verwandtschaft zwischen Farbstoff und Fasermaterial zu bestimmen durch eine der vorgeschlagenen Methoden.

Zum Schluß wollen wir uns fragen: Welcher Art ist die Anziehungskraft, welche zwischen Farbstoff und Faser besteht?

In diesem Zusammenhange habe ich früher angeregt, daß die Anziehung zwischen Molekül und Molekül, die tatsächliche chemische Vorgänge nicht unbedingt nach sich zieht, eine Funktion der individuellen Atomanziehung (oder sogar der Elektronen, welche die Atome aufbauen) ist und daß diese Anziehung auf ihrer Höchststufe wahrscheinlich ausgedrückt wird durch die konstante Anziehungskraft des einzelnen Atoms¹²⁾. In dem hypothetischen Falle eines einzelnen, isolierten Moleküls ist sie vollkommen beschränkt auf die Atome, die es bilden, und wird als primär angesehen.

Im Falle eines von anderen Molekülen umgebenen Moleküls ist die Anziehung der Atome eines Moleküls gegenüber denen in anderen Molekülen als sekundär anzusehen, wenn es auch im letzteren Falle dieselbe Kraft ist, die jedoch auf bedeutend vergrößerten Entfernungen wirkt.

Angenommen, daß dies zuträfe, und daß die von jedem Atom ausgeübte Anziehung konstant, und in der angedeuteten Weise verteilt ist, so wird mit dem Anwachsen der sekundären Anziehungskraft die primäre abnehmen und eingeschränkt werden. Das kann chemische Vorgänge erleichtern; das zwischen den primären und sekundären Anziehungskräften bestehende Gleichgewicht wird die Bedingung der Spannung im Molekularsystem bestimmen.

Dies war folgendermaßen ausgedrückt bei einer Lösung von Chlorwasserstoffsäure

So dargestellt, sind die H- und Cl-Atome niemals von einander isoliert, wie in der neueren Theorie der ionisierten Hydrate nach Lowry, in der die Bildung hydratisierter Ionen angenommen wird:

und wo die Anziehung zwischen H- und Cl-Atomen zur Null reduziert ist.

Man kann dann annehmen, daß auf das Molekül, das in der Lösung abgebaut werden soll, irgend eine Kraft einwirken muß, die der ursprünglichen Bindekraft gleich, oder größer als sie ist. Diese Kraft kann nur gefunden werden in der sekundären Anziehung zwischen den Molekülen des Lösungsmittels und denen der gelösten Substanz, welche in der oben dargelegten Weise einwirkt.

¹¹⁾ W. P. Dreaper und Davis, Internationaler Kongreß für Chemie 1909.

¹²⁾ Chem. News 92, 229 (1905) und Journ. Soc. Chem. Ind. 24, 227 (1895).

Wenn es notwendig ist, die Existenz freier Ionen in einer Lösung anzunehmen, so könnten diese wohl durch die von einem Molekül zum anderen unter dem reduzierten Wert der primären Bindungskraft wandernden H- und Cl-Atome dargestellt werden, die in einem solchen System bestehen

Die Zahl der wandernden Atome wird am größten sein, wenn x den höchsten Wert erreicht; das ist der Fall in verdünnten Lösungen.

Diese an den einfachsten Fällen demonstrierten Bedingungen können modifiziert werden durch die Bildung von Untersystemen, wie im

Falle der Kolloide, Kristalle usw. Die Anordnung von Atomen oder Molekülen im Komplex (die abhängt von der Dichte der Lagerung usw.) kann die molekulare Anziehungskraft nach gewissen Richtungen beschränken.

Die durch das Fasermaterial ausgeübte Anziehung auf Farbstoffe kann in gewisser Weise auf diese sekundären Anziehungen zurückzuführen sein.

Es ist unmöglich, innerhalb des Rahmens dieser Arbeit die erhaltenen Resultate in weiterer Detaillierung vorzuführen; dieselben können in den Originalarbeiten verfolgt werden.

Anomale Adsorption.

Von A. Lottermoser.

(Eingegangen am 11. September 1911)

W. Biltz¹⁾ veröffentlichte vor längerer Zeit eine Reihe von Adsorptionsversuchen mit Farbstoffen, bei denen die Adsorptionskurve nicht den üblichen Verlauf nimmt, sondern die Aufnahme des Farbstoffes mit steigender Konzentration desselben meist bis zu einem Maximum ansteigt, um dann wieder abzufallen. Auch bei der Adsorption von Agglutinin durch Bakterien trat ein solcher Gang der Kurven hervor, wobei dieselbe schließlich sogar bis Null abfällt.

Ich möchte hieran anschließend darauf hinweisen, daß ich bereits im Jahre 1908 mit A. Rothe²⁾ einen solchen Fall von anomaler Adsorption bei der Aufnahme von Jodkalium beobachtet habe, aber diesen Fall deshalb nicht als Anomalie bezeichnet habe, weil ich die Ursache der Abweichung vom Adsorptionsgesetz

glaubte angeben zu können. Es sei mir erlaubt, in kurzem Auszuge den Tatbestand zu rekapitulieren. Die Ausführung des Versuches mag in der früheren Publikation nachgesehen werden,

¹⁾ Koll.-Zeitschr. 7, 113–122 (1910).

²⁾ Zeitschr. f. physik. Chem. 62, 377 (1908).

Tabelle der Aufnahme von KJ durch amorphes AgJ bei 25,4° C

$x \cdot 10^6$ der angewandten KJ-Lösung	C_0 in Molen pro Liter vor der Adsorption	m	$x \cdot 10^6$ im Gleichgewicht	C in Molen pro Liter im Gleichgewicht	$\frac{x}{m}$ = Millimole KJ pro g AgJ
45,1	0,000299	0,932	19,7	0,000130	0,0046
72,2	0,000481	0,233	61,5	0,000410	0,0078
176,0	0,001181	0,233	164,3	0,001102	0,0084
280,8	0,001900	0,233	268,8	0,001819	0,0087
448,2	0,003032	0,932	399,3	0,002701	0,0090
694,8	0,004772	0,932	646,2	0,004438	0,0090
873,2	0,005997	0,932	827,4	0,005683	0,0085
1036,5	0,007231	0,932	992,8	0,006926	0,0077
1275,0	0,008894	0,932	1245,6	0,008680	0,0055
1381,4	0,009637	0,932	1359,4	0,009483	0,0040