XXXII.

Zur Analyse des Galmei.

Von

Dr. *Emil Schmidt*.

Mit dem Namen Galmei werden bekanntlich diejenigen Zinkerze belegt, in welchen das Zinkoxyd an Kohlensäure oder Kieselsäure gebunden ist; grossentheils ist der Galmei ein Gemisch von kohlensaurem mit kieselsaurem Zinkoxyd, mit mehr oder weniger fremden Bestandtheilen gemengt. Für die Fabrikation des Zinkes ist es von Interesse, zu wissen, ob und wieviel der Galmei kohlensaures und kieselsaures Zinkoxyd enthält; bisher wendete man zur Trennung derselben Essigsäure an, welche das kohlen saure Zinkoxyd lösen, das kieselsaure Zinkoxyd aber unzersetzt zurücklassen soll. Um die Genauigkeit dieser Methode zu prüfen, stellte ich einige Versuche mit krystallisirtem kohlen saurem Zinkoxyd und mit krystallisirtem kieselsaurem Zinkoxyd (Kieselgalmei) an; ich verdanke diese Erze der Güte des Herrn Brixhe, gegenwärtig Director des Zinkwerkes zu Corphalie bei Huy (Provinz Lüttich). — Zunächst unternahm ich nach bekannter Methode die Analyse dieser Erze und fand:

im krystallisirten kohlen sauren Zinkoxyd von Moresnet:

63,06	Zinkoxyd
33,78	Kohlensäure
1,58	Kieselsäure
0,34	Eisenoxyd
1,28	Wasser
<hr/>	
100,04.	

Die Kohlensäure wurde in einem Kohlensäureapparat (nach Art des von Fresenius und Will) bestimmt, das Wasser durch Subtraction der, auf diese Art gefundenen Menge Kohlensäure vom Glühverlust.

Der Kieselgalmei von Moresnet zeigte folgende Zusammensetzung:

66,48	Zinkoxyd
24,44	Kieselsäure
7,02	Wasser
1,02	Kohlensäure
0,72	Eisenoxyd
<hr/>	
99,68,	

Kohlensäure und Wasser wurden, wie schon oben angeführt, bestimmt.

Den feingepulverten Kieselgalmei behandelte ich nun direct sowohl mit verdünnter, als auch concentrirter Essigsäure, und fand, dass bald mehr, bald weniger Zinkoxyd gelöst wurde; weil nun im Kieselgalmei das kieselsaure Zinkoxyd mit Hydratwasser verbunden ist, so war es möglich, das geglühter Kieselgalmei kein Zinkoxyd an die Essigsäure mehr abgab; zu dem Ende nahm ich 1,497 Kieselgalmei, glühte diesen, wobei sich ein Glühverlust von $0,119 = 7,95$ p. C. ergab; der geglühte Rückstand von 1,378 wurde nun zwei Stunden mit verdünnter Essigsäure bei circa 40° Cels. behandelt, worauf ein Rückstand von 1,195 blieb; es hatten sich also $0,183 \text{ ZnO} = 12,16\%$ gelöst. Der Rückstand von Neuem 24 Stunden mit verdünnter Essigsäure im Sandbade stehen gelassen, wog nur noch 0,694; es hatten sich also $0,501 \text{ Zinkoxyd} = 33,5\%$ Zn gelöst. Ferner behandelte ich 1,633 geglühten Kieselgalmei während 24 Stunden mit concentrirter Essigsäure; hierbei blieb ein Rückstand von $0,315 = 16,8$ p. C.; es folgt aus diesem Versuche also, dass nicht nur das Zinkoxyd, sondern selbst ein Theil der Kieselsäure von der concentrirten Essigsäure gelöst worden war. Da also sogar der geglühte Kieselgalmei mehr oder weniger von sowohl verdünnter, als auch concentrirter Essigsäure zersetzt wird, so ist es nicht möglich, durch dieses Reagens die Menge des kohlen-sauren und kieselsauren Zinkoxyds in einem Galmei zu bestimmen.

Ich versuchte nun die Auflöslichkeit des Zinkoxydes in kaustischem und kohlen-saurem Ammoniak zur Analyse anzuwenden. Wird geglühtes Zinkoxyd mit kaustischem Ammoniak behandelt, so löst sich verhältnissmässig wenig davon auf; dasselbe findet statt bei der Behandlung mit dem im Handel vorkommenden anderthalb-kohlen-sauren Ammoniak; setzt man aber zur Lösung

des Letztern in geringem Ueberschuss kaustisches Ammoniak, so wird das Zinkoxyd sehr schnell und in grosser Menge aufgelöst. Eine solche Lösung (von neutralem oder basisch kohlen-saurem Ammoniak?) wendete ich nun an, um die oben angeführten Analysen der beiden Sorten von Galmei zu wiederholen. — Ich bemerke hier, dass man nur geglühten Galmei mit dieser ammoniakalischen Lösung behandeln darf, da sich sonst leicht Eisenoxydhydrat oder Manganoxydul lösen könnten.

Versuch mit dem krystallisirten kohlen-sauren Zinkoxyd.

5 Grm. Galmei gaben nach dem Glühen einen Rückstand von 3,247, daher Kohlensäure und Wasser = 35,06 p. C.

3,247 Grm. geglühter Galmei $\frac{1}{2}$ Stunde bei 40° mit einer Lösung von 10 Grm. anderthalb-kohlen-saurem Ammoniak + kau-stischem Ammoniak behandelt, gaben 0,139 Rückstand, der bei weiterer Analyse zusammengesetzt gefunden wurde aus:

0,079 Eisenoxyd
0,017 Kieselsäure und
0,045 Zinkoxyd
0,141

Hiernach ist die Zusammensetzung des Galmei:

35,06 Kohlensäure und Wasser
62,16 Zinkoxyd an Kohlensäure gebunden
0,34 Kieselsäure
0,90 Zinkoxyd
1,58 Eisenoxyd
100,04.

oder

95,94 kohlen-saures Zinkoxyd
1,14 kieselsaures Zinkoxyd
1,58 Eisenoxyd
1,28 Hydratwasser des kieselsauren Zn und des Eisenoxydes
100,04.

Versuch mit krystallisirtem Kieselgalmei.

2,500 Grm. Kieselgalmei verloren beim Glühen 0,201 = 8,04 p. C. H + C, der Rückstand mit kohlen-saurem Ammoniak + Ammoniak behandelt, gab an dasselbe 0,079 ZnO ab = 3,16 p. C. Zinkoxyd, der Rückstand weiter analysirt gab:

64,40 Zinkoxyd	Sauerstoff.
24,44 Kieselsäure	21,80
0,72 Eisenoxyd	12,69
3,16 Zinkoxyd (in Ammoniak gelöst)	
7,02 Wasser	6,24
1,02 Kohlensäure	
100,76.	

welche Zahlen hinreichend mit der Formel $\text{SiO}_2\text{ZnO} + \text{HO}$ stimmen.

Aus dem 2ten Versuche ersieht man übrigens, dass das kiesel-saure Zinkoxyd nicht von der ammoniakalischen Lösung des anderthalbkohlensauen Ammoniaks zersetzt wird, also mit Erfolg zur Trennung des kohlensauen vom kiesel-sauren Zinkoxyd benutzt werden kann.

Dieses Reagens bietet noch den Vortheil, dass es kohlens-aure Erden nicht löst, wie dies bei der Essigsäure der Fall ist, wodurch dann noch eine Trennung derselben vom Zinkoxyd nöthig wird.

Ich lasse hier noch einige auf diese Weise ausgeführte Analysen von Galmei folgen:

Gerösteter Galmei von Moresnet.

16,4	Zinkoxyd (durch Ammoniak gelöst)	Sauerstoff.
56,4	Zinkoxyd („ „ nicht gelöst	11,21
21,2	Kieselsäure	11,01
5,8	Eisenoxyd	
99,8		

Gerösteter Galmei von Walkenraet.

27,10	Zinkoxyd im Ammoniaksalz gelöst	
13,16	Zinkoxyd „ „ nicht gelöst	
6,48	Kieselsäure	
53,40	Eisenoxyd	
100,14		

In diesem Galmei ist wahrscheinlich ein Theil der Kiesel-säure frei vorhanden, oder war im ungerösteten Erz an Eisen-oxydul gebunden.

Gerösteter Galmei von Walkenraet.

50,00	Zinkoxyd (im Ammoniaksalz löslich)	Sauerstoff.
7,02	Zinkoxyd („ „ unlöslich)	1,40
32,94	Eisenoxyd	
6,48	Manganoxoxydul	
2,64	Kieselsäure	1,37
99,08		
0,92	Bleioxyd und Verlust	
100,00		

Bei diesen Analysen wurde die Menge des im Ammoniak-salz gelösten Zinkoxydes durch die Gewichtsabnahme des be-handelten Erzes gefunden; wahrscheinlich würde man aber mit gutem Erfolg eine titrirte Lösung von Schwefelnatrium anwen-den können, um das gelöste Zinkoxyd als Schwefelzink direct zu bestimmen.

Auch für die Analysen der gerösteten Zinkblende lässt sich die Auflösung von auderthalb kohlsaurem Ammoniak mit kaustischem Ammoniak vortheilhaft anwenden; hierbei würde man zunächst mit Wasser das schwefelsaure Zinkoxyd auflösen, dann mit der ammoniakalischen Lösung das gebildete Zinkoxyd, während die ungeröstet gebliebene Blende im Rückstand bleibt. Das schwefelsaure Zinkoxyd könnte man durch eine titrirte Lösung von Schwefelnatrium bestimmen.

XXXIII.

Untersuchungen über das Chrom.

Von

J. Lefort.

(*Journ. de Pharm. et de Chim.* XVIII, 27.)

Nachstehende Abhandlung enthält Versuche

- 1) über das Aequivalent des Chroms;
- 2) über die Bedingungen, unter welchen die Chromoxydsalze aus einer Modification in die andere übergehen können;
- 3) über die Zusammensetzung der Hydrate des Chromoxydes.

Es ist bekannt, dass die Meinungen der Chemiker hinsichtlich des Aequivalents des Chroms getheilt sind.

Berzelius, welcher zuerst das Aequivalent des Chroms zu bestimmen suchte, erhielt durch die Analyse des chromsauren Bleioxydes die Zahl 351,81. Péligot fand bei seiner Arbeit über das Chromoxyd Zahlen, die zwischen 325 und 330 liegen. Er bemerkt aber zugleich, dass neue Versuche zur Entscheidung der Frage angestellt werden müssen. Mittlerweile wurde Berlin auf Veranlassung von Berzelius bestimmt, einige Versuche über diesen Gegenstand anzustellen. Dieser Chemiker erhielt durch Umwandlung des chromsauren Silberoxyds in Chlorsilber die Zahl 329,34, und durch Reduction der Chromsäure zu Chromoxyd die Zahl 328,38. Möberg endlich fand durch Glühen des schwefelsauren Chromoxydes und des Chromalauns, dass diese Zahl auf 334,76 erhöht werden müsse.