gemein interessanter Beschlüsse, namentlich über das Bier, sowie auch über Wein, Essig etc. enthält. *)

Der Gährkraftprober, ein Instrument für Nichtchemiker, welches E. Koelitz**) construirt hat, kann hier umsomehr nur erwähnt werden, als dasselbe patentirt ist.

Ueber die Einwirkung gewisser organischer Säuren auf Blei und Zinn hat Francis P. Hall***) Versuche mitgetheilt, welche wegen ihres Interesses in hygienischer Beziehung hier erwähnt werden müssen.

Kupferanalyse. Zur Bestimmung von Arsen im Kupfer†) löst John Pattinson††) je nach dem vermutheten Arsengehalte 100—400 grains (rund 6—24 g) des zu untersuchenden Kupfers in Salpetersäure, fügt der kalten oder wenig warmen Lösung vorsichtig zunächst so viel sehr verdünnte Lösung von Aetznatron zu, bis ein geringer, fein vertheilter, bleibender Niederschlag entstanden ist, und sodann noch so viel derselben, dass etwa das doppelte Gewicht der vermuthlich vorhandenen Menge Arsenik an festem Aetznatron im Ueberschuss einwirkt. Die Mischung wird während einer halben Stunde alle 5 Minuten umgerührt, sodann der alles Arsen als arsensaures Kupfer-

*) Da ich als Gast an dieser Versammlung theilgenommen habe, so erlaube ich mir an dieser Stelle einen aus Versehen bei der Protocollführung untergegangenen kleinen Fehler des Berichtes in Bezug auf eine von mir gethane Aeusserung zu berichtigen. Auf p. 26 in der Discussion über die Glycerinbestimmung im Wein ist nämlich angegeben: „Fresenius-Wiesbaden ist im Zweifel, ob der Werth der Glycerinbestimmung im Wein für die Beurtheilung desselben wirklich so gross sei, dass dieselbe stets ausgeführt werden müsse“, während ich in Wirklichkeit gesagt habe, dass meiner Ansicht nach die Glycerinbestimmung im Wein so wesentliche Resultate für die Beurtheilung der Weine liefert, dass sie trotz ihrer Mängel in vielen, ja in den meisten Fällen unbedingt auszuführen sei. Ich hob dies besonders deshalb hervor, weil namentlich neuerdings von Seiten mancher Chemiker der Glycerinbestimmung nur ein geringerer Werth beigelegt wird. Es ergibt sich, dass demnach die in dem Protocoll weiter angeführten Aussprüche der Herren Professor Dr. Hilger, Dr. Kayser und Dr. Halenke mit meinen Ausführungen im Einklang, und nicht, wie es jetzt scheint, in Widerspruch stehen. Dr. Wilhelm Fresenius.

**) D. R. P. Kl. 6, Nr. 29289 vom 26. März 1884; Dingler's pol. Journ. 255, 111.

***) Chemical News 47, 290.

†) Vergl. diese Zeitschrift 2, 388; 13, 183; 21, 230, 520; 23, 165.

††) Chemical News 45, 135.

oxyd enthaltende Niederschlag abfiltrirt und ein oder zweimal mit kaltem Wasser ausgewaschen*). Die weitere Behandlung des Niederschlages ist je nach der Beschaffenheit desselben verschieden.

a) Löst derselbe sich in Salzsäure, und bleibt die Lösung beim Versetzen mit Ammon im Ueberschuss klar, so kann man direct mit Magnesiamixtur fällen. Bei Gegenwart von Phosphorsäure wird der gewogene Niederschlag in Salzsäure gelöst, die Lösung mit Schwefelwasserstoff gefällt, im Filtrate die Phosphorsäure wieder mit Magnesiamischung abgeschieden und das Gewicht der phosphorsauren Ammon-Magnesia von dem des gemischten Niederschlages abgezogen.

b) Wird die salzsaure Lösung des Niederschlages durch Ammon gefällt, so fügt man derselben (in der Kälte) Schwefelammonium im Ueberschuss zu, lässt einige Minuten kalt stehen, filtrirt und fällt aus dem Filtrat die Arsensäure durch Magnesiamixtur. Hierbei muss jedoch jede Erwärmung sorgfältig vermieden werden, da sonst die Arsensäure reducirt wird. Auch hier wird eventuell Phosphorsäure mitgefällt werden.

Enthält das Kupfer erheblich Eisen und andere Verunreinigungen, so löst man den durch Aetznatron gebildeten Niederschlag in etwas Salzsäure, wobei etwa Unlösliches suspendirt bleibt, fällt mit Ammon und Schwefelammonium im Ueberschuss, lässt die Mischung etwa eine Stunde lang bei einer dem Siedepunkt nahen Temperatur stehen, filtrirt und säuert das Filtrat mit Salzsäure an. Der Arsen (Antimon, Zinn) enthaltende Niederschlag wird nach dem Auswaschen in rauchender Salpetersäure gelöst und die Arsensäure mit Ammon und Magnesiamischung gefällt.

Nach Gibb**) eignet sich Pattinson's Methode nicht zur Untersuchung von grobem und sehr unreinem Kupfer, dessen Arsengehalt

*) Die Filtration wird beschleunigt, wenn die Lösung mit dem Niederschlage nach Zufügung des Natrons gekocht wird; man muss jedoch in diesem Falle wieder abkühlen und mindestens eine Stunde lang vor dem Filtriren bei Seite stellen, da der arsenhaltige Niederschlag in der heissen Flüssigkeit etwas löslich zu sein scheint. Bei der Untersuchung von Proben mit unbekannt hohem Arsengehalt kann man sich von der vollständigen Fällung des Arsens dadurch Ueberzeugung verschaffen, dass man das Filtrat vom ersten Niederschlage nochmals mit etwas Natron fractionirt fällt, diesen zweiten Niederschlag sammelt, in Salzsäure löst und mit Ammon im Ueberschuss und Magnesiamixtur prüft.

**) Chemical News 45, 218.

besser durch Destillation mit Eisenchlorid *) bestimmt wird; Kay **) gibt an, dass die Methode Pattinson's sehr empfindlich sei und noch die Bestimmung von 0,01 % Arsen gestatte. Anders verfährt Sexton ***) zur Bestimmung des Arsens im Kupfer. Die Lösung desselben in Salpetersäure wird mit salpetersaurem Eisenoxyd versetzt †), mit Aetznatron (nicht Ammoniak) nahezu neutralisirt, essigsames Natron im Ueberschuss zugefügt ††), das Ganze zum Sieden erhitzt, das Becherglas sofort vom Feuer entfernt †††) und so schnell als möglich filtrirt. Der gut ausgewaschene Niederschlag wird in Salzsäure gelöst, die Lösung mit Ammon alkalisch gemacht, mit Schwefelwasserstoff gesättigt, vom Schwefeleisen abfiltrirt, das Filtrat mit Salzsäure gefällt, der Niederschlag §) mit rauchender Salpetersäure (nach der ersten Einwirkung setzt man einige Tropfen-Salzsäure zu) behandelt, mit Wasser verdünnt, filtrirt und aus dem Filtrat das Arsen als arsensaure Ammon-Magnesia abgeschieden. Während Schwefelkupfer Arsen hartnäckig zurückhält, ist das Gleiche bei Schwefeleisen nach Sexton nicht der Fall; es muss daher der basische Eisenniederschlag durch Waschen vom Kupfer befreit werden, so dass die Lösung desselben in Salzsäure die Farbe des reinen Eisenchlorides besitzt. Sollte dieselbe durch einen Kupfergehalt grün erscheinen, so muss eine nochmalige basische Fällung der salzsauren Lösung vorgenommen werden. Nach einer Veröffentlichung von David Watson §§) ist die vorstehend mitgetheilte Methode nach Mittheilungen von W. J. Ward in seinem Laboratorium bereits seit längerer Zeit angewandt worden, und hat Sexton sich an der weiteren Ausarbeitung derselben betheiligt.

*) Siehe diese Zeitschrift 2, 388.

**) Chemical News 45, 218.

***) Chemical News 45, 255.

†) Auf ein Theil Arsen genügen $1\frac{1}{2}$ Theile Eisen, doch wendet man besser mindestens 2 Theile des letzteren an.

††) Hierbei soll (wenn genügend neutralisirt war) die Farbe der Lösung aus blassblau in dunkelgrün übergehen.

†††) Lässt man die Lösung kochen, so scheidet sich basisches Kupferacetat aus, welches durch Zusatz einiger Tropfen Salzsäure gelöst werden kann; besser ist es jedoch in diesem Falle, die Arbeit verloren zu geben und eine neue Bestimmung zu beginnen.

§) Kann der Niederschlag nicht vollständig vom Filter entfernt werden, so muss letzteres noch besonders mit Königswasser behandelt werden.

§§) Chemical News 46, 46.

Eine Notiz von T. Egleston*) über Tellur im Kupfer kann hier nur erwähnt werden, da dieselbe Analytisches nicht enthält.

Zur Sauerstoffbestimmung im Kupfer verwendet O. Pufahl**) 10—20 g nicht über 1 mm starker blanker Drehspäne nach sorgfältiger Entfettung mit wasserfreiem Aether. Dieselben werden in einem Porzellanschiffchen gewogen und 1 Stunde lang bei ungefähr 500° im Glas- oder Porzellanrohr in einem Strom reinen Wasserstoffes erhitzt. Der Gewichtsverlust entspricht dem Sauerstoff-Gehalte. Zur Controle kann das gebildete, wie bei Elementaranalysen aufgefangene Wasser gewogen werden. Enthält das untersuchte Raffinadkupfer Arsen in erheblicher Menge, so verflüchtigt sich ein beträchtlicher Theil des letzteren, kann jedoch durch einen 10 cm langen Pfropfen von Glaswolle oder Asbest im kühleren Theile des Glührohres zurückgehalten werden; in diesem Falle ist der Sauerstoffgehalt aus dem Gewichte des entstandenen Wassers zu berechnen. Die Angaben Pufahl's über die galvanische Ausfällung des Kupfers müssen im Original nachgelesen werden. Dasselbe gilt bezüglich der von K. A. Åkerblom***) gemachten Mittheilung über eine modificirte elektrolytische Kupferprobe für arsenhaltige Erze, Schlacken u. s. w.

Eisenanalyse. Bei Bestimmung des Siliciums in Eisensorten nach der Methode von Drown und Shimer†) erhält man, wie H. von Jüptner††) auf Grund vergleichender Versuche angibt, nur dann gute Resultate, wenn die Salpetersäure vollständig verflüchtigt wurde; war letzteres nicht der Fall, so blieb Kieselsäure gelöst und die Resultate fielen zu niedrig aus. Zur Lösung des Eisens kann man statt Salpetersäure von vorn herein eine Mischung von 3 Vol. Schwefelsäure (1,13 specif. Gewicht) und 1 Vol. Salpetersäure (1,4 specif. Gewicht) anwenden.

Die Analyse von Eisen und Stahl hat Francis Watts†††) unter specieller Berücksichtigung einer getrennten Bestimmung des mit Eisen verbundenen und des als Schlacke im Eisen vorhandenen Siliciums bearbeitet. Er empfiehlt, zuerst den Ge-

*) Chemical News 47, 51.

**) Berg- u. Hüttenm. Ztg. 43, 310.

***) Berg- u. Hüttenm. Ztg. 43, 280.

†) Diese Zeitschrift 20, 299.

††) Chemiker-Ztg. 6, 1285.

†††) Chemical News 45, 279.