Das Lignin des mit Alkalicarbonat aufgeschlossenen Strohes.

Von F. PASCHKE-Danzig.

(Eingeg. 12./8. 1921.)

In Nr. 50 (S. 285) dieser Zeitschrift (Jahrg. 34) haben Ernst Beckmann und seine Mitarbeiter eine sehr interessante Arbeit über „Lignin aus Winterroggenstroh“ veröffentlicht. In dieser Abhandlung beschreiben sie auch eine Bestimmung des Äquivalentgewichtes des Lignins. Diese Bestimmung führten sie derart aus, daß ein Überschuß von Lignin in 0,1-n Natronlauge gebracht wurde, und daß in der vom ungelösten Lignin getrennten Flüssigkeit der Natriumgehalt bestimmt wurde. Daraus fanden sie das Äquivalentgewicht 462.

Auch ich beschäftigte mich seit einiger Zeit mit dem Studium des Lignins und habe bereits über Strohlignin veröffentlicht im „Wochenblatt für Papierfabrikation“ und zwar in Nr. 16, Jahrg. 1920, Nr. 33, Jahrg. 1920 und Nr. 23, Jahrg. 1921. In Nr. 33 habe ich auch eine Bestimmung des Äquivalentgewichtes beschrieben, die auch auf der Bildung von Natriumlignat beruht und die im Gegensatz zu der oben erwähnten Methode mit einem Überschuß von Natronlauge ausgeführt wurde.

Es erscheint interessant, beide Bestimmungen zu vergleichen, und es sei daher gestattet, die bereits veröffentlichte Beschreibung der letztgenannten Bestimmung hier zu wiederholen:

Es war Stroh mit Soda aufgeschlossen worden und das Lignin der Ablauge durch Salzsäure ausgefällt worden. Dieses Lignin wurde durch wiederholtes Auflösen in Sodalösung und Ausfällen mit Salzsäure gereinigt und gab alsdann das Ausgangsmaterial für die nachfolgend beschriebene Untersuchung. Die Äquivalentgewichtsbestimmung bestand darin, daß Lignin in überschüssiger Natronlauge aufgelöst wurde und daß alsdann die so entstandene Lösung und die angewandte Lauge titrimetrisch verglichen wurden.

Die Messungen wurden derart ausgeführt, daß bei jeder Titration die Indikatoren Phenolphthalein und Methylorange nacheinander benutzt wurden.

Indikator	10 ccm Lauge	10 ccm Ligninlösung (1,0 g in 100 ccm Lauge)
Phenolphthalein	9,7 ccm $\frac{n}{10}$ Säure	6,9 ccm $\frac{n}{10}$ Säure
Methylorange	0,9 ccm $\frac{n}{10}$ Säure	3,7 ccm $\frac{n}{10}$ Säure

Es zeigte sich also, daß das Lignin in der Lauge sich so verhält wie aufgelöste Kohlensäure, so daß man daher das Lignin mit der Kohlensäure vergleichen kann. Der Methylorange-Titer war durch das Auflösen des Lignins von 0,9 ccm auf 3,7 ccm gestiegen, also um eine Differenz von 2,8 ccm.

Diese 2,8 ccm $\frac{n}{10}$ Säure entsprechen einer scheinbaren Menge Kohlensäure von 123,2 mg in 100 ccm Lauge. Die beobachtete Änderung des Titors ist aber nicht durch 123,2 mg Kohlensäure, sondern durch 1000 mg Lignin hervorgerufen worden. Aus diesem Verhältnis errechnet sich das Äquivalentgewicht des Lignins zu 357. Beckmann und seine Mitarbeiter haben ein höheres Äquivalentgewicht gefunden, nämlich 462. Sie vermuten, daß dieses hohe Gewicht dadurch hervorgerufen ist, daß kolloidal gelöstes Lignin durchs Filter gegangen ist. Diese Vermutung ist gerechtfertigt.

Tatsächlich konnte ich feststellen, daß Lignin in erheblichem Maße in destilliertem Wasser kolloidal löslich ist und aus dieser Lösung durch Metallsalzlösungen sowie durch Lösungen von Chlorbarium oder Chlorcalcium gefällt wird¹⁾.

Das Beckmann-Lignin verlangt nach der Theorie das Äquivalentgewicht 382,3, so daß also der theoretische Wert von Beckmann nur um 6,6% größer ist als der von mir gefundene (357).

Das Sodaauflösungs-Lignin, welches das Versuchsmaterial geliefert hatte, war von folgender Zusammensetzung: C = 64,8%; H = 6,16%; O = 29,0%; daraus errechnete sich $C_{27}H_{31}O_9$ 499,4 als Bruttoformel²⁾. Nimmt man an, daß im Natriumlignat auf 20 C-Atome 1 Na-Atom kommt, so berechnet sich für das Lignin des Verfassers das Äquivalentgewicht zu $\frac{499,4}{20} = 24,97$ 369,9.

Hier ist die Übereinstimmung von Theorie und Beobachtung noch besser, Differenz 3,5%.

¹⁾ Paschke, Wochenblatt für Papierfabrikation, Jahrg. 1920, S. 2322.
Angew. Chemie 1921. Nr. 73.

Ein Vergleich der Analysen und Bruttoformeln beider in Rede stehenden Lignine zeigt, daß beide sich erheblich voneinander unterscheiden und zwar besonders im Sauerstoffgehalt. Das Beckmann-Lignin hat mehr Sauerstoff. Es scheint jedoch dieser Unterschied auf einer gewissen Gesetzmäßigkeit zu beruhen; denn durch Hinzufügung eines Sauerstoffatoms zur Bruttoformel des Sodaauflösungs-Lignins entsteht eine hypothetische Bruttoformel, die in ihrer prozentuellen Zusammensetzung dem Beckmann-Lignin sehr nahe kommt.

Bruttoformel	% C	% H	% O
$C_{27}H_{31}O_9$ Soda-	64,8	6,2	29,0
aufschlußlignin	64,9	6,3	28,8
$C_{40}H_{44}O_{15}$ (Beckmann)	62,8	5,8	31,4
$C_{27}H_{31}O_9 + \text{ein O}$	62,9	6,1	31,0

Das Resultat dieser Betrachtungen kann wie folgend zusammengefaßt werden:

Die beiden Strohlignine des Beckmann-Auflusses und des Sodaauflusses unterscheiden sich wesentlich in ihrem Sauerstoffgehalt. Dieser Unterschied zeigt jedoch eine gewisse Gesetzmäßigkeit.

Im Natriumlignat kommt auf 20 C-Atome 1 Natriumatom, unabhängig vom Sauerstoffgehalt des betreffenden Lignins. Unmittelbar vor der Veröffentlichung dieser Arbeit habe ich nochmals einen Strohaufschluß mit Soda ausgeführt und das dabei gewonnene Lignin analysiert:

0,2254 g gaben 0,5399 g CO_2 und 0,1248 g H_2O . Dies entspricht C = 65,4%; H = 6,2%; O = 28,4%.

	% C	% H	% O
frühere Analyse	64,8	6,2	29,0
neue Analyse	65,4	6,2	28,4

Nach der neuen Analyse ist der Sauerstoffgehalt etwas kleiner und der Kohlenstoffgehalt etwas größer, so daß die Analyse besser auf die Bruttoformel $C_{40}H_{45}O_{13}$ paßt. Wie folgende Zusammenstellung zeigt:

	% C	% H	% O
$C_{27}H_{31}O_9$	64,9	6,3	28,8
neue Analyse	65,4	6,2	28,4
$C_{40}H_{45}O_{13}$	65,5	6,2	28,4

Auch durch die zweite Analyse wird das vorher Gesagte bestätigt. Ein Vergleich der neuen Formel $C_{40}H_{45}O_{13}$ mit der Formel von Beckmann und seinen Mitarbeitern $C_{40}H_{44}O_{15}$ zeigt deutlich, daß die beiden Lignine sich hauptsächlich durch ihren Sauerstoffgehalt unterscheiden. [A. 192.]

Die Erhaltung der Elastizität im Kautschuk durch künstliche Anregung kolloider Tätigkeit mittels Alkalien und anderer quellender Mittel.

Von Dr. RUDOLF DITMAR-Graz.

(Eingeg. 16./8. 1921.)

Verschiedene Erscheinungen am „alternden“ Kautschuk und die Wirkung einiger kautschukkonservierender Mittel führten mich auf den Gedanken, daß die Elastizität eines organischen Kolloids (Kautschuk, Leder, Cellulose usw.) auf der Fähigkeit beruht, zu quellen und zu entquellen, zu dispergieren und zu aggregieren. Solange einem organischen Kolloid diese Potenz innewohnt, ist es elastisch. Durch fortwährende Übung, indem man dem Kolloid Gelegenheit gibt zu quellen und wieder zu entquellen, erhält man diese Potenz. Läßt man hingegen das Kolloid ruhen, nimmt man ihm mit anderen Worten die Gelegenheit, sich nach beiden Richtungen hin zu betätigen, dann schwindet die Elastizität und das Kolloid wird brüchig.

Es ist eine bekannte Tatsache, daß Kautschuk im Gebrauche elastisch bleibt (im Pneu z. B., wenn man ihn fährt und bald dem Regen, bald der Trockenheit ausgesetzt), beim Liegen dagegen hart wird; Wäsche im Gebrauche bleibt weich und schmiegsam (in der Wäsche quillt sie, beim Liegen entquillt sie wieder), Seide wird durch Liegen brüchig, Schuhe werden durch langes Lagern hart, Celluloid spröde usw. Das tägliche Einschmieren der Schuhe mit Schuhcreme bewirkt nichts weiter als eine Fettquellung, welche beim Tragen wieder entquillt — durch diese Übung bleibt das Leder elastisch.

Was man beim Leder mit Creme erreicht, das suchen zahlreiche Patente auf mehr oder weniger umständliche Weise beim Kautschuk zu bewirken, so: