man die Aktivierungszahl statt auf die Volumina auf gleiche Gewichtsmengen des Metalls berechnet, so steht Palladium an erster, Platin an zweiter und Iridium an dritter Stelle bezüglich ihrer Aktivierungsfähigkeit.

Der Einfluß der angewandten Kolloidmenge, Temperatur und Versuchsdauer ist an keine Regelmäßigkeit gebunden, ebensowenig läßt sich ein Gesetz für das Verhalten der katalytischen Kraft feststellen.

2. Ueber die katalytische Kraft des kolloiden Palladiums, welches wie alle hier genannten Kolloide nach der bekannten Paal'schen Methode hergestellt wurde, liegen folgende Versuchsergebnisse vor:

a) Stickstoffoxyd und Wasserstoff gegenüber zeigt die Kolloidlösung oder das trockene Kolloid eine bestimmte, aber verhältnismäßig geringe katalytische Wirkung. Wenn jedoch die Gase im geschlossenen Apparat in ständiger Berührung mit der Kolloidlösung sind, so zeigt sich die katalytische Wirkung des Palladiums weit intensiver.

b) Stickstoffoxyd und Ammoniak gegenüber ist die katalytische Wirkung viel energischer als bei a, doch gelingt es nicht, irgend ein gesetzmäßiges Verhalten festzustellen.

Durch das Licht erleidet die Katalyse keine meßbare Beeinflussung.

Mit Palladium mehr angestellte Gegenversuche liefern zum Teil ein negatives, teils positives Resultat; doch steht im letzteren Fall die katalytische Wirkung bezüglich ihrer Intensität weit hinter der Kolloide zurück.

3. Bezüglich der Adsorptionsfähigkeit des Palladiums für Wasserstoff wird 1700 Vol. Wasserstoff auf 1 Vol. Palladium gefunden, welches Resultat der Formel $\text{PdH}_{1,3}$ entspricht. Das gleiche Verhältnis zeigt sich in verschiedenen Versuchen, die mit verschiedenen Kolloiden und wechselnden Mengen derselben angestellt werden.

4. Beim Sauerstoff ist das Adsorptionsverhältnis 390 Vol. Sauerstoff auf 1 Vol. Palladium. Der atomaren Zusammensetzung würde die Formel $\text{PdO}_{2,95}$ entsprechen. Auch hier führen verschiedene Versuche zu gleichen Resultaten.

5. 1 Volumen Palladium vermag 220 Volumina Kohlenoxyd zu adsorbieren; der atomaren Zusammensetzung entspräche die Formel $\text{PdCO}_{(0,87)}$.

6. Durch kolloides Palladium wird die Reduktion organischer Verbindungen katalytisch herbeigeführt, und zwar wird

a) die doppelte Kohlenstoffbindung $\text{C}=\text{C}$ leicht und glatt hydriert bei Zimtsäure und Zimtsäureestern, schwerer bei Fumar- und Maleinsäure,

b) die Kohlenstoff-Sauerstoffbindung $\text{C}=\text{O}$ nur schwer und unvollständig reduziert,

c) die Aldehydgruppe $\text{C} \begin{smallmatrix} \text{H} \\ \diagup \\ \text{O} \end{smallmatrix}$ leicht und schnell reduziert beim Benzaldehyd, sehr schwer und nur teilweise bei den Kohlehydraten,

d) Stickstoffdioxid sehr leicht zu Ammoniak reduziert,

e) $-\text{C}\equiv\text{N}$ leicht in $-\text{CH}_2-\text{NH}_2$ übergeführt im Benzonitril, schwerer beim Äthylenzynid und Mandelsäurenitril,

f) $-\text{C}=\text{O}-\text{NH}$ leicht hydriert,

g) Ausbeute und Reduktionsdauer werden von den entstehenden Reduktionsprodukten beeinflusst,

h) je höher das Molekulargewicht einer Verbindung, desto schwerer erfolgt die katalytische Reduktion,

i) durch Umrühren der Kolloid-Substanzlösung wird die Katalyse befördert.

k) Bei den unter 3, 4, 5 und 6 genannten Vorgängen werden Lähmungs- und Erholungserscheinungen beobachtet, ohne daß dafür eine Erklärung gegeben werden könnte.

7. Ueber die katalytischen Wirkungen des Platins haben die Versuche folgendes ergeben:

a) Die katalytischen Wirkungen Stickstoffoxyd und Wasserstoff, sowie Stickstoffoxyd und Ammoniak gegenüber decken sich mit denen des Palladiums (vgl. 2.).

b) Kohlenmonoxyd und Sauerstoff gegenüber tritt eine deutliche katalytische Wirkung zutage, doch scheint das Kohlenmonoxyd als katalytisches Gift zu wirken.

c) Kolloides Platin adsorbiert 964 Vol. Wasserstoff, 4850 Vol. Sauerstoff, 1030 Vol. Kohlenmonoxyd.

d) Durch kolloides Platin wird Zimtsäure katalytisch zu Hydrozimtsäure reduziert, doch ist die katalytische Wirkung in ihrer Intensität bedeutend schwächer als beim Palladium.

8. Die ferner noch untersuchten Metalle, kolloides Iridium und Osmium, zeigen bei den gewählten Versuchsbedingungen ebenfalls, wenn auch sehr geringe katalytische Kraft.

Donau.

Ritzel, Albert, **Gaslösung, Kompressibilität und Oberflächenspannung.** (Ztschr. f. phys. Chemie 60, 3, 1907.)

Experimental wird in der Arbeit bestimmt:

1. Die Kompressibilität von zehn organischen Flüssigkeitsgemischen bei 25°, nämlich:
 $\text{CHCCl}_3\text{--CH}_3\text{--COOH}$; $\text{CHCCl}_3\text{--CH}_3\text{--COCH}_3$;
 $\text{CH}_3\text{COOH--C}_6\text{H}_6$; $\text{CH}_3\text{COOH--C}_6\text{H}_5\text{--CH}_3$;
 $\text{CS}_2\text{--CH}_3\text{COCH}_3$; $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH--C}_6\text{H}_6$; $\text{C}_6\text{H}_6\text{--C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$; $\text{C}_6\text{H}_6\text{--C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$; $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3\text{--C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$; $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3\text{--C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$;
 und außerdem die Kompressibilität von:
 $\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2$; CS_2 ; C_6H_6 ; CCl_4
 bei 20°.

2. Die Dichte aller eben genannten Flüssigkeiten bei der gleichen Temperatur.

3. Die Oberflächenspannung von:
 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH--C}_6\text{H}_6$; $\text{C}_6\text{H}_6\text{--C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$;
 $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3\text{--C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$
 bei 25°.

4. Den Absorptions-Dilatationskoeffizienten des CO für die Gemische:
 $\text{CHCCl}_3\text{--CH}_3\text{COOH}$; $\text{CHCCl}_3\text{--CH}_3\text{COCH}_3$;
 $\text{CH}_3\text{COOH--C}_6\text{H}_6$
 bei 25°.

Durch Messungen wird gezeigt:

1. Die Kompressibilität von zwölf Gemischen geht ausnahmslos ihrem Gaslösungsvermögen symbar, d. h. die beiden Größen werden durch Salze in ganz gleicher Weise herabgedrückt.
 2. Die Oberflächenspannung ist in den zwölf Fällen nur dann der Löslichkeit antipar, wenn die letztere ein Maximum zeigt.

3. Das von Almén (Oefvers. af Kongl. Akad. Förh. 1898, p. 735) aufgestellte Gesetz über den Absorptions-Dilatationskoeffizienten wird bestätigt.

Die theoretischen Folgerungen sind:

1. Es wird eine die Kompressibilität und Löslichkeit verknüpfende Formel abgeleitet und begründet:

a) durch eigene Messungen,

b) durch den von Just gefundenen Satz, daß das Verhältnis der Löslichkeiten von CO und N_2 unabhängig vom Lösungsmittel ist,

c) durch den Parallelismus, der zwischen der Kompressibilitäts- und Löslichkeitserniedrigung bei wässrigen Salzlösungen besteht,

d) durch Gesetzmäßigkeiten, die sich bei der Verteilung eines Stoffes zwischen zwei flüssigen Phasen vorfinden,

e) durch die Abhängigkeit der Gaslöslichkeit von der Temperatur.

2. Es wird gezeigt, daß Oberflächenspannung und Kompressibilität wahrscheinlich stets antipar gehen. Die vorläufig dieser Regel entgegenstehenden Ausnahmen lassen sich voraussichtlich durch Adsorptionerscheinungen erklären.

3. Durch eine einfache Ueberlegung läßt sich zeigen, daß im Einklang der gefundenen Zahlen $\frac{d\beta}{dp}$, wobei β die Kompressibilitäts-erniedrigung und p den Druck bezeichnen, um so größer ist, je größer β ist. Donau.

Henri, Victor, **Kinematographische Studie der Brown'schen Bewegungen.** (Compt. rend. 146, 1024—1026, 1908.)

Eine Emulsion von Kautschuklatex in 500-facher Verdünnung mit destilliertem Wasser wird so gewählt, daß die Körner gut isoliert und von gleicher Größe sind. Sie sind dann genau kugelförmig und haben ungefähr 1 μ Durchmesser. Die Schwierigkeiten der kinematographischen Aufnahme unterm Ultramikroskop hat der Verfasser geschickt überwunden und in einer Sekunde zwanzig Aufnahmen gemacht, deren jede $\frac{1}{320}$ Sekunde gedauert hat. Die Bilder zeigen, daß die Bahn, die jedes Körnchen geht, sehr verzwickt ist. Jede ist von der andern völlig unabhängig. Die mittlere Verschiebung, die einem zwanzigstel Sekunde entspricht, ist bei verschiedenen Körnchen sehr wenig verschieden und beträgt etwa 0,62 μ . In der Formel von Einstein:

$$\Delta^2 = \frac{RT}{N} \frac{1}{3\pi\eta r} \phi$$

würde aber dieses $\Delta = 0,16 \mu$ betragen; das ist also ein viermal so kleiner Wert als der experimentell gefundene. Diese Formel scheint also die tatsächlichen Verhältnisse nicht genau wiederzugeben. Indessen zeigt es sich, daß die Proportionalität des Δ^2 zu der Dauer ϕ genügend gut durch den Versuch bestätigt ist. Es fragt sich sonach, ob die Beziehung zwischen Δ^2 und der Zähigkeit η des Wassers und dem Radius r des Körnchens zu Recht besteht, d. h. ob das Gesetz von Stokes auf die Verschiebung so kleiner Körner von 1 μ Durchmesser im Wasser angewandt werden darf.

E. M.

Henri, Victor, **Einfluß des Mittels auf die Brown'schen Bewegungen.** (Compt. rend. 147, 62—65, 1908.)

Der Verfasser hat seine Methode, die Brown'schen Bewegungen kinematographisch aufzunehmen, dazu angewandt, die Veränderung der Geschwindigkeit der Körnchen auf Zusatz von Säuren, Alkalien, Harnstoff und Alkohol zu messen. Sein Kolloid ist Kautschuklatex in etwa 500facher Verdünnung. Die Größe der Körnchen beträgt durchschnittlich 1 μ .