der Teilchen eines negativen Soles gelangen muß, um diese zu neutralisieren; es ballen sich dann, aus noch unbekannten Gründen, die Teilchen zusammen und schließen diese Kationen in den Niederschlag ein. Bei einem positiven Sol übernehmen die Anionen die entsprechende Rolle. Es erklärt sich so, warum von einem negativen Sol Base, von einem positiven Säure von den Flocken niedergerissen wird, und warum die mitgenommenen Mengen derselben einander äquivalent sind. Fällt man eine bestimmte Menge eines Sols, so ist zur Neutralisation der Ladung natürlich eine äquivalente Menge des entgegengesetzt geladenen Ions vonnöten.

Die eigentümlichen Verschiedenheiten, die die zur Fällung notwendigen Salzkonzentrationen zeigen, werden erst verständlich, wenn man den Anteil, den die Adsorption an diesen Vorgängen hat, mit berücksichtigt. Die Kationen, die die Neutralisation der Teilchen eines negativen Sols bewirken, gelangen ja vor allem durch Adsorption an deren Oberfläche. Hat man ein Kation, das stark adsor-

bierbar ist, so wird schon bei einer kleinen Konzentration eine hinreichende Menge Kationen an der Oberfläche vorhanden sein, um Neutralisation und somit die Flockung zu bewirken, während bei einem schwach adsorbierbaren Kation eine weit größere Konzentration des Salzes erforderlich sein wird. Man versteht jetzt, warum die stark adsorbierbaren Kationen, wie das Wasserstoffion, die Ionen der Schwermetalle und organischen Basen, auf negative Sole so stark fällend wirken, während umgekehrt natürlich positive Sole von den stark adsorbierbaren Anionen, dem Hydroxylion, und den Anionen der organischen Säuren, energisch geflockt werden.

Andererseits stören die stark adsorbierbaren Anionen bei der Fällung der negativen Sole, weil sie den zur Neutralisation nötigen Kationen den Platz an der Oberfläche wegnehmen, und analog die stark adsorbierbaren Kationen bei der Flockung positiver Sole.

Auch die ausgeprägte Bedeutung der Wertigkeit je des wirksamen Ions, wie sie vor allem bei den anorganischen Salzen der Leichtmetalle auftritt, wird durch Berücksichtigung der Adsorption erklärt. Man muß sich dazu der Gestalt der

Adsorptionskurve erinnern, wie sie in nebenstehender Figur dargestellt ist, wo als Abszissen die Konzentrationen in der Lösung, als Ordinaten die adsorbierten Mengen des gelösten Stoffes eingetragen sind. Wenn man nun annimmt — was sehr wahrscheinlich ist — daß in äquimolekularen Konzentrationen der anorganischen Ionen die adsorbierten Mengen nahezu gleich groß sind, daß also die gezeichnete Adsorptionskurve für die nach Molengerechneten Konzentrationen verschiedener Ionen gilt, so sieht man leicht ein, wie weit die Konzentrationen auseinander liegen, bei denen gerade die zur Neutralisation erforderlichen äquivalenten Mengen des wirksamen Ions adsorbiert werden. Es zeigt sich, daß man tatsächlich die experimentell gefundenen Fällungskonzentrationen quantitativ auf Grund einer solchen Adsorptionskurve berechnen kann.

Diese so überaus mannigfaltigen Flockungs- und Adsorptionerscheinungen gewinnen vor allem dadurch an Interesse, daß sie sowohl eng mit physiologischen Phänomenen, wie mit den Vorgängen, die beim Färben und Gerben auftreten, zusammenhängen. Was das erstere betrifft, so folgt ja die Ausfällung der Emulsionen von Agglutininbakterien z. B. ganz den gleichen Gesetzen. Für die Färbetheorie ist andererseits bemerkenswert, daß eine lückenlose Analogie im Verhalten von Fasern, Kohle und Arsenisulfidflocken besteht, die mit basischen Farbstoffen gefärbt bzw. ausgefällt worden sind.

Gattierung von Zinkblende und Galmei.

Von Dipl.-Ing. FR. JURETZKA, Stolberg i. Rh.

(Eingeg. d. 11./3. 1907.)

Die erste Darstellung des Zinks aus Galmei, welche als einigermaßen sicher angesehen werden kann — fällt in die Wende des 16. Jahrhunderts. Paracelsus und andere seiner gelehrten Zeitgenossen auf naturwissenschaftlichem Gebiete machen uns die ersten, noch ziemlich unbestimmten Angaben ihrer Destillationsversuche des „Zinkens“. Der Galmei ist vor diesen Zeiten für unreifes Bleierz gehalten worden.

Obgleich bekannt, hat das metallische Zink im nächsten Jahrhundert keine größere technische Verwendung gefunden. Später lernte man jedoch die zahlreichen guten Eigenschaften des Metalles schätzen und technisch verwerten; die Erfahrungen bei seiner Laboratoriumsdarstellung werden in den Großbetrieb übertragen. Henckel (1721) und Isaac Lawson (1738) (Schottland) benutzen als erste den Galmei in größeren Mengen zur Zinkdarstellung. Letztgenanntes Erz bildet dann lange Zeit die ausschließliche Quelle der Zinkgewinnung.

Obwohl die Blende zu diesen Zeiten schon als reichhaltiges Zinkerz bekannt ist, und es an zahlreichen Verhüttungsversuchen mit dieser nicht gefehlt hat, ist es lange Zeit nicht möglich, der Schwierigkeit des Verhaltens während des Reduktionsprozesses Herr zu werden. Nach vielem vergeblichen Experimentieren beginnt man, auf Stolberg etwa

zur Mitte der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts, den Röstprozeß, sowie auch die Zusammensetzung der Abgase genauer zu verfolgen und zu studieren (Versuche von Hasenclever, Eugen Godin u. a.). Die Früchte dieser Arbeiten sind die verschiedenen Zinkblenderöstöfen¹⁾, aus welchen die ersten brauchbaren Röstblenden den Hüttenbetrieben zugeführt werden.

Der große Galmeiverbrauch der früheren Jahrzehnte nimmt die Produktion der wenigen Galmeilagerstätten derart in Anspruch, daß bald ein fühlbarer Mangel an Galmei eintritt. Mit der immer größer werdenden Galmeiabnahme wird die Verhüttung der Blende bald eine dringende Notwendigkeit und wächst mit den Vervollkommnungen der verschiedenen Röstverfahren so rasch, daß sie bereits heute das Hauptausgangsmaterial der metallurgischen Zinkgewinnung bildet.

Der heutige Hüttenbetrieb verarbeitet 50 bis 70% Blende neben 50–30% Galmei in seiner Ofenbeschickung. Bei guten Blenden und besseren Destillieröfen hat man diese Zahl im Betriebe bis zu 85% und höher mit gutem Ausbringen (86% des Metallgehaltes der Erze) (Belg. Öfen) ohne nachteilige Folgen steigern können. Es geht das Bestreben, den (bei Erzkonzentraten ziemlich teuren) Galmeizusatz immer weiter herabzudrücken, um ihn schließlich ganz entbehrlieh zu machen.

Je nach Art und Mengenverhältnis der in den Hüttenerzen vorkommenden schädlich wirkenden Beimengungen wird es nun die Aufgabe des Betriebsleiters bilden, diejenige Beschickung herauszufinden, die neben einem guten Gewinne auch ein gutes Ausbringen garantiert. Einen der Hauptfaktoren zur Erzielung eines hohen Hüttengewinnes bilden die niedrigen Selbstkosten des Metalles. Diese setzen sich aus den Erz- und Hüttenkosten zusammen. Während die Hüttenkosten pro Tonne Zink für ein Werk nicht wesentlich schwanken, zeigen sich die Erzkosten (Geldwert der zur Herstellung einer Tonne Zink notwendigen Erzmengen) bezüglich ihrer Höhe einem öfteren Wechsel unterworfen. Sie hängen einerseits vom Kaufpreis der Erze, andererseits von der Höhe des jeweiligen Metallverlustes ab. Die Prüfung des Kaufpreises eines jeden Erzes hat hinsichtlich des rationellen Arbeitens der Anlage mit aller Genauigkeit zu erfolgen. Bringen die durch den Zusatz eines höher bewerteten Erzes (Galmei, um die Beschickung zu verbessern) gegebenen Mehrkosten einen wesentlichen Vorteil und Mehrerlös. Die Beurteilung dieses Vorteiles (erhöhtes Ausbringen, längere Muffelhaltbarkeit und größere Durchschnittsdauer der Ofenkampagne usw.) durch eine noch unbekannte Galmeisorte wird nicht immer auf Grund von in großem Maßstabe ausgeführter Versuche abgegeben werden können; oft wird außer der chemischen Analyse nur ein Handmuster dieses Erzes gegeben sein; auch sind die zur Verfügung gestellten Zeiten für die Kaufentscheidung eines angebotenen Erzes mitunter recht knapp bemessen. In solchen Fällen wird dann nur die Gegenüberstellung des Gehaltes des betreffenden zu kaufenden Erzes mit der zu verbessernden Beschickung entscheiden müssen.

¹⁾ Deren Prinzipien auch in den modernen Röstbetrieben noch gültig sind.

Und da die zahlreichen schädlichen Beimengungen der Blenden trotz Galmeizusatzes den Destillationsprozeß stark beeinflussen können, ist auf die geeignetste Gattierung hoch blendehaltiger Beschickung besonders große Sorgfalt zu legen.

Die Berechnung der Mischungsverhältnisse mit Berücksichtigung der im Destillationsprozeß vor sich gehenden Reaktionen hat sich übersichtlich auf alle im Erz vorkommenden Elemente und der im Reduktionsprozeß möglichen Verbindungen zu erstrecken. Im nachstehenden ist in einem Beispiele versucht, eine derartige Rechnung durchzuführen. (Die chemischen Verbindungen im Verlaufe des Reduktionsprozesses, sowie Aufzählung der schädlich wirkenden Verbindungen werden, als bekannt vorausgesetzt, nicht besonders angeführt). Die Berechnung ist analog der Möllerberechnung eines Eisenhochofens ausgeführt worden.

Angenommen, für Ofen und Tag sollen ungefähr 80 Ztr. Blende bei einem Galmeizusatz von 20 Ztr. zweier unbekannter Sorten — verhüttet werden.

	Röstblendesorten				Galmeisorten	
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
SiO ₂	1	1	1	10	7	
PbO	2	3	3	2	3	
As ₂ O ₃	0,5	0,5	0,5	—	—	
Fe ₂ O ₃	19	20	22	7		} 8
FeO	—	—	—	3		
ZnO	60	58	51	53	55	
MnO	0,5	0,5	1	—	0,5	
CaO	5	5	6	13	11	
MgO	3	3	3	5	5	
S (Sulfid)	1	2	2	0,5	1	
SO ₃	6	7	8	—	—	
Glühverlust . . .	—	—	—	6	7	
	98	100	97,5	99,5	97,5	

Aus diesen Sorten berechnet sich bei der Verhüttung von 40 Ztrn. I, 30 Ztrn. II, 10 Ztrn. III, 5 Ztrn. IV, 15 Ztrn. V eine Mischblende bzw. Mischgalmei oder Mischerz

	%	%	%
SiO ₂	1,0	7,9	2,4
PbO	2,5	2,8	2,6
As ₂ O ₃	0,5	—	0,4
Fe ₂ O ₃	20,0	7,9	17,6
FeO	—	0,8	0,1
ZnO	58,9	55,6	58,2
MnO	0,6	0,4	0,5
CaO	5,2	11,7	6,5
MgO	3,1	5,1	3,5
S (Sulfid)	1,5	0,9	1,4
SO ₃	6,7	—	5,4
Glühverlust . . .	—	6,9	1,4
	100	100	100%

Zu diesem Mischerz würden etwa 50 Ztr. Reduktionskohle (Lösche und Staubkohle) treten mit

	%
C + (O + N + H) ²⁾	87
FeO	5
SiO ₂	7
Sulfid-S	1
	100%

²⁾ Der Gehalt der Reduktionskohle an (O, N, H) beträgt etwa 8–12%.

Die sich ergebenden 150 Ztr. Beschickung enthalten dann

C + (O + N + H)	29,0
SiO ₂	4,0
PbO	1,7
MnO	0,4
CaO	4,3
MgO	2,3
Sulfid S	1,3
Sulfat-SO ₃	3,6 [S 1,4%]
Glühverlust	0,9
As ₂ O ₃	0,3
Fe ₂ O ₃	11,7 (8,2% Fe)
FeO	1,7 (1,3% Fe)
ZnO	38,8

100%

In der Raumeinheit ist also dem Destillationsprozeß ein Gemenge von obenstehender Zusammensetzung unterworfen. Berücksichtigt man, daß der Kohlenstoffgehalt auf etwa 20% zurückgeht, vom Eisengehalt etwa 0,95 Fe als 1,5 FeS, das übrige Eisen als Oxydul zurückbleibt, vom Zinkgehalt 1,34% Zn als 2% ZnS, sowie 2,0 ZnO und 1,0% PbO in der Räumasche durchschnittlich verbleiben, und nehmen wir ferner — der Wirklichkeit entsprechend — noch an, daß der gesamte SO₃-Gehalt der Blenden an Kalk gebunden ist, so berechnen sich nachstehende Zahlen der wahrscheinlichen Zusammensetzung der Beschickung am Schlusse des normalen Reduktionsprozesses:

Zurück bleiben	Teile
SiO ₂	4,0
FeO	12,2
Ca	3,1
MgO	2,3
Gesamt-S	2,7

24,3

Hierzu treten noch die angenommenen

	%
C	20,0
Zn	1,34
ZnO	2,0
PbO	1

24,34

in der Räumasche

Es würden also bei dieser Annahme die oben angeführten 23,16 Teile insgesamt (100 — 24,34) = 75,66% der Räumasche bilden. Die Räumasche berechnet sich dann zu folgender Zusammensetzung³⁾:

	%
SiO ₂	12,45
FeO	37,99 Fe 29,53
Ca	9,65
MgO	2,3
Gesamt-S	8,41

75,66

C	20,00
Zn	1,34
ZnO	2,00
PbO	1,0

24,34

100,00%

³⁾ Vernachlässigt ist hierbei die Eisen-Schwefelbindung, Kalksauerstoffbindung, eine für den Betrieb nicht wesentliche Differenz.

oder in die einzelnen Verbindungen umgesetzt:

	%
SiO ₂	12,45
FeO (29,53 — 0,95 = 28,58 Fe)	36,76
FeS (0,95 Fe)	1,5
CaS (9,01% Ca, 7,2% S)	16,21
CaO (0,54% Ca)	
9,55% Ca	0,76
ZnS	2,00
ZnO	2,00
MgO	7,16
PbO	1,00
Kohlenstoff	20,00
	99,84

Die gegen Ende des Destillationsprozesses übrig bleibenden Metalloxyde und Säuren ergeben ein Subsilicat von

$$\frac{\text{PbO} + \text{ZnO} + \text{MgO} + \text{CaO}}{= \frac{36,76}{1 + 2 + 7,16 + 0,76} = \text{ungefähr } \frac{1}{4}}$$

Als schlackenbildende Substanzen treten uns entgegen

12,45 Teile SiO ₂ ,	enthaltend	6,596 Teile O
36,76 „ FeO,	„	8,183
7,16 „ MgO,	„	2,838
0,76 „ CaO,	„	0,2217
1,00 „ PbO,	„	0,0712
2,00 „ ZnO,	„	0,3938
O Säure	6,596	1
O Base	11,7077	1,775

also Silizierungsstufe eines Subsilicats.)

Es ist dies ein unter 1300° schmelzendes Gemisch und eine bei den Zinkofentemperaturen schon stark erweichende Verbindung, welche neben Schwefelcalcium Blei- und Zinkoxyd aufnimmt und die Muffel angreifen würde. Es wäre obige Beschickung eine für die Verhüttung nicht günstige Zusammenstellung und ein anderes Mischungsverhältnis zu wählen. Der Eisengehalt ist zu hoch angesetzt; der Gehalt an CaO ist derart bemessen, daß er die vorhandene Schwefelmenge gerade zu binden vermag. Es hätte ein mäßiger Überschuß von CaO angewandt werden müssen.

Für den Reduktionsprozeß von einschneidender Bedeutung ist eine richtige Temperaturführung und richtiger Wärmeverbrauch im Destillierofen. In der Zeitfolge geht der Verlauf desselben etwa derart vor sich, daß zunächst $\frac{1}{4}$ — $\frac{3}{4}$ Stunden lang (je nach Ofentemperatur) ein größerer Teil der Wärme zur Verdampfung des Wassergehaltes der Beschickung (hauptsächlich Anfechtwasser, zur Vermeidung des Staubens während des Ladens zugegeben) verbraucht wird. Die Temperatur (Dunkelrotglut) nimmt nun ziemlich rasch zu; einige Zeit nach dem Laden der Beschickung (je nach Ofensystem und Güte des Einzelofens verschieden) zeigen sich die ersten Zinkflämmchen, von der Reduktion der leichter reduzierbaren Zinkerze herrührend. Die Temperatur wird nun langsam ziemlich gleichmäßig höher und steigt gegen Beginn der Abendschicht auf etwa 1200—1300°, von da ab verlangsamt sich die Temperaturzunahme, um gegen $\frac{1}{2}$ 10 bis 11 Uhr die Maximalhöhe (1400—1470°)

zu erreichen, die je nach dem Charakter der Erze und Güte des Muffelmateriales längere oder kürzere Zeit innegehalten werden muß.

Die Reduktion der zahlreichen Zinkerzsorten ist verschieden. Bei Röstblenden macht man die Beobachtung, daß solche aus Muffelröstöfen eine etwas längere Reduktionszeit und etwas höhere Temperatur brauchen als gleiche Sorten aus Freiburger Öfen. Da die Blenden in Muffelöfen (etwa 80 Stdn.) länger der Hitze ausgesetzt sind (in Freiburger 24 Stdn.), wird wahrscheinlich eine oberflächlich dichtere, gesinterte Umhüllung des Blendkornes gebildet, welche die Reduktion verlangsamt. — Die Blenden bedürfen zur Reduktion starker Rotglut.

Zinksilicate werden nur durch festen Kohlenstoff zerlegt und bedürfen einer weitgehenden Zerkleinerung und hoher Destillationstemperatur. Man wird daher den Zinksilicatgehalt in der Beschickung auf das Mindestmaß beschränken oder bei kieselzinkreichen Erzen (Willemit) diese in stark sauren Muffeln getrennt ausbrennen. Der Zinkoxydgehalt der Rückstände rührt aller Wahrscheinlichkeit nach von unvollkommen zersetztem Kieselzinkerz oder während der Reduktion gebildetem kiesel-sauren Zink her. Kieselzinkerz ist fast immer dem Galmei beigemengt.

Sehr leicht sind Galmeie (kohlen-saures Zink) zu reduzieren. Sind sie noch uncalciniert, so verlieren sie im Ofen bald ihren CO_2 -Gehalt. Die Reduktion der Galmeie geht bereits bei Rotglut vor sich.

Mitunter wird außer den Abfällen beim Zinkabstechen (sog. Zinkschmelz) auch der Zinkstaub der Beschickung wieder zugegeben. Letztere Körper gehören zu den am leichtesten reduzierbaren Zinkverbindungen.

Der auf einigen Hüttenwerken verarbeitete Ofenbruch und andere zinkhaltige Nebenprodukte des Hochofenbetriebes geben bei größerem Zusatz zur Beschickung ein spröderes Rohzink, welches für Walzzwecke wenig geeignet ist; die Ursache seiner Bildung ist noch nicht genügend erklärt.

Bezüglich einer guten Verhüttung wäre die Gattierung so zu wählen, daß erstens der Eisengehalt im Mischerz höchstens 10—12% betrage, die schädliche Wirkung eines unvermeidlichen hohen Eisengehaltes ließe sich dann nur durch erhöhten Lösch-zusatz etwas mildern, hat aber ein Zurückgehen des Durchsetzquantums an Erz zur Folge.

Den Zusatz an Reduktionskohlen bemesse man so, daß in den Rückständen etwa noch 20—25% Kohlenstoff verbleiben (wegen der teilweisen Absorption einer ev. gebildeten Schlacke durch die poröse Kohlenlösch). Das Sauerstoffverhältnis der gegen Schluß des Destillationsprozesses vorhandenen Basen und Säuren läßt man etwa dem eines Monosilicates sich nähern.

Das Verhältnis der Metallbasen (FeO , MnO) zu den Erdbasen (Al_2O_3 , CaO , BaO und MgO) wird dann vorteilhaft zu 1:1 gewählt.

[Von den Eisensilicaten sind am leichtesten schmelzbar Sub- (1225°) und Bisilicat (1100° Bildungstemperatur); das Monosilicat schmilzt etwas schwerer (1275°) (Freiherr von Jüptner). Da von den Erdsilicaten das Kalkbisilicat am leichtesten schmilzt, während das Monosilicat schwer und

das Subsilicat noch schwerer schmilzt, wird man unter Berücksichtigung des Verhaltens der Eisensilicate in der Beschickung am besten die Geste-hungsbedingungen einer Mono- bzw. Subsilicat-schlacke wählen, in welcher CaO und FeO zu etwa gleichen Teilen vorhanden sind, welche wiederum auf den übrigen Teil der Beschickung bezogen (C , CaS usw.) — diesen nicht übersteigen darf. Man wird dann eine bei den Zinkofentemperaturen höchstens sinternde Beschickung zusammengestellt haben.]

Der Gesamtschwefelgehalt der Röstblenden beträgt je nach dem Kalkgehalt der Rohblenden etwa 4—7% und mehr S (sulfidischer S etwa 1—2%). Es ist eine in der Praxis wiederholt zu beobachtende Tatsache, daß regelmäßig mit einem zunehmenden CaSO_4 -Gehalte in der Beschickung auch der Metallverlust steigt. Den Gesamtschwefelgehalt in der Beschickung wird man daher höchstens zu 4—6% anwachsen lassen. Die im Verlaufe des Röstprozesses entstehenden Metallsulfide wird man durch freien Galmeikalk CaO in CaS umsetzen. Ein kleiner Überschuß von freiem CaO (im Zusatzgalmei) über die zur Bindung des Gesamtschwefels notwendigen Menge wird das Ausbringen des Erzes vorteilhaft beeinflussen. Eine Übertreibung dieses Überschusses würde durch die verminderte Haltbarkeit der Muffeln als Fehler bald aufgedeckt werden (Bildung von leichtflüssigen Kalkbisilicaten an den Muffelwänden. Ein größerer Barytgehalt würde ebenso wirken). Den Ca- bzw. Ba-Gehalt in der Beschickung wählt man zu höchstens 8—10%.

Bezüglich der Magnesiaverbindungen wäre noch zu bemerken, daß diese mit den übrigen Bestandteilen bei zunehmendem Gehalt in für den Reduktionsprozeß sehr vorteilhafter Weise verhältnismäßig schwer schmelzbare oder unschmelzbare Gemenge bilden. MgO nimmt Schwefel nur sehr wenig aus der Beschickung. Durch einen größeren Gehalt an Magnesia (auch Al_2O_3) kann man die Rückstände schwer schmelzbar machen. Vermindert wird die Schwerschmelzigkeit durch MnO , FeO , PbO und Alkalien. (Letztere kommen in den Rückständen in Gehalten bis zu 1—2% vor.)

Ist der Gehalt an Bleiverbindungen im Erze groß, so muß das Blei aus den Rückständen gewonnen werden, da in solchen Erzen neben dem Zink das Blei (und oft auch vergesellschaftetes Silber) bezahlt wird. Die Bleigewinnung (durch Aufbereitung) setzt dann eine mindestens 7—8% Pb-haltige Beschickung voraus.

Andererseits hat man mitunter bleiarmes Qualitätszink herzustellen. Die zu diesem Zwecke verhütteten Zinkerze (hauptsächlich Galmeie) dürfen dann höchstens 0,2% Pb enthalten. Zinkstaub, sowie Vorlagenansätze dürfen, da sie das Blei anreichert enthalten, bei dieser Fabrikation der Beschickung nicht zugesetzt werden. Im allgemeinen wählt man bei der Herstellung von gew. Rohzink den Pb-Gehalt zu etwa 1—2%.

Fassen wir die in den Zinkerzen hauptsächlich zu beobachtenden Körper zusammen, so ergeben sich S, Fe, SiO_2 , Flußspat, Calciumsulfat, Pb; in zweiter Linie As, Sb, Sn, Cu, Cl, Verbindungen, auf welche neue Erze qualitativ genau zu prüfen sein werden. In der nach dem qualitativen Befunde anzufertigenden quantitativen Gesamtanalyse wird dann ein

Übersehen (beispielsweise von Fluor) bzw. Ver-
wechslung (beispielsweise von BaSO_4 als unlös-
licher Rückstand SiO_2), welche sich im Betriebe
später schwer rächen würden, ausgeschlossen sein.

In Deutschland wird der Verbrauch an Zusatz-
galmei bei der zunehmenden Einführung der bel-
gischen Öfen in die verschiedenen Hüttenbetriebe
immer größer. Die Produktion aus den wenigen
Erzlagern Deutschlands deckt schon längere Zeit
nicht mehr den Bedarf. Hierzu tritt noch der Um-
stand, daß die belgischen Öfen mit einer höheren
Durchschnittsbeschickung (etwa 40–45% Zn) ar-
beiten, die mit den meisten jetzt gewonnenen deut-
schen Galmeien nicht erreicht werden kann. Der
sich hieraus ergebende und mit den Jahren immer
empfindlicher gewordene Mangel an höher prozen-
tigen Erzen hat die Einfuhr von fremden Galmeien
und auch Blendern veranlaßt. Je höher nun die Me-
tallpreise steigen, — ein um so wichtigeres Moment
bildet dann in der Verhüttung das Ausbringen des
Erzes, — um so schwieriger gestaltet sich die Stel-
lung zur Weltlage des Metallmarktes Produktions-
ländern gegenüber, deren geologische Verhältnisse
in noch eben oder vor nicht langer Zeit erschlossenen
Galmei- und Blendelagern den Hüttenwerken bil-
ligere Erzpreise und damit niedrigere Produktions-
bedingungen in die Hand legen. Nur die Anwendung
und Ausnutzung aller technisch vorteilhaften Ein-
richtungen und weitgehendste Aufmerksamkeit
und Ökonomie bei den verschiedenen Hüttenpro-
zessen wird es dann ermöglichen, diesen fremden
Zinkindustrien gegenüber bei sonst annähernd
gleichen Elementen der Selbstkosten die alte Stel-
lung auf dem Zinkmarkte zu behaupten.

Zur Kenntnis des Chlorkalks.

Von HUGO DITZ.

(Eingeg. d. 18./2. 1907.)

In Heft 4 dieser Zeitschrift veröffentlichte Herr
Dr. Eugen Schwarz eine Abhandlung¹⁾, be-
titelt: „Zur Kenntnis des Chlorkalks“. In der Ein-
leitung sieht er von der Wiedergabe der älteren
Untersuchungen über die Chlorkalkfrage ab, da
diese in Langes Sodaindustrie (2. Aufl. Bd. 3,
S. 371 ff.) ausführlich wiedergegeben sind, und be-
schränkt sich vor der Darlegung der Resultate seiner
Untersuchungen auf die Besprechung der neueren
Arbeiten von Ditz, Winteler, und v. Ties-
senholt.

Zunächst will nun Schwarz meine Ansicht
über die Bildung und Zusammensetzung des Chlorkalks
in Besprechung ziehen und zitiert dafür als
Literaturstellen Chem.-Ztg. **22**, 7 (1898); diese Z. **14**,
3 ff. (1901). Man sollte nun meinen, daß Schwarz,
der meine Ansicht einer Kritik unterzieht und seine
Gegenansicht in eine sehr bestimmte Form kleidet,
vor Abfassung seiner Abhandlung die zitierten Ar-
beiten auch wirklich gelesen hätte. Bedauerlicher-
weise ist dies aber nicht der Fall. Denn die von ihm
gebrachten Angaben über meine Ansicht beziehen
sich (von einigen von ihm selbst gemachten „Ver-

besserungen“ abgesehen) ausschließlich auf meine
erste, vorläufige Mitteilung²⁾, die nur auf die Er-
gebnisse von Literaturstudien basiert war. Daß
Schwarz meine zweite, von ihm zitierte Arbeit³⁾,
welche die von ihm wiederholt so schmerzlich ver-
mißten, experimentellen Beweise für meine Ansicht
enthält und die in der vorläufigen Mitteilung ange-
gebene Theorie weiter ausbaut, nicht herangezogen,
ja vielleicht nicht einmal einer flüchtigen Durch-
sicht unterzogen hatte, werde ich mir im folgenden
zu begründen erlauben.

Was zunächst die angegebenen Gleichungen für
die Bildung des Chlorkalks anbelangt, so stammen
dieselben schon deshalb aus meiner vorläufigen
Mitteilung, da Schwarz als Formel für den
„Zwischenkörper“ $\text{CaO} \cdot \text{CaOCl}_2$ anführt, während
nach meinen Untersuchungen, und wie dies in meiner
zweiten Arbeit angegeben ist, der intermediären
Verbindung die Formel

zukommt. Ebenso enthält die Verbindung

ebenfalls ein Molekül Wasser gebunden, findet sich
demnach als

(und nicht wasserfrei!) im Chlorkalk vor. Die von
Schwarz angegebenen Gleichungen bedürfen also
in dieser Hinsicht eine entsprechende Korrektur.

Schwarz gibt auch die allgemeine Gleichung
für die Zusammensetzung des Chlorkalks nicht in
der ihr von mir in meiner zweiten Arbeit gegebenen
Form, sondern nach meiner ersten Mitteilung an.
Nur ist in dieser der Nachsatz vorhanden: „wobei
 $n = 1, 2, 2^2, 2^3, \dots$ “, während Schwarz angibt:
„wobei $n = 1, 2, 2^2, \dots, 2^n$ “. Die freundliche Ergän-
zung von Seiten Schwarz, wonach $n = 2^n$ (?),
muß ich entschieden ablehnen. Wenn auch ein der-
artiges Übersehen, wie der Fall zeigt, vorkommen
kann, so zeigt dies schon, mit welcher Flüchtigkeit
Schwarz meine erste Abhandlung gelesen hatte,
was auch noch im folgenden öfter hervorgehoben
werden wird.

Wenn Schwarz bemerkt: „Bei Stufe 3
bleibt die Reaktion nach Ditz immer stehen“, so
hätte ihn die Lektüre meiner zweiten Abhandlung
belehrt, daß es mir doch gelungen ist, auch die Stufen
4, 5 und 6 herzustellen, daß ich auch diese Chlorkalk-
typen, wie dort angegeben, genau untersucht hatte,
und daß die Resultate der Analyse in recht befriedi-
gender Übereinstimmung mit den Forderungen
der Theorie stehen.

Schwarz sagt weiter: „Einen Beweis für
die Existenz des Zwischenkörpers $\text{CaO} \cdot \text{CaOCl}_2$
sieht Ditz darin, daß sich beim Auflösen des Chlorkalks
in Wasser ein flockiger Niederschlag bildet,
der wie frisch gefälltes Calciumhydroxyd aussieht
und zum größten Teile Kalk enthält.“ Darauf be-
züglich bemerkt dann Schwarz noch folgendes:
„Daß der Rückstand beim Auflösen des Chlorkalks
das Aussehen des frisch gefällten Kalks hat, ist kein

²⁾ H. Ditz, Chem.-Ztg. **22**, 7 (1898).

³⁾ H. Ditz, diese Z. **14**, 3, 25, 49, 105 (1901).

¹⁾ E. Schwarz, diese Z. **20**, 138 (1907).